

校 对 图 制
林 郭 文 容 琴
张 谷 文 琴

道 路

批准部门:中华人民共和国建设部

主编单位:北京有色冶金设计研究总院

实行日期:2002年3月1日

批准文号:建质[2002]48号

统一编号:GJBT291

图 集 号: 93J007-1

主 编 单 位 负 责 人 蒋 继 锦

主 编 单 位 技 术 负 责 人 王 忠 实

技 术 审 定 人 郭 树

设 计 负 责 人 张 容 文

目

录

1. 封面.....	页
2. 目录.....	01
3. 总说明.....	04
4. 分册说明.....	06
5. 一级厂外道路路面断面示意图	1
6. 二、三级厂外道路路面断面示意图	2
7. 一级厂外道路中央分隔带、硬路肩构造	3
8. 二、三级厂外道路硬路肩、土路肩构造	4
9. 行驶普通车柔性路面结构图示	5
10. $N_t=600-300$ (次/日车道) $E_0=20-35$ (MPa) 结构厚度 (一) ...	6

11. $N_t=600-300$ (次/日车道) $E_0=20-35$ (MPa) 结构厚度 (二) ...	7
12. $N_t=600-300$ (次/日车道) $E_0=20-35$ (MPa) 结构厚度 (三) ...	8
13. $N_t=600-300$ (次/日车道) $E_0=40-60$ (MPa) 结构厚度 (一) ...	9
14. $N_t=600-300$ (次/日车道) $E_0=40-60$ (MPa) 结构厚度 (二) ...	10
15. $N_t=600-300$ (次/日车道) $E_0=40-60$ (MPa) 结构厚度 (三) ...	11

目 录

图集号	93J007-1
页 次	01

16.	$N_t=600-300$ (次/日车道)	
	$E_0=80-120$ (MPa)	结构厚度 (一) ... 12
17.	$N_t=600-300$ (次/日车道)	
	$E_0=80-120$ (MPa)	结构厚度 (二) ... 13
18.	$N_t=600-300$ (次/日车道)	
	$E_0=80-120$ (MPa)	结构厚度 (三) ... 14
19.	$N_t=300-100$ (次/日车道)	
	$E_0=20-35$ (MPa)	结构厚度 (一) ... 15
20.	$N_t=300-100$ (次/日车道)	
	$E_0=20-35$ (MPa)	结构厚度 (二) ... 16
21.	$N_t=300-100$ (次/日车道)	
	$E_0=20-35$ (MPa)	结构厚度 (三) ... 17
22.	$N_t=300-100$ (次/日车道)	
	$E_0=40-120$ (MPa)	结构厚度 (一) ... 18
23.	$N_t=300-100$ (次/日车道)	
	$E_0=40-120$ (MPa)	结构厚度 (二) ... 19
24.	$N_t=300-100$ (次/日车道)	
	$E_0=40-120$ (MPa)	结构厚度 (三) ... 20
25.	$N_t=300-100$ (次/日车道)	
	$E_0=20-120$ (MPa)	结构厚度 21
26.	$N_t=100$ (次/日车道)	
	$E_0=20-60$ (MPa)	结构厚度 (一) ... 22

27.	$N_t=100$ (次/日车道)	
	$E_0=20-60$ (MPa)	结构厚度 (二) ... 23
28.	$N_t=100-80$ (次/日车道)	
	$E_0=20-60$ (MPa)	结构厚度 (一) ... 24
29.	$N_t=100-80$ (次/日车道)	
	$E_0=20-60$ (MPa)	结构厚度 (二) ... 25
30.	$N_t=100-60$ (次/日车道)	
	$E_0=20-60$ (MPa)	结构厚度 (一) ... 26
31.	$N_t=100-60$ (次/日车道)	
	$E_0=20-60$ (MPa)	结构厚度 (二) ... 27
32.	$N_t=100-40$ (次/日车道)	
	$E_0=20-60$ (MPa)	结构厚度 (一) ... 28
33.	$N_t=100-40$ (次/日车道)	
	$E_0=20-60$ (MPa)	结构厚度 (二) ... 29
34.	$N_t=100-20$ (次/日车道)	
	$E_0=20-60$ (MPa)	结构厚度 (一) ... 30
35.	$N_t=100-20$ (次/日车道)	
	$E_0=20-60$ (MPa)	结构厚度 (二) ... 31

目 录	图集号	93J007-1
	页 次	02

总 说 明

《道路》(建筑试用图集)根据国家颁发的有关设计、施工及验收技术规范编制。在编制中,吸收了多年来的实践经验、成果以及新材料、新技术、新工艺,还参考了各部委、省、市设计院与市政系统的道路现行常用做法。

本图集以满足厂矿道路与民用建筑小区道路一般情况的设计、施工为主,并从发展出发适当兼顾部分较高的标准的需要。在编制中,努力做到技术可靠、材料选用适当、品种类型多样、设计施工选用方便。

由于道路建设涉及内容广泛、作法多种、材料多样,因此,图集编制的指导思想是标准化、系列化、典型化,采用典型结构、典型材料、典型参数的编制方法,以期促进厂矿道路与民用建筑小区道路建设的标准化。

本图集的具体技术问题由编制单位解释。各地在使用过程中,有何意见请告北京有色冶金设计研究总院总图室,以利今后改进(地址:北京 复兴路12号,邮政编码:100038)。

一、适用范围

(一) 本图集为全国厂矿企业与民用建筑小区道路的典型设计,供设计、施工选用(此处道路系指未包括在国家公路网、城市道路网规划范围内的道路);

(二) 本图集适用于单后轴重 $P \leq 400\text{kN}$ 的各种车辆;

(三) 本图集不适用于北部多年冻土区、基本烈度大于 8° 的地震区 及国家公路、城市道路、林区道路。

二、编制依据

(一) 《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87);

(二) 《沥青路面施工及验收规范》(GBJ92-86);

(三) 《水泥混凝土路面施工及验收规范》
(GBJ97-87);

(四) 《公路自然区划标准》(JTJ003-86);

(五) 《公路柔性路面设计规范》(JTJ014-86);

(六) 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTJ012-84);

(七) 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-85);

(八) 《公路路基设计规范》(JTJ013-86);

(九) 《公路路基施工技术规范》(JTJ033-86);

(十) 《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89);

(十一) 《道路工程术语标准》(GBJ124-88);

分 册 说 明

一、适用范围

本分册适用于全国厂矿企业与民用建筑小区道路行驶普通车的柔性路面。

凡单后轴载重 $P \leq 130\text{kN}$ 的汽车均为普通车。

二、图册内容

本分册包括两个部分。第一部分为路面构造,第二部分为附件与附录。路面构造部分由路面断面、行车道路面结构、附属部位的构造等组成。选用行车道路面结构所需的各种参数详见附件与附表。

道路设计、施工中所需的路基横断面、路拱曲线、路基边坡防护、人行道与简易构造物、排水构筑物等,请参见各有关分册。

三、路面结构组合要点及使用

(一) 本图册中的路面结构全部为正装结构,在使用过程中若因路面材料的强度指标与本图册不符以及出现倒装结构时,均需重新计算。

(二) 层间结合应尽量紧密,以保证结构的整体性,避免产生层间滑移。层间结合措施按现行的《沥青路面施工及验收规范 (GBJ92-86) 》的有关规定办理。

(三) 沥青混凝土与其下的沥青碎石、沥青贯入碎石联结层必须连续施工,否则重新计算路面结构厚度。

沥青贯入碎石用作联结层时,其封面层在施工中应相应取消,但联结层厚度不变。

(四) 对路面平整度要求较高、或交通量较大或多雨地区的道路,当中粒式沥青混凝土面层、沥青碎石面层为 5.0cm 时,宜采用 1.0cm 厚的沥青砂上封层,其厚度应从面层厚度中扣除;而对路面平整度要求不高的多雨地区的道路,则应在沥青碎石面层下设置下封层,下封层厚 1.0cm ,其厚度应从面层厚度中扣除。

(五) 对路面平整度要求较高或交通量较大的沥青贯入碎石路面,当面层厚为 5.0cm 时,宜采用沥青上拌下贯式路面,其中,上拌沥青混合料厚 $1.0 \sim 1.5\text{cm}$,其厚度从面层厚度中扣除,其材料可用沥青砂、沥青石屑。

(六) 沥青面层下设置无机结合料类整体性基层时,应结合各地情况从材料设计上采取措施,减少低温裂缝或干缩缝,以防止或减少沥青面层的反射裂缝。

(七) 沥青面层下设置粒料类基层时,应采用结合料稳定粒料基层,以防止沥青面层下粒料基层的水份重分布而导致的沥青面层的提前破坏。

分 册 说 明	图集号	93J007-1
	页 次	06

(八) 施工验收时,除按施工规范检查外,尚应对沥青路面的抗滑指标进行检查,见附件五。

五、路面结构厚度计算

本图册中所示的各种路面结构厚度的计算采用广西交通科研所、哈尔滨建工学院城建系、同济大学道路与交通工程研究所联合编制的《柔性路面设计和验算程序》在IBM PC/XT微机上实现。其中,600、300、200、100(次/日车道)采用多层体系精确解,计算指标为路面弯沉值与整体性结构层底面容许弯拉应力值等两项;100、80、60、40、20(次/日车道)采用三层体系简化近似解,计算指标为路面容许弯沉值。上述计算所得结构厚度均精确至毫米,最后取值全部进整为厘米,故足以满足工程精度的要求。

六、选用索引

(一) 路面断面的索引


详见有关图页的说明。

(二) 附属部位的索引

1. 中央分隔带的构造

详见有关图页的说明

2. 硬路肩、土路肩构造




3. 右侧路缘石平面布置


详见有关图页的说明。

(三) 路面结构的索引

1. 一般路面结构



2. 4cm厚沥青面层与基层



面层材料:

ZLH——中粒式沥青混凝土;XLH——细粒式沥青混凝土。


如果面层不用这两种材料,其材料代号就不写。

基层材料:

NHS——泥灰结碎砾石;JHS——级配碎砾石掺灰。

如果基层不用这两种材料,其材料代号就不写。

3. 5cm厚沥青面层与封层



面层材料代号同上。如果采用5cm厚沥青碎石或沥青上拌下贯式或沥青贯入碎石面层,面层材料代号就不写,而只写上、下封层的代号与厚度。

封层材料:


LQS——沥青砂上封层;

LSS——沥青石屑上封层;

LQX——沥青下封层。上下封层的厚度以厘米计。

如果没有封层,封层的代号就不写。

4. 粒料面层




面层材料:

NSL——泥结碎砾石; JSL——级配碎砾石。

磨耗层、保护层的厚度以厘米计。


11

12



21




22



说 明

1. 11、21 型路拱为单面坡, 中央分隔带两侧不设雨水井; 12、22型路拱为双面坡, 中央分隔带两侧均设雨水井; 雨水井位置与间距、两侧雨水井是否连通, 均由设计确定。
2. 11、12 型用于中央分隔带不进行绿化的路段; 21、22型用于中央分隔带进行绿化的路段; 此处的绿化系指种植草皮与矮小树丛、灌木。采用21、22型时, 中央分隔带内应设置渗水盲沟、排水涵洞; 涵洞位置与间距, 涵洞与雨水井是否连通, 均由设计确定。
3. 车行道宽 B_1 , 路肩宽 B_2 , 硬路肩宽 B_3 , 土路肩宽 B_4 , 中央分隔带宽 B_6 , 左、右侧路缘带宽 B_7 、 B_5 , 中间带宽 B_8 , 均由设计确定。
4. 路面结构中, 1—面层 (包括联结层); 2—上基层; 3—底基层; 4—垫层 (视需要设置)。
5. 索引

$\frac{XX}{-}$ (B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_5 、 B_6 、 B_7)






说 明

- 11、12型用于二级厂外道路；21、22型用于三级厂外道路的沥青面层；31、32型用于三级厂外道路的粒料面层。其中，11、21、31型为立缘石型，12、22、32型为平缘石型。
- 车行道宽 B_1 ，硬路肩宽 B_2 ，土路肩宽 B_4 ，均由设计确定。当 B_2 为0时，无硬路肩，成为12、22、32型断面。
- 路面结构中，1—面层，对粒料面层则包括磨耗层、保护层；2—上基层；3—底基层；4—垫层（视需要设置）。
- 索引

X
X

 $(B_1、B_2、B_3)$



- 说明
- 表面封闭层可用以下类型:
 - 1型—沥青砂厚1.0cm+级配碎砾石层厚8.0cm;
 - 2型—沥青石屑层厚1.5cm+级配碎砾石层厚8.0cm;
 - 3型—沥青表面处治层厚1.5cm+级配碎砾石层厚8.0cm;
 - 4型—预制混凝土九格或十六格小方砖厚5.0cm+粗砂平整层厚2.0cm+级配碎砾石层厚8.0cm。
 - 渗水盲沟的构造深度从路面底面起算。涵洞埋深h、涵洞与渗水盲沟的长度和纵坡在选用涵洞时,由设计确定。
 - 中央分隔带的索引

中央分隔带类型代号

表面封闭层代号

雨水井连通代号

(N, M)

N=0, 用于11、21型中央分隔带;

N=1, 分隔带两侧雨水井连通;







N=2, 两侧雨水井不连通;

M=0, 用于21、22型中央分隔带。


4. 路面断面中, B₂、B₃、B₄、B₅、B₆ 的含义, 路面结构中, 1、2、3、4 的含义见第1页说明。

一级厂外道路
中央分隔带、硬路肩构造


图集号 93J007-1
页次 3




600—300次/日车道




土基 $E_0 = 20-35\text{MPa}$ (6-7页)



土基 $E_0 = 40-60\text{MPa}$ (9-10页)
80-120MPa (12-13页)




土基 $E_0 = 80-120\text{MPa}$ (14页)




土基 $E_0 = 20-35\text{MPa}$ (8页)
40-60MPa (11页)


300—100次/日车道




土基 $E_0 = 20-35\text{MPa}$ (15-17页)



土基 $E_0 = 40-120\text{MPa}$ (18-20页)




土基 $E_0 = 20-35\text{MPa}$ (21页)




土基 $E_0 = 40-120\text{MPa}$ (21页)


100—20次/日车道




土基 $E_0 = 20-35\text{MPa}$ (22-31页)



土基 $E_0 = 40-60\text{MPa}$ (22-31页)



土基 $E_0 = 20-35\text{MPa}$ (32页)



土基 $E_0 = 40-60\text{MPa}$ (32页)


说明: 1. 在土基回弹模量值后括弧中的数字表示该种结构所在的页次。

2. 在100—20次/日车道的五种基层结构中, 在100次/日车道时为一种基层材料; 每减少20次/日车道就增加一种基层材料。

行驶普通车柔性路面结构图示

图集号	93J007-1
页次	5

1




$h_1 = 5\text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)联结层
 $h_3 = ?\text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_4 = 15\text{ cm}$ 石灰土底基层
 $h_5 = 15\text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	20		25		30		35	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	33	34	32	33	31	32	30	32
300 (次/日车道)	31	32	30	31	29	30	28	30

2




$h_1 = 5\text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)联结层
 $h_3 = ?\text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_4 = 15\text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $h_5 = 15\text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	20		25		30		35	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	35	36	34	35	33	34	32	33
300 (次/日车道)	33	34	32	33	31	32	30	32

3




$h_1 = 5\text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)联结层
 $h_3 = ?\text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_4 = 15\text{ cm}$ 石灰土底基层
 $h_5 = 15\text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	20		25		30		35	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	27	29	26	28	25	26	24	25
300 (次/日车道)	25	27	24	26	23	24	22	23

4




$h_1 = 5\text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)联结层
 $h_3 = ?\text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_4 = 15\text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $h_5 = 15\text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	20		25		30		35	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	27	28	26	27	25	27	24	26
300 (次/日车道)	25	26	24	25	23	24	22	24

1




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层
 $h_5 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度(cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
日车道 当量轴次 N_t	E_0	20	25	30	35			
	h_2	7	5	7	5	7	5	7
600 (次/日车道)		33	35	32	34	31	33	31
300 (次/日车道)		31	33	30	32	29	31	29

2




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $h_5 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度(cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
日车道 当量轴次 N_t	E_0	20	25	30	35			
	h_2	7	5	7	5	7	5	7
600 (次/日车道)		35	36	34	35	33	34	32
300 (次/日车道)		33	34	32	33	31	33	30

3




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层
 $h_5 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度(cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
日车道 当量轴次 N_t	E_0	20	25	30	35			
	h_2	7	5	7	5	7	5	7
600 (次/日车道)		28	29	26	28	25	27	24
300 (次/日车道)		26	27	24	26	23	25	22

4



$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $h_5 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度(cm)


序号	1	2	3	4	5	6	7	8
日车道 当量轴次 N_t	E_0	20	25	30	35			
	h_2	7	5	7	5	7	5	7
600 (次/日车道)		27	29	26	28	25	27	25
300 (次/日车道)		25	27	24	26	23	25	22

$N_t = 600 - 300$ (次/日车道)
 $E_0 = 20 - 35$ (MPa)

结构厚度(二)

图集号 93J007-1
 页次 7

1




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	20		25		30		35	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	40	41	39	40	38	39	37	38
300 (次/日车道)	38	39	37	38	36	37	35	36

2




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	20		25		30		35	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	34	36	33	35	32	34	31	33
300 (次/日车道)	32	34	31	33	30	32	30	31

3




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	20		25		30		35	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	40	42	39	41	38	39	37	39
300 (次/日车道)	38	40	37	39	36	38	35	37

4



$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	20		25		30		35	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	35	36	34	35	33	34	32	33
300 (次/日车道)	33	35	32	33	31	32	30	32


说明: 本图结构仅用于缺乏底基层材料(如石灰土、级配碎砾石等), 且丰产天然砂砾料的地区。

$N_t = 600 - 300$ (次/日车道)
 $E_0 = 20 - 35$ (MPa)

结构厚度(三)

图集号 93J007-1
页次 8

1




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
日车道	40		45		50		55		60	
当量轴次 N_t	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	32	33	31	32	30	32	30	31	29	31
300 (次/日车道)	30	31	29	31	28	30	28	29	27	29

2




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
日车道	40		45		50		55		60	
当量轴次 N_t	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	33	35	32	34	32	33	31	33	31	32
300 (次/日车道)	31	33	31	32	30	32	29	31	29	31

3




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
日车道	40		45		50		55		60	
当量轴次 N_t	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	26	28	26	27	25	26	24	25	23	25
300 (次/日车道)	24	26	24	25	23	24	22	24	21	23

4



$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)


序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
日车道	40		45		50		55		60	
当量轴次 N_t	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	26	28	25	27	25	26	24	26	23	25
300 (次/日车道)	24	26	23	25	23	25	22	24	22	23

$N_t = 600 - 300$ (次/日车道)
 $E_0 = 40 - 60$ (MPa)

结构厚度 (一)

图集号 93J007-1
 页次 9

1




$h_1 = 5\text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ?\text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_4 = 15\text{ cm}$ 石灰土底基层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E_0	40		45		50		55		60	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	32	33	31	33	31	32	30	32	30	31
300 (次/日车道)	30	32	29	31	29	30	28	30	28	29

2




$h_1 = 5\text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ?\text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_4 = 15\text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E_0	40		45		50		55		60	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	34	35	33	34	32	34	32	33	31	33
300 (次/日车道)	32	33	31	33	31	32	30	31	29	31

3




$h_1 = 5\text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ?\text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_4 = 15\text{ cm}$ 石灰土底基层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E_0	40		45		50		55		60	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	27	28	26	28	25	27	24	26	24	25
300 (次/日车道)	25	27	24	26	23	25	23	24	22	23

4




$h_1 = 5\text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ?\text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_4 = 15\text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E_0	40		45		50		55		60	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	27	28	26	28	25	27	25	26	24	26
300 (次/日车道)	25	26	24	25	23	25	23	24	22	24

①




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E_0	40		45		50		55		60	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
日车道 当量轴次 N_t										
600 (次/日车道)	36	38	36	37	35	36	34	36	34	35
300 (次/日车道)	34	36	34	35	33	35	33	34	32	34

②




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E_0	40		45		50		55		60	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
日车道 当量轴次 N_t										
600 (次/日车道)	31	32	30	32	29	31	29	31	28	30
300 (次/日车道)	29	31	28	30	28	29	27	29	27	28

③




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E_0	40		45		50		55		60	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
日车道 当量轴次 N_t										
600 (次/日车道)	37	38	36	37	35	37	35	36	34	36
300 (次/日车道)	35	36	34	35	34	35	33	34	33	34

④



$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)


序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E_0	40		45		50		55		60	
h_2	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5
日车道 当量轴次 N_t										
600 (次/日车道)	31	33	31	32	30	32	29	31	29	31
300 (次/日车道)	29	31	29	30	28	30	28	29	27	29

说明: 本图结构仅用于缺乏底基层材料(如石灰土、级配碎砾石等), 且丰产天然砂砾料的地区。

$N_t = 600 - 300$ (次/日车道)
 $E_0 = 40 - 60$ (MPa)


结构厚度(三)

图集号 93J007-1
 页次 11




上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6
E_0	80		100		120	
h_2	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	27	29	26	27	25	26
300 (次/日车道)	26	27	24	26	23	25




上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6
E_0	80		100		120	
h_2	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	29	31	28	29	27	28
300 (次/日车道)	27	29	26	27	25	26



上基层厚度 (cm)


序号	1	2	3	4	5	6
E_0	80		100		120	
h_2	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	20	22	18	20	16	18
300 (次/日车道)	19	20	16	18	15	16



上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6
E_0	80		100		120	
h_2	7	5	7	5	7	5
600 (次/日车道)	22	23	20	22	19	21
300 (次/日车道)	20	22	18	20	17	19

1




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6
E_0	80		100		120	
h_2	7	5	7	5	7	5
日车道当量轴次 N_t						
600 (次/日车道)	28	29	26	28	25	27
300 (次/日车道)	26	27	25	26	23	25

2




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6
E_0	80		100		120	
h_2	7	5	7	5	7	5
日车道当量轴次 N_t						
600 (次/日车道)	30	31	28	30	27	29
300 (次/日车道)	28	29	26	28	25	27

3




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6
E_0	80		100		120	
h_2	7	5	7	5	7	5
日车道当量轴次 N_t						
600 (次/日车道)	21	22	19	20	16	18
300 (次/日车道)	19	21	17	18	15	16

4



$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)


序号	1	2	3	4	5	6
E_0	80		100		120	
h_2	7	5	7	5	7	5
日车道当量轴次 N_t						
600 (次/日车道)	22	24	21	22	20	21
300 (次/日车道)	20	22	19	21	18	19

$N_t = 600 - 300$ (次/日车道)
 $E_0 = 80 - 120$ (MPa)

结构厚度(二)

图集号 93J007-1
 页次 13

1




$h_1 = 5$ cm中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?$ cm沥青碎石(热拌)联结层
 $h_3 = ?$ cm水泥稳定砂砾基层
 $E_0 = ?$ MPa土基

基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6
E_0	80		100		120	
h_2	7	5	7	5	7	5
日车道当量轴次 N_t						
600 (次/日车道)	34	35	32	33	31	32
300 (次/日车道)	32	33	30	32	29	30

2




$h_1 = 5$ cm中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?$ cm沥青碎石(热拌)联结层
 $h_3 = ?$ cm石灰粉煤灰碎砾石基层
 $E_0 = ?$ MPa土基

基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6
E_0	80		100		120	
h_2	7	5	7	5	7	5
日车道当量轴次 N_t						
600 (次/日车道)	28	30	27	28	25	27
300 (次/日车道)	27	28	25	27	23	25

3




$h_1 = 5$ cm中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?$ cm沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ?$ cm水泥稳定砂砾基层
 $E_0 = ?$ MPa土基

基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6
E_0	80		100		120	
h_2	7	5	7	5	7	5
日车道当量轴次 N_t						
600 (次/日车道)	34	35	32	34	31	32
300 (次/日车道)	32	34	31	32	29	31

4



$h_1 = 5$ cm中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?$ cm沥青贯入碎石联结层
 $h_3 = ?$ cm石灰粉煤灰碎砾石基层
 $E_0 = ?$ MPa土基


基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6
E_0	80		100		120	
h_2	7	5	7	5	7	5
日车道当量轴次 N_t						
600 (次/日车道)	29	31	27	29	25	27
300 (次/日车道)	27	29	25	27	24	25

$N_t = 600 - 300$ (次/日车道)
 $E_0 = 80 - 120$ (MPa)

结构厚度(三)

1




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)		33	32	31	31
200 (次/日车道)		32	31	30	29
100 (次/日车道)		30	29	28	28

2




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 级配砂砾石底基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4
	E ₀	20	25	30	35
300 (次/日车道)		35	34	33	32
200 (次/日车道)		34	33	32	31
100 (次/日车道)		32	31	30	29

3




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	
日车道 当量轴次 N_t	E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)	28	27	26	26	
200 (次/日车道)	27	26	25	24	
100 (次/日车道)	25	24	23	22	

4



$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 级配碎砾石底基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)


序号	1	2	3	4	
日车道 当量轴次 N_t	E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)	30	29	29	28	
200 (次/日车道)	27	26	25	24	
100 (次/日车道)	25	24	23	22	

$N_t = 300 - 100$ (次/日车道)
 $E_0 = 20 - 35$ (MPa)

结构厚度 (一)

图集号 93J007-1
 页次 15

1




$h_1 = 5\text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_3 = 15\text{ cm}$ 石灰土底基层
 $h_4 = 15\text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)		34	33	32	32
200 (次/日车道)		33	32	31	31
100 (次/日车道)		31	30	29	29

2




$h_1 = 5\text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_3 = 15\text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $h_4 = 15\text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)		36	35	34	33
200 (次/日车道)		35	34	33	32
100 (次/日车道)		33	32	31	31

3




$h_1 = 5\text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_3 = 15\text{ cm}$ 石灰土底基层
 $h_4 = 15\text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)		29	28	27	26
200 (次/日车道)		28	27	26	25
100 (次/日车道)		26	25	24	23

4



$h_1 = 5\text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_3 = 15\text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $h_4 = 15\text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基


上 基 层 厚 度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)		29	28	27	26
200 (次/日车道)		28	27	26	25
100 (次/日车道)		26	25	24	24

$N_t = 300 - 100$ (次/日车道)
 $E_0 = 20 - 35$ (MPa)

结构厚度(二)

1




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石或沥青上拌下贯面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4
E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)	34	33	32	31
200 (次/日车道)	33	32	31	31
100 (次/日车道)	31	30	29	28

2




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石或沥青上拌下贯面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4
E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)	35	35	34	33
200 (次/日车道)	35	34	33	32
100 (次/日车道)	33	32	31	30

3




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石或沥青上拌下贯面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4
E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)	29	28	27	26
200 (次/日车道)	28	27	26	25
100 (次/日车道)	26	25	24	23

4



$h_1 = 5 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石或沥青上拌下贯面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 级配碎石底基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4
E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)	29	28	27	26
200 (次/日车道)	28	27	26	26
100 (次/日车道)	26	25	24	23

$N_t = 300 - 100$ (次/日车道)


$E_0 = 20 - 35$ (MPa)

结构厚度(三)

图集号 93J007-1

页次 17

1




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	E_0	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)		32	31	31	30	30	28	27	26
200 (次/日车道)		31	30	30	29	29	27	26	25
100 (次/日车道)		29	29	28	27	27	25	24	23

2




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 级配碎砾石底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	E_0	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)		34	33	32	32	31	30	29	28
200 (次/日车道)		33	32	31	31	31	29	28	27
100 (次/日车道)		31	30	30	29	29	27	26	25

3




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	E_0	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)		28	28	27	26	26	24	22	21
200 (次/日车道)		26	25	25	24	23	21	19	17
100 (次/日车道)		25	24	23	22	22	19	17	15

4




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 级配碎砾石底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	E_0	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)		31	30	29	29	28	26	25	24
200 (次/日车道)		26	26	25	25	24	22	21	20
100 (次/日车道)		25	24	23	23	22	21	19	18


①

 $h_1 = 5 \text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 面层 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)	33	32	32	31	31	29	28	27
200 (次/日车道)	32	31	31	30	30	28	27	26
100 (次/日车道)	30	30	29	28	28	26	25	24


②

 $h_1 = 5 \text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 面层 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾上基层 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 级配碎石底基层 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)	35	34	33	33	33	31	30	29
200 (次/日车道)	34	33	32	32	31	30	29	28
100 (次/日车道)	32	31	31	30	30	28	27	26


③

 $h_1 = 5 \text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 面层 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 石灰土底基层 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)	29	28	27	26	26	23	21	19
200 (次/日车道)	28	27	26	25	25	22	20	18
100 (次/日车道)	26	25	24	24	23	20	18	16

④

 $h_1 = 5 \text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 面层 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石上基层 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 级配碎石底基层 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上 基 层 厚 度 (cm)


序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)	29	28	27	27	26	24	23	22
200 (次/日车道)	28	27	26	26	25	23	22	21
100 (次/日车道)	26	25	25	24	23	22	20	19

$N_t = 300 - 100$ (次/日车道)
 $E_0 = 40 - 120$ (MPa)

结构厚度(一)


图集号 93J007-1

页 次 19




上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
日车道 当量轴次 N_t	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)	33	32	32	31	31	29	28	27
200 (次/日车道)	32	32	31	30	30	28	27	26
100 (次/日车道)	30	29	29	28	28	26	25	24




上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
日车道 当量轴次 N_t	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)	34	34	33	33	32	31	29	28
200 (次/日车道)	34	33	32	32	32	30	29	28
100 (次/日车道)	32	31	31	30	30	28	27	26



上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
日车道 当量轴次 N_t	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)	29	28	27	26	25	23	21	19
200 (次/日车道)	28	27	26	25	24	22	20	18
100 (次/日车道)	26	25	24	23	23	20	18	16



上基层厚度 (cm)

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
日车道 当量轴次 N_t	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)	29	28	27	27	26	24	23	22
200 (次/日车道)	28	27	27	26	25	24	22	21
100 (次/日车道)	26	25	24	24	23	22	20	19


$N_t = 300 - 100$ (次/日车道)
 $E_0 = 40 - 120$ (MPa)

结构厚度 (三)

图集号 93J007-1

页次 20

①




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土碎砾石上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 级配碎砾石底基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4
E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)	36	35	34	33
200 (次/日车道)	35	34	33	32
100 (次/日车道)	33	31	30	30

②




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土碎砾石上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 级配碎砾石底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)	36	35	34	33	33	31	29	27
200 (次/日车道)	35	34	33	32	32	29	28	26
100 (次/日车道)	33	32	31	30	30	27	26	24

③




$h_1 = 5 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石或沥青上拌下贯面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土碎砾石上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 级配碎砾石底基层
 $h_4 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4
E_0	20	25	30	35
300 (次/日车道)	36	35	34	33
200 (次/日车道)	35	33	32	32
100 (次/日车道)	32	31	30	29

④



$h_1 = 5 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石或沥青上拌下贯面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土碎砾石上基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 级配碎砾石底基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

上基层厚度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4	5	6	7	8
E_0	40	45	50	55	60	80	100	120
300 (次/日车道)	36	35	34	33	33	30	29	27
200 (次/日车道)	34	34	33	32	31	29	28	26
100 (次/日车道)	32	32	31	30	29	27	25	24

$N_t = 300 - 100$ (次/日车道)


$E_0 = 20 - 120$ (MPa)

结构厚度

图集号 93J007-1

页次 21

1




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		22	19	17	15

2




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 中 (细) 粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		22	20	19	18	17

3




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		23	20	18	16

4



$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青碎石 (热拌) 面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基


基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		22	21	20	18	17

$N_t = 100$ (次/日车道)
 $E_0 = 20 - 60$ (MPa) 结构厚度 (一)

图集号	93J007-1
页次	22

1




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		20	18	16	15

2




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		20	18	17	16	15

3




$h_1 = 2.5 \text{ cm}$ 沥青碎石表面处治层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		21	18	17	15

4



$h_1 = 2.5 \text{ cm}$ 沥青碎石表面处治层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 水泥稳定砂砾基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基


基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		19	18	17	16	15

$N_t = 100$ (次/日车道)
 $E_0 = 20 - 60$ (MPa) 结构厚度 (二)

图集号 93J007-1
 页次 23

1




$h_1 = 4\text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石基层
 $h_3 = 15\text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		23	20	18	16
80 (次/日车道)		21	19	17	15

2




$h_1 = 4\text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石基层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		22	21	20	18	17
80 (次/日车道)		21	20	19	18	17

3




$h_1 = 4\text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石基层
 $h_3 = 15\text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		24	21	19	17
80 (次/日车道)		22	20	17	16

4




$h_1 = 4\text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石基层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		23	22	20	19	18
80 (次/日车道)		22	21	19	18	17

1




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		21	18	16	15
80 (次/日车道)		20	17	15	15

2




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		21	19	18	17	16
80 (次/日车道)		20	18	17	16	15

3




$h_1 = 2.5 \text{ cm}$ 沥青碎石表面处治层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		22	19	17	16
80 (次/日车道)		20	18	16	15

4




$h_1 = 2.5 \text{ cm}$ 沥青碎石表面处治层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰粉煤灰碎砾石基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		20	19	17	16	15
80 (次/日车道)		19	18	17	16	15

$N_t = 100 - 80$ (次/日车道)
 $E_0 = 20 - 60$ (MPa)
 结构厚度(二)

1



$h_1 = 4 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土碎砾石基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		26	23	20	18
80 (次/日车道)		24	21	19	17
60 (次/日车道)		23	20	17	15

2




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土碎砾石基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		26	24	23	21	20
80 (次/日车道)		24	23	21	20	19
60 (次/日车道)		23	21	20	18	17

3



$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土碎砾石基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		27	24	21	19
80 (次/日车道)		25	22	20	18
60 (次/日车道)		24	20	18	16

4



$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土碎砾石基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基


基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		26	25	23	22	21
80 (次/日车道)		25	23	22	21	19
60 (次/日车道)		23	22	21	19	18

$N_t = 100 - 60$ (次/日车道)
 $E_0 = 20 - 60$ (MPa)

结构厚度(一)

1




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土碎砾石基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		23	20	18	16
80 (次/日车道)		22	19	17	15
60 (次/日车道)		20	18	15	15

2




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土碎砾石基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		23	22	20	19	18
80 (次/日车道)		22	21	19	18	17
60 (次/日车道)		21	19	18	17	15

3




$h_1 = 2.5 \text{ cm}$ 沥青碎石表面处治层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土碎砾石基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		24	22	20	18
80 (次/日车道)		23	20	18	17
60 (次/日车道)		22	19	17	15

4



$h_1 = 2.5 \text{ cm}$ 沥青碎石表面处治层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土碎砾石基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基


基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		23	21	20	19	17
80 (次/日车道)		22	21	19	18	16
60 (次/日车道)		21	19	18	16	15

$N_t = 100 - 60$ (次/日车道)
 $E_0 = 20 - 60$ (MPa) 结构厚度 (二)

图集号 93J007-1
 页次 27

1




$h_1 = 4\text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 石灰土基层
 $h_3 = 15\text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		27	24	21	19
80 (次/日车道)		25	22	20	18
60 (次/日车道)		24	20	18	16
40 (次/日车道)		21	18	16	15

2




$h_1 = 4\text{ cm}$ 中(细)粒式沥青混凝土面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 石灰土基层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		27	25	24	22	21
80 (次/日车道)		25	24	22	21	20
60 (次/日车道)		24	22	21	19	18
40 (次/日车道)		22	20	19	17	16

3




$h_1 = 4\text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 石灰土基层
 $h_3 = 15\text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		28	25	22	20
80 (次/日车道)		26	23	21	19
60 (次/日车道)		24	21	19	17
40 (次/日车道)		22	19	17	15

4



$h_1 = 4\text{ cm}$ 沥青碎石(热拌)面层
 $h_2 = ?\text{ cm}$ 石灰土基层
 $E_0 = ?\text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次Nt	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		28	26	24	23	22
80 (次/日车道)		26	24	23	22	20
60 (次/日车道)		24	23	21	20	19
40 (次/日车道)		22	21	19	18	17

$N_t = 100 - 40$ (次/日车道)
 $E_0 = 20 - 60$ (MPa)

结构厚度 (一)


图集号

93J007-1

页次

28

1



$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		24	21	19	17
80 (次/日车道)		23	20	17	15
60 (次/日车道)		21	18	16	15
40 (次/日车道)		19	16	15	15

2




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		24	23	21	20	18
80 (次/日车道)		23	22	20	18	17
60 (次/日车道)		22	20	18	17	16
40 (次/日车道)		20	18	17	15	15

3




$h_1 = 2.5 \text{ cm}$ 沥青碎石表面处治层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)		25	22	20	18
80 (次/日车道)		24	21	19	17
60 (次/日车道)		22	20	18	16
40 (次/日车道)		20	18	16	15

4



$h_1 = 2.5 \text{ cm}$ 沥青碎石表面处治层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 石灰土基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4	5
	E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)		24	22	21	20	18
80 (次/日车道)		23	21	20	18	17
60 (次/日车道)		22	20	19	17	16
40 (次/日车道)		20	18	17	15	15

$N_t = 100 - 40$ (次/日车道)

$E_0 = 20 - 60$ (MPa)

结构厚度 (二)


图集号

93J007-1

页次

29

1




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 泥灰结碎砾石
 或级配碎砾石掺灰基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4
E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)	25	22	19	17
80 (次/日车道)	24	21	18	16
60 (次/日车道)	22	19	17	14
40 (次/日车道)	20	17	14	12
20 (次/日车道)	16	13	11	9

2




$h_1 = 4 \text{ cm}$ 沥青贯入碎石面层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 泥灰结碎砾石
 或级配碎砾石掺灰基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4	5
E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)	25	24	22	21	19
80 (次/日车道)	24	22	21	19	18
60 (次/日车道)	23	21	19	18	17
40 (次/日车道)	20	19	17	16	15
20 (次/日车道)	17	16	14	13	11

3



$h_1 = 2.5 \text{ cm}$ 沥青碎石表面处治层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 泥灰结碎砾石
 或级配碎砾石掺灰基层
 $h_3 = 15 \text{ cm}$ 天然砂砾垫层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4
E_0	20	25	30	35
100 (次/日车道)	26	23	21	19
80 (次/日车道)	25	22	20	18
60 (次/日车道)	23	20	18	16
40 (次/日车道)	21	18	16	15
20 (次/日车道)	17	15	13	12

4



$h_1 = 2.5 \text{ cm}$ 沥青碎石表面处治层
 $h_2 = ? \text{ cm}$ 泥灰结碎砾石
 或级配碎砾石掺灰基层
 $E_0 = ? \text{ MPa}$ 土基

基层厚度 (cm)

序号 日车道 当量轴次 N_t	1	2	3	4	5
E_0	40	45	50	55	60
100 (次/日车道)	25	23	22	20	19
80 (次/日车道)	24	22	21	19	18
60 (次/日车道)	22	21	19	18	16
40 (次/日车道)	21	19	17	16	15
20 (次/日车道)	18	16	15	13	12

$N_t = 100 - 20$ (次/日车道)
 $E_0 = 20 - 60$ (MPa)


结构厚度 (二)

图集号

93J007-1


页次

31



面层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号	1	2	3	4
	E_0	20	25	30	35
40 (次/日车道)		19	17	15	13
20 (次/日车道)		16	13	11	9






面层厚度 (cm)

日车道 当量轴次 N_t	序号 E_0	1	2	3	4	5
40 (次/日车道)	20	18	16	15	13	
20 (次/日车道)	17	15	13	11	9	

说明

- 立缘石平面布置中,③型为间断式,用于少雨地区以及低填路段;立缘石间距 L (cm),在选用时由设计确定。④型为连续式,仅在边坡排水设施的集水口处断开,用于多雨地区以及高填路段。断开处位置在路线设计中确定。连续式布置时, $L=0$,可以不写。
- 右侧立缘石平面布置的选用索引



附件一 平均日车道当量轴次的确定

一、标准轴载

本图册之路面设计以双轮组单轴轴载100kN为标准轴载，以BZZ-100表示。标准轴载的计算参数按附表1-1确定。

标准轴载计算参数

附表1-1

标准轴载	BZZ - 100
标准轴载P (kN)	100
轮胎接地压强p (MPa)	0.70
单轮传压面当量圆直径d (cm)	21.30
两轮中心距 (cm)	1.5d

二、日当量轴次

凡轴载大于20kN的各级轴载（包括车辆的前、后轴） P_i 的作用次数 n_i ，均应按下列公式换算成标准轴载P的当量作用次数（简称当量轴次）N。

$$N = \sum C_i \cdot n_i \cdot \left(\frac{p_i \cdot d_i^{1.5}}{p \cdot d^{1.5}} \right)^5 \quad (\text{附1-1})$$

或
$$N = \sum \frac{1}{C_i} \cdot n_i \cdot \left(\frac{P_i}{P} \right)^4 \quad (\text{附1-2})$$

式中N——标准轴载的当量轴次（次/日）；

n_i ——被换算的各级轴载作用次数（次/日）；

P——标准轴载（kN）；

P_i ——被换算的各级轴载（kN）；

p——标准轴载的轮胎接地压强（MPa）；

p_i ——被换算的各级轴载的轮胎接地压强（MPa）；

d——标准轴载单轮传压面当量圆直径（cm）；

d_i ——被换算的各级轴载单轮传压面当量圆直径（cm）；

C_i ——被换算的各级轴载的轮组系数。双轮组为1，单轮组为0.25，四轮组（平板车）为4。

常用汽车的计算参数以及与BZZ-100标准轴载换算的当量轴次见附录一。

三、平均日车道当量轴次

（一）不考虑交通量年平均增长率时，平均日车道当量轴次 N_t 按下式计算。

$$N_t = N \cdot \eta \quad (\text{附1-3})$$

（二）考虑交通量年平均增长率时，平均日车道当量轴次 N_t 按下式计算。

$$N_t = N \cdot \eta \cdot \frac{(1+r)^t - 1}{r} \cdot \frac{1}{t} \quad (\text{附1-4})$$

林文琴
郭容谷
校对
设计
制图

上两式中 Nt ——平均日车道当量轴次 (次/日车道) ;
 N ——标准轴载的日当量轴次 (次/日) ;
 t ——路面设计年限 (年) ;
 r ——路面设计年限内交通量的平均年增长率 (%) , 应根据调查预测分析确定;
 η ——车道系数, 应根据调查分析结果, 论证地确定。当无资料或交通流分布均匀时, 可参照附表1-2。

车道系数 η 附表1-2

车 道 数		车道系数 η
单 车 道		1.0
双 车 道	分道行驶	0.5
	混合交通	0.7
四 车 道		0.4~0.5
六 车 道		0.3~0.4

附件二 土基回弹模量的确定

一、实测法

在已成路基上用大型承载板测定。试验方法应按《公路柔性路面设计规范 (JTJ014-86) 》附录十三的有关规定进

行。实测值应考虑不利季节、不利年份的影响, 论证地确定。

二、换算法

在积累野外大型承载板试验与室内小型承载板试验或CBR试验资料的基础上, 得到可靠的换算公式。利用此关系式及室内小型承载板试验或CBR试验结果求得大型承载板的土基回弹模量值。

三、查表法

在无实测条件时, 可按以下步骤查表求得土基回弹模量。

(一) 确定临界高度

土基在不利季节分别处于干燥、中湿或潮湿状态是与路槽底面距地下水位或地表积水水位的最小高度 (即临界高度) 相关的。因此, 可从路槽底面在不利季节距地下水位或地表积水水位的实际高度与临界高度的关系判定土基处于干燥、中湿、潮湿状态中之一种。

临界高度可根据土质、气候因素按当地经验确定。当缺乏实际资料时, 干燥、中湿、潮湿状态的路基临界高度 (H_1 、 H_2 、 H_3) 可按附录二选用。

(二) 确定平均相对含水量

路基湿度 (即路基干湿类型) 按不利季节路槽底面以下

80cm深度内的平均相对含水量 $\bar{\omega}_x$ 确定。平均相对含水量 $\bar{\omega}_x$

按下列公式计算:

$$\bar{\omega}_x = \frac{\bar{\omega}}{\omega_y} \quad (\text{附2-1})$$

式中 $\bar{\omega}$ ——路槽底面以下80cm深度内各层含水量的算术平均值(%) ;

ω_y —76g平衡锥所测土样液限含水量(%)。

76g平衡锥与100g平衡锥测定的液限换算公式为

$$\omega_y = 6.5 + 0.66\omega_L \quad (\text{附2-2})$$

式中 ω_L —100g平衡锥的液限。

新、老、相对含水量关系式

$$\bar{\omega}_x = \frac{\bar{\omega}}{\omega_y} = \frac{\bar{\omega}}{6.5 + 0.66\omega_L} \quad (\text{附2-3})$$

在无法实测求得 $\bar{\omega}_x$ 时,可根据当地经验或路基临界高度,判断路基的干湿类型,利用附表2-1、附录三论证得到各路段的平均相对含水量 $\bar{\omega}_x$ 值。

(三) 确定路基回弹模量

根据各路段平均相对含水量 $\bar{\omega}_x$ 值按附录四确定不同土组的土基回弹模量值。

对砂土和碎石土的回弹模量,可按附表2-2、附表2-3选用。

土 基 干 湿 类 型

附表2-1

土基干湿类型	路槽底面以下80cm深度内的平均相对含水量 $\bar{\omega}_x$ 与分界相对含水量 ω_{xi} 的关系	一般特征
干 燥	$\bar{\omega}_x < \omega_1$	土基干燥稳定,路面强度和稳定性不受地下水和地表积水影响,路基高度 $H_0 > H_1$
中 湿	$\omega_1 \leq \bar{\omega}_x < \omega_2$	土基上部土层处于地下水或地表积水影响的过渡带区内。路基高度 $H_2 < H_0 \leq H_1$
潮 湿	$\omega_2 \leq \bar{\omega}_x < \omega_3$	土基上部土层处于地下水或地表积水毛细影响区内,路基高度 $H_3 < H_0 \leq H_2$
过 湿	$\bar{\omega}_x \geq \omega_3$	路基极不稳定,冰冻区春融翻浆,非冰冻区软弹,土基经处理后方可铺筑路面。路基高度 $H_0 \leq H_3$

附表2-1注:

- ①本表摘自《公路柔性路面设计规范 (JTJ014-86) 》表5.0.2-2。
- ② H_0 ——路槽底面距地下水位或地表积水水位的高度。
- ③地表积水是指不利季节积水20d以上。
- ④ H_1 、 H_2 、 H_3 ——分别为干燥、中湿和潮湿状态的路基临界高度,见附录二。
- ⑤划分土基干湿类型以 $\bar{\omega}_x$ 为主,缺少资料时可参照一般特征确定。

砂土回弹模量建议值

附表2-2

土 类	E_0 (MPa)
粗 砂	80~90
中 砂	70~80
细 砂	60~70

注:本表摘自《公路柔性路面设计规范 (JTJ014-86) 》附表7-2。

(四) 举例

东北II₂区某路线设计标高要求填土1.5m,用粘土填筑,冻前地下水离地面0.7m,则路基顶面距地下水位高度 $H_0=1.5+0.7=2.2\text{m}$ 。从附录二查得 $H_1=2.7\text{m}$, $H_2=2.0\text{m}$,所以,

$H_2 < H_0 < H_1$ 。查附表2-1,得知路基处于中湿状态。再查附录三得 $\omega_x=0.65$ 。从附录四查得II₂区粘性土 $E_0=23.0\text{MPa}$ 。

碎、砾石土回弹模量建议值

附表2-3

碎石含量(%)	路基干湿状况	回弹模量值 (MPa)	密 度 (t/m ³)	含水量 ω (%)
大于70	干 燥	90~100	2.05~2.25	7
	中 湿	70~80	2.00~2.20	8
	潮 湿	55~65	1.95~2.15	11
50~70	干 燥	75~85	2.00~2.20	7
	中 湿	55~65	1.95~2.15	8
	潮 湿	45~55	1.90~2.10	11
30~50	干 燥	47~57	1.90~2.10	< 10
	中 湿	30~40	1.85~1.95	10~15
	潮 湿	20~30	1.75~1.85	> 15
小于30	干 燥	30~40	1.80~1.90	< 10
	中 湿	15~25	1.70~1.80	10~15
	潮 湿	15	1.60~1.70	> 15

注:①本表摘自《公路柔性路面设计规范 (JTJ014-86) 》

附表7-1。

②含水量 ω 系指碎砾石土和风化砂砾等材料总的绝对含水量值。

③本表适用于 I、II 区的林区, 其它情况供参考。

四、路面设计对路基的要求

(一) 对路基回弹模量的要求

本图册中路面结构对应的路基回弹模量的最低值为20MPa, 因此, 应对潮湿、过湿状态的路基进行必要的处理, 以满足要求。

(二) 对路基压实度的要求

路基压实度依填挖类型、土层深度、道路等级及压实标准按规定选用。一、二级厂外道路和行驶重型自卸汽车的露天矿山道路的路基压实度见附录五, 其它厂矿道路与民用建筑小区道路的路基压实度见附录六。

附件三 路面容许弯沉值、容许弯拉应力与路面材料设计参数

一、路面容许弯沉值

路面结构层的整体强度, 以标准轴载作用下轮隙中心处的路表弯沉值 L_s 表示。路表弯沉值 L_s 应小于或等于路面容许弯

沉值 L_R , 即

$$L_s \leq L_R \quad (\text{附3-1})$$

路面容许弯沉值按下列公式计算:

$$L_R = \frac{11.0}{N_e^{0.2}} \cdot A_c \cdot A_s \quad (\text{附3-2})$$

式中 L_R ——路面容许弯沉值 (mm), 对沥青路面指路面温度为20℃时的值;

A_c ——道路等级系数, 一级厂外道路为1.0, 二级厂外道路为1.1, 三、四级厂外道路为1.2;

A_s ——面层类型系数, 沥青混凝土、热拌沥青碎石为1.0, 沥青贯入式、沥青上拌下贯式为1.1, 沥青表面处治为1.2, 粒料类面层为1.3;

N_e ——路面设计年限内, 一个车道上的累计当量轴次 (次), 按下列公式计算:

$$N_e = 365 \cdot t \cdot N_t \quad (\text{附3-3})$$

式中 365 ——年日历天数 (天/年);

t ——路面设计年限 (年);

N_t ——平均日车道当量轴次 (次/日车道), 计算公式见式附1-3、附1-4。

不同轴次、不同面层的路面容许弯沉值见附录七。

林	文	容	许
郭	张	谷	胜
对	计	图	
校	设	制	

二、容许弯拉应力

沥青混凝土面层或整体性材料基层,在进行弯拉应力验算时,结构层的弯拉应力 $6m$ 应小于或等于材料容许弯拉应力 $6R$,即

$$6m \leq 6R \quad (\text{附3-4})$$

容许弯拉应力 $6R$ 按下列公式计算:

$$6R = \frac{S}{K_s} \quad (\text{附3-5})$$

式中 $6R$ ——路面结构层材料的容许弯拉应力 (MPa);

S ——沥青混凝土或整体性基层材料的极限抗弯拉强度 (MPa)。对沥青混凝土系指 15°C 时的抗弯拉强度;对石灰土、二灰、二灰土等初期强度低材料系指6个月龄期的抗弯拉强度。

K_s ——抗弯拉强度结构系数。按下列公式计算:

对沥青混凝土面层为,

$$K_s = \frac{0.12}{A_c} \cdot N_e^{0.2} \quad (\text{附3-6})$$

对整体性基层为,

$$K_s = \frac{0.40}{A_c} \cdot N_e^{0.1} \quad (\text{附3-7})$$

不同轴次下沥青混凝土面层与各种整体性基层材料的结构强度系数、容许弯拉应力见附录七。

三、层间接触系数

验算容许弯拉应力时,结构层的层间接触条件分为滑动与连续两种,视材料、施工的情况而定。在本图册中,规定如下:

(一) 沥青混凝土面层与其下面的沥青层为连续施工,层间为连续接触,层间接触系数为1.0;

(二) 沥青混凝土面层与非沥青类结构层之间,均为滑动接触,层间接触系数为0.0;

(三) 稳定类材料结构层之间,稳定类材料结构层与粒料材料结构层或土基直接接触,均为连续接触,其层间接触系数为1.0。

四、路面材料设计参数

(一) 按容许弯沉值计算路面厚度时,各层材料的回弹模量值见附录八。

在设计、施工中选用本图册的各种路面结构时,可以采用大于表列抗压回弹模量值的同类型材料,但路面结构厚度不变,且不得出现倒装结构。

(二) 当验算整体性材料结构层的弯拉应力时,材料的极限抗弯拉强度 S 和弯拉回弹模量值见附录八。

(三) 采用实测方法确定路面材料的设计参数时,测试方

法应按《公路柔性路面设计规范 (JTJ014-86) 》附录十三的规定进行。

附件四 防冻厚度的验算

在季节性冰冻区有冻胀可能的中湿、潮湿路段，路面总厚度不应小于附表4-1的规定。因此，如从本图册中查得的路面总厚度小于表列的防冻最小厚度规定时，应加厚垫层或加设垫层补足。

路面防冻最小厚度 (cm)

附表4-1

冰冻深度 (cm)	土基干湿 类 型	粉 性 土	砂 性 土
50~100	中 湿	30~50	30~40
	潮 湿	40~60	35~50
100~150	中 湿	50~60	40~50
	潮 湿	40~60	35~50
150~200	中 湿	60~70	50~60
	潮 湿	70~80	60~70
200以上	中 湿	70~80	60~70
	潮 湿	80~110	70~90

注：①本表摘自《公路柔性路面设计规范 (JTJ014-86) 》表3.4.2。

②表中数值以砂石材料为准。若采用其它防冻性能好的材料，如煤渣、矿渣、二灰类，其值可酌情减少。

③中级路面和低级路面可不考虑防冻最小厚度。

附件五 沥青路面的抗滑标准与抗滑措施

一、沥青路面的抗滑标准

施工验收时，沥青路面应满足附录九所列的抗滑指标值的要求。

二、抗滑措施

(一) 骨料应选择坚韧耐磨的轧制石料（如安山岩、玄武岩、石英岩、花岗岩等）。当采用花岗岩、石英砂岩等酸性岩类时，应予作处理，如掺配2%左右的石灰粉或水泥等以改善粘结性。

(二) 根据试验选择适合当地条件的最佳性质的沥青和油石比。

(三) 对于抗滑指标不合格的沥青路面，应加铺抗滑摩擦层。抗滑摩擦层的设计、施工除执行《公路柔性路面设计规

附件四 防 冻 厚 度 的 验 算	图集号	93J007-1
附件五 沥青路面的抗滑标准与抗滑措施	页 次	39

林	文	容
郭	张	谷
对	计	图
校	设	制

范 (JTJ014-86) 》与《沥青路面施工及验收规范 (GBJ90-86) 》的规定外,应考虑当地情况,并结合实践经验进行。

附件六 路面结构层的施工要点

一、沥青混凝土及沥青碎石

石料等级不低于2级。碎石采用轧制碎石,不得用砾石、矿渣代替。

对于面层厚5cm的沥青混凝土或沥青碎石面层,推荐采用双层式结构,即1cm厚沥青砂+4cm厚中粒式沥青混凝土或沥青碎石。

在双层式结构中,中粒式沥青混凝土或沥青碎石的混合料级配类型分别为LH-25I与LS-25。

单层式结构的中粒式沥青混凝土或沥青碎石的混合料级配类型分别为LH-20I与LS-20。

细粒式沥青混凝土混合料的级配类型为LH-15I-1、LH-15I-2。沥青砂的级配类型为LH-5I。

沥青碎石用作面层时,必须含有矿粉。在雨量较多地区,沥青碎石面层须做上封层或下封层,在干旱地区可不做。

沥青碎石用作联结层时,当层厚为7cm时,混合料的级配类型可为LS-35、30、25、20中任一种,但以前两者为佳;当

层厚为5cm时,混合料的级配类型可为LS-30、25、20中任一种,但以前两者为佳。

沥青混凝土面层与沥青碎石、沥青贯入碎石联结层之间以及面层为双层式结构的上、下层之间,均应连续施工,以免产生层间滑移。

一级厂外道路或交通量相当于一級厂外道路的其它道路的沥青混凝土、沥青碎石的混合料的沥青结合料须执行重交通量道路石油沥青的AH系列标准,其它道路则执行中、轻交通量道路石油沥青的A系列标准与软煤沥青的T系列标准。

石料等级的划分,碎石、砂、石屑、矿粉的质量要求,碎石的粒径规格,沥青的技术标准,沥青路面的施工气候分区,不同地带、不同沥青面层沥青标号的选用,沥青混合料的级配组成,配比计算示例,施工方法,质量管理与验收标准,沥青混凝土的技术指标等,均按《沥青路面施工及验收规范 (GBJ92-86) 》的有关规定执行。

二、沥青贯入碎石及沥青上拌下贡式。

石料等级不低于2级。碎石采用轧制碎石,不得用砾石、矿渣代替。

沥青贯入碎石用作联结层时,不撒铺封面料,但层厚不变。

附件六 路面结构层的施工要点	图集号	93J007-1
	页次	40

沥青上拌下贯式路面的上拌混合料采用LH-5 I型沥青砂或粒径3~10mm的沥青石屑,压实厚度为1.5cm。

沥青贯入碎石采用石料的标称最大粒径,按石料标称最大粒径与层厚之比值控制;层厚 $\leq 5\text{cm}$ 时,该比值为1.0;层厚为7cm时,该比值为0.9~1.0。

石料等级的划分、石料规格、沥青标号、施工季节、施工方法、质量管理与验收标准等,均按现行规范的有关规定执行。

三、沥青碎石表面处治

沥青碎石表面处治用作面层时,石料等级不低于2级,采用轧制碎石的石屑,面层材料的规格按层厚2.5cm 的三层式处治从现行施工及验收规范中选用。

沥青碎石表面处治用作下封层时,石料等级不低于3级,可采用轧制碎石、轧制砾石的石屑;下封层材料的规格按层厚1.0cm 的单层式处治从现行施工及验收规范中选用。

石料的标称最大粒径应与层厚相同,石料的最大与最小粒径之比不宜大于2。

石料等级的划分、石料规格、沥青标号、施工季节、施工方法、质量管理与验收标准等,均按现行施工及验收规范的有关规定执行。

四、水泥稳定砂砾

水泥稳定砂砾简称为水泥砂砾,其中水泥的剂量不大于6

~7% (水泥的剂量为砂砾干重的百分比,以下同);要注意控制水泥的最大剂量与最小剂量;要用标号较低的、终凝时间较长 (宜在6小时以上) 的水泥。

要注意改善砂砾集料的级配组成,使其达到最佳级配后,再行稳定,以提高强度、减少水泥用量、减少基层裂缝和缝宽。

要注意控制集料中有机质的含量,硫酸盐的含量以及塑性指数。否则,应采取相应措施。

要注意缩短延迟时间 (即,从加水拌和到完成压实的延续时间),以提高混合料的强度;对于砾质砂更为如此。

不同等级道路中不同层位对水泥稳定砂砾的抗压强度的要求,水泥剂量的控制、集料的级配组成范围、混合料的设计步骤、施工季节、施工方法、质量管理与验收标准等,均按现行《公路路面基层施工技术规范 (JTJ034-85) 》的有关规定执行。

执行《公路路面基层施工技术规范 (JTJ034-85) 》时,本图册中的一级厂外道路相当于一级公路,余下依次类推。

采用水泥石灰综合稳定时,水泥用量须占结合料总重的40% 以上。

粘性土为宜。硫酸盐含量大于0.8%的土以及有机质含量大于10%的土,须由试验鉴别其适用性。

石灰土中石灰的用量应结合当地情况通过试验确定。石灰用量以全部粗细土颗粒干重的百分比表示。石灰土用作基层(含上基层)时,石灰的用量约为10~12%;用作底基层时,石灰的用量约为8~10%。

在石灰土中掺入碎砾石即为石灰土碎砾石,或石灰土稳定碎砾石。石灰土碎砾石混合料中,小于0.074mm的粉料含量不宜小于20%;掺入碎砾石的最大粒径不大于40mm,以10~40mm为宜。

掺入的碎砾石占混合料总重的70~80%,为密实型的石灰土碎砾石,且掺入的碎砾石应有良好的级配。掺入的碎砾石占混合料总重的30~50%,为悬浮型的石灰土碎砾石,对掺入碎砾石的级配没有特殊要求,但粒料也不可为单一尺寸。在北方干寒地区,丰产石料地区,宜用密实型,以减少低温裂缝;在南方湿热地区、石料短缺地区,宜用悬浮型。

掺入碎砾石的石料等级不宜低于3级。

凡能使石灰土稳定粒料的抗压强度满足现行基层施工技术规范的有关规定,技术指标、强度指标又同于掺入碎砾石的分级矿渣、钢渣、煤矸石等,均可代替碎砾石使用,成为石灰土矿渣、石灰土钢渣、石灰土煤矸石等。

潮湿路段的底基层以及有多雨季节或冻前一个半月内施工的石灰土,应掺入1~2%的水泥,以加速石灰土的固结,提高早期强度。

采用石灰水泥综合稳定时,水泥用量须占结合料总重的30%以下。

石灰土及石灰土碎砾石混合料的抗压强度标准、土与石灰以及碎砾石的材料要求,混合料的组成设计、施工季节、施工方法、质量管理与验收等,均按现行基层施工技术规范的有关规定执行。

七、级配碎砾石及级配碎砾石掺灰

级配碎砾石采用未筛分碎石与砂砾料配制而成。砂砾料中须含有较多细集料,且组成适当。

级配碎砾石中碎石的石料等级不宜低于3级,也可用满足强度要求的分级矿渣、煤矸石代替。

级配碎砾石用作面层与基层时,碎石的最大粒径不大于40mm;用作底基层时,不大于50mm(以上为方孔筛)。

级配碎砾石的级配组成按现行柔性路面设计规范中级配碎石的级配组成确定,且须严格控制粒径0.5mm以下细料的含量与塑性指数,两者的乘积应满足下列要求:

校	对	制
林	郭	谷
文	张	胜
容	容	琴
文	文	琴

(一) 在年降雨量小于600mm的中干和干旱地区,地下水位对路基没有影响时乘积不应大于120~150 (76g平衡锥测液限,搓条法测塑性指数);用作面层且加铺磨耗层时,用低值;其它,用高值;

(二) 在潮湿多雨地区,乘积不应大于100 (液限与塑性指数的测定同 (一))。

级配碎砾石用作面层时,其上宜设磨耗层、保护层。磨耗层厚2-3cm,用硬质石料或砂土混合料取低值,用软质石料取高值。磨耗层材料的级配组成按《公路柔性路面设计规范 (JTJ014- 86) 》附表4-9执行。保护层厚1cm;在陡坡、急弯、要求扬尘少以及干旱、大风地区,采用稳定保护层,其它路段可用松散保护层。稳定保护层采用级配粒料 (如砂砾、石屑) 与粘土配制而成,粒料应通过10mm筛孔。粒料与粘土的比例,在干旱地区为1: 1~1: 3,在潮湿地区为3: 2~1: 2;在北方地区应用粘性较强、塑性指数较高的粘土。松散保护层采用坚韧、耐磨、颗粒均匀、有棱角的砂砾或石屑。

级配碎砾石的级配组成、塑性指数与0.5mm以下颗粒含量的控制、施工方法、质量管理与验收均按现行基层施工技术规范的有关规定执行。

级配碎砾石掺灰在潮湿或中湿路段用作沥青面层的基层。其中碎砾石的石料等级、级配组成与级配碎砾石相同;但粒径

0.5mm以下细料的含量可适当增加,以20~30%为宜;石灰的用量为细料含量的8~12%。石灰应不低于III级。

级配碎砾石掺灰的施工方法,质量管理与验收同于级配碎砾石。

八、泥结碎砾石及泥灰结碎砾石

泥结碎砾石中的碎砾石为轧制碎石、轧制砾石,石料等级不宜低于3级,也可用强度满足要求的分级矿渣、煤矸石代替。石料规格依层位按现行柔性路面设计规范中泥结碎石的规定执行。土的塑性指数以10~12 (76g平衡锥测定) 为宜,用土量不大于混合料总重的15%。

泥结碎砾石用作面层时,其上应设磨耗层、保护层,设置方法,同于级配碎砾石。

泥结碎砾石的施工方法为拌和法与灌浆法,依各地情况选用。采用拌和法施工时,其施工方法同于级配碎砾石。灌浆法

施工不同于拌和法施工之处在于,在摊铺石料、初碾后灌泥浆,即用泥浆作结合料。制备泥浆时,土与水的比例为1: 0.8~1: 1。

泥结碎砾石的施工质量管理、验收同于级配碎砾石。

泥灰结碎砾石中碎砾石的石料等级、石料规格与泥结碎

附件六 路面结构层的施工要点	图集号	93J007-1
	页次	44

砾石相同,其中土与石灰的总含量不大于混合料总重的20%,石灰用量占泥灰量的8~12%;或者在碎砾石中,按粒径0.5mm以下细料量的15%掺入石灰。

泥灰结碎砾石使用的土的塑性指数以10~12(76g平衡锥测定)为宜;石灰等级不低于Ⅲ级。

泥灰结碎砾石采用拌和法施工,质量管理与验收与泥结碎砾石相同。

九、天然砂砾

天然砂砾如符合标准级配要求则按级配砾石、级配砂砾使用,用作基层、底基层。如不符合级配,只宜用作垫层;其中,砾石的最大粒径以不大于60mm为宜,以利碾压;小于0.074mm的粉料含量不应大于5%,以利隔水、防冻;同时,应按路基干、湿类型适当控制0.5mm以下细料的含量,以利稳定。

天然砂砾垫层的粒料可用煤渣、矿渣、平炉钢渣、电炉钢渣、煤矸石代替。采用煤渣时,大于50mm的颗粒需打碎,小于2mm的粒料含量不宜大于20%;采用矿渣、平炉钢渣、电炉钢渣时,需要露天堆放3~6个月以上,不再分解时方能使用,且不得受酸性、碱性生产废水的影响。

天然砂砾的施工方法、质量管理与验收按现行基层施工技术规范的有关规定执行。

附件七 岩石路基上的路面结构

一、适用范围

本附件仅适用于不易风化的岩石挖方路基上的路面结构;本处所指岩石不包括胶结不良的砾岩、各种不坚固的页岩、硅藻岩与石膏等。

凡是易风化的岩石挖方路基以及填石路基上的路面结构均应按路基抗压回弹模量 E_0 值从本分册的正文部分选用。

二、一般要求

岩石路基上的路面结构除满足一般路基上路面结构的要求外,尚应满足下述要求:

(一) 路基表面应有一定的路拱和平整度。对于没有超挖或少量超挖的岩石路基,可用水泥砂砾或水泥混凝土修补成路拱;对于超挖较多时,可用调平层材料修补成路拱;

(二) 要注意路面结构层与路基的良好接触,避免产生滑动;

(三) 在多雨地区,应采用孔隙率小的面层结构,减小渗透,以降低路基的承载力;

(四) 对于具有裂隙、节理的岩石路基,其路肩与排水边

林	文	林
鄂	张	谷
对	计	图
校	设	制

沟均应进行防渗处理;

(五) 在路堑地段,岩石路基的顶面应高出排水边沟设计水位的20cm以上;在凹形竖曲线处,该值应加大到40cm以上。

三、路面结构

(一) 一级厂外道路

1. 路基没有超挖时的路面结构为,5cm厚中(细)粒式沥青混凝土面层;

2. 路基有少量超挖时的路面结构为,5cm厚中(细)粒式沥青混凝土面层+5cm厚沥青碎石(或沥青贯入碎石)联结层;

3. 路基超挖较多时的路面结构为,5cm厚中(细)粒式沥青混凝土面层+5cm厚沥青碎石(或沥青贯入碎石)联结层+14cm厚水泥砂砾(或8cm石灰粉煤灰碎砾石)调平层。

(二) 二级厂外道路

1. 路基没有超挖时的路面结构为,5cm厚中(细)粒式沥青混凝土(或沥青碎石、沥青贯入碎石、沥青上拌下贯式)面层;

2. 路基有少量超挖时的路面结构为,
- (1) 5cm厚中(细)粒式沥青混凝土面层+13cm厚水泥砂砾(或8cm厚石灰粉煤灰碎砾石)调平层;
 - (2) 5cm厚沥青碎石(或沥青贯入碎石、沥青上拌下贯

式)面层+14cm厚水泥砂砾(或8cm厚石灰煤灰粉碎砾石、石灰土碎砾石)调平层。

(三) 三级厂外道路

1. 路基没有超挖时的路面结构为,
- (1) 4cm厚中(细)粒式沥青混凝土(或沥青碎石、沥青贯入碎石)面层;
 - (2) 2.5cm沥青碎石表面处治层;
 - (3) 3.0~4.0cm砂砾磨耗层、保护层;
2. 路基有少量超挖时的路面结构为,
- (1) 4cm厚中(细)粒式沥青混凝土(或沥青碎石、沥青贯入碎石)面层+8cm厚调平层。

此处的调平层材料系指水泥砂砾、石灰粉煤灰碎砾石、石灰土碎砾石、石灰土、泥灰结碎砾石、级配碎砾石掺灰等中之任一种(以下与此同);

- (2) 2.5cm厚沥青碎石表面处治层+8cm厚调平层;
- (3) 3.0~4.0cm砂砾磨耗层、保护层+8cm厚泥结碎砾石(或级配碎砾石)面层。

(四) 岩石路基上的其它道路(如厂内道路、民用建筑小区道路)的路面结构可参照上述厂外道路的情况办理。

附件七 岩石路基上的路面结构	图集号	93J007-1
	页次	46

四、说明


(一) 当岩石路基超挖太多以至上述各种路面结构的厚度不能达到路线设计标高时,可采用以下措施:

- 1. 按本分册正文部分中各级轴次的最大土基模量值 (如 $E_0 = 80$ 或 120MPa) 选用路面结构;
- 2. 另行设计计算路面厚度。
- 3. 调整路线的原设计标高,并需符合路线的设计要求与使用要求。

(二) 本附件的路面结构中,5cm厚中粒式沥青混凝土面层的双层式结构、5cm厚沥青碎石面层的上封层的作法均与本分册的正文部分相同。

(三) 各种结构层的施工要点见附件六。

(四) 索引



在面层、联结层、调平层与上、下封层材料中,材料品种无选择性者,其材料代号可不写;材料品种有选择性者,

才写材料代号;书写顺序为,面层材料代号,联结层材料代号,上、下封层材料代号与厚度,调平层材料代号;而粒料路面的砂砾磨耗层、保护层的厚度则写在粒料面层材料代号之前。

材料代号:

- ZLH——中粒式沥青混凝土, XLH——细粒式沥青混凝土,
- CLS——粗粒式沥青碎石, ZLS——中粒式沥青碎石,
- GLS——沥青贯入碎石, LQX——沥青下封层,
- LQS——沥青砂上封层, LSS——沥青石屑上封层,
- SSL——水泥砂砾, HFS——石灰粉煤灰碎砾石,
- HTS——石灰土碎砾石, SHT——石灰土,
- NHS——泥灰结碎砾石, JHS——级配碎砾石掺灰。

附录一 汽车设计参数与换算当量轴次

序号	汽车名称	产地	总重 (kN)	后 轴 轴 载 换 算						
				轮胎压强 Pi (MPa)	后轴单个轮迹当量 圆直径di (cm)	后轴载重 (kN)	后轴数	后轴单轮荷载 Poi (kN)	后轴轮 组系数	后 轴 当量轴次
1	BZZ- 100标准轴载			0.70	21.3	100.00	1	25.00	1	1.000
2	北京牌BJ 130	中国	40.75	0.42	14.4	27.20	1	6.80	1	0.004
3	上海牌SH 130	中国	39.50	0.50	17.1	23.00	1	11.50	0.25	0.009
4	跃进牌NJ 130	中国	53.60	0.40	17.5	38.30	1	9.60	1	0.014
5	跃进牌NJ 230	中国	48.50	0.40	22.0	30.30	1	15.15	0.25	0.020
6	解放牌CA 10B	中国	80.25	0.50	19.5	60.00	1	15.00	1	0.096
7	解放牌CA 50	中国	92.90	0.70	17.7	69.20	1	17.30	1	0.249
8	解放牌CA 30A	中国	103.00	0.35	25.9	2×36.75	2	18.38	0.25	2×0.034
9	解放牌CA 340A	中国	78.70	0.42	20.7	56.60	1	14.15	1	0.063
10	解放牌CA 15	中国	91.35	0.53	20.6	70.38	1	17.60	1	0.194
11	解放牌CA 141	中国	93.10	0.63	18.6	68.60	1	17.15	1	0.214
12	东风牌EQ 140	中国	92.90	0.50	21.0	69.30	1	17.325	1	0.167
13	黄河牌JN 150	中国	150.60	0.70	21.5	101.60	1	25.40	1	1.073
14	黄河牌JN 253	中国	187.00	0.70	17.3	2×66.00	2	16.50	1	2×0.210
15	黄河牌QD 351	中国	145.65	0.70	21.0	97.20	1	24.30	1	0.899
16	黄河牌JN 360	中国	270.00	0.70	22.4	2×110.00	2	27.50	1	2×1.459
17	交通牌SH 141	中国	80.65	0.45	19.8	55.10	1	13.80	1	0.063
18	交通牌SH 361	中国	280.00	0.63	23.6	2×110.00	2	27.50	1	2×1.274
19	长征牌XD 160	中国	213.00	0.60	21.3	2×85.20	2	21.30	1	2×0.463
20	长征牌XD 250	中国	189.00	0.60	20.0	2×75.60	2	18.90	1	2×0.288

序号	汽车名称	产地	前 轴 轴 载 换 算							前后轴 当量轴次 合计Ni
			轮胎压强 Pi (MPa)	前轴单个轮迹当 量圆直径di (cm)	前轴载重 (kN)	前 轴 数	前轴单轮荷载 Poi (kN)	前轴轮 组系数	前 轴 当量轴次	
1	BZZ- 100标准轴载		0.70	21.3	100.00	1	25.00	1	1.000	
2	北京牌BJ 130	中国	0.42	14.3	13.55	1	6.78	0.25		0.004
3	上海牌SH 130	中国	0.45	15.3	16.50	1	8.25	0.25		0.009
4	跃进牌NJ 130	中国	0.40	15.6	15.30	1	7.65	0.25		0.014
5	跃进牌NJ 230	中国	0.30	19.7	18.20	1	9.10	0.25		0.020
6	解放牌CA 10B	中国	0.50	16.1	20.25	1	10.13	0.25	0.006	0.102
7	解放牌CA 50	中国	0.70	14.7	23.70	1	11.85	0.25	0.016	0.265
8	解放牌CA 30A	中国	0.35	23.2	29.50	1	14.75	0.25	0.015	0.083
9	解放牌CA 340A	中国	0.42	18.3	22.10	1	11.05	0.25	0.006	0.069
10	解放牌CA 15	中国	0.40	18.3	20.97	1	10.49	0.25	0.005	0.199
11	解放牌CA 141	中国	0.45	18.6	24.50	1	12.25	0.25	0.010	0.224
12	东风牌EQ 140	中国	0.40	19.4	23.60	1	11.80	0.25	0.008	0.175
13	黄河牌JN 150	中国	0.70	21.1	49.00	1	24.50	0.25	0.023	1.096
14	黄河牌JN 253	中国	0.70	22.4	55.00	1	27.50	0.25	0.365	0.785
15	黄河牌QD 351	中国	0.70	21.0	48.45	1	24.23	0.25	0.225	1.124
16	黄河牌JN 360	中国	0.70	21.3	50.00	1	25.00	0.25	0.250	3.168
17	交通牌SH 141	中国	0.45	19.0	25.55	1	12.78	0.25	0.012	0.075
18	交通牌SH 361	中国	0.63	24.6	60.00	1	30.00	0.25	0.435	2.983
19	长征牌XD 160	中国	0.60	21.3	42.60	1	21.30	0.25	0.116	1.042
20	长征牌XD 250	中国	0.60	20.0	37.80	1	18.90	0.25	0.072	0.648

序号	汽车名称	产地	总重 (kN)	后轴轴载换算						
				轮胎压强 Pi (MPa)	后轴单个轮迹当量 圆直径di (cm)	后轴载重 (kN)	后轴数	后轴单轮荷载 Poi (kN)	后轴轮 组系数	后轴 当量轴次
21	长征牌XD980	中国	182.40	0.60	19.6	2×72.65	2	18.16	1	2×0.248
22	嘎斯Γa351	苏联	53.50	0.35	18.5	37.50	1	9.38	1	0.011
23	吉尔3ИЛ130	苏联	85.25	0.60	17.8	59.50	1	14.88	1	0.120
24	星牌STAR 20	波兰	72.50	0.45	18.6	48.80	1	12.20	1	0.040
25	布切奇5BR2N	罗马尼亚	92.50	0.45	21.9	68.00	1	17.00	1	0.135
26	依发H-3A	东德	70.80	0.49	17.8	48.60	1	12.15	1	0.044
27	依发H-6	东德	132.00	0.63	20.9	86.50	1	21.63	1	0.512
28	太脱拉138	捷克	211.40	0.60	20.6	2×80.00	2	20.00	1	2×0.360
29	太脱拉138S ₃	捷克	225.40	0.60	21.9	2×90.00	2	22.50	1	2×0.570
30	斯柯达706R	捷克	140.00	0.60	21.9	90.00	1	22.50	1	0.570
31	菲亚特650E-B	意大利	105.00	0.60	19.4	71.00	1	17.75	1	0.230
32	沃尔沃N86-48	瑞典	175.00	0.66	24.1	120.00	1	30.00	1	1.882
33	贝利埃GLM106	法国	190.00	0.60	26.0	127.00	1	31.75	1	2.064
34	克拉斯KPA3256	苏联	234.00	0.70	20.6	2×93.60	2	23.40	1	2×0.778
35	日野KB211	日本	147.55	0.60	23.0	100.00	1	25.00	1	0.823
36	日野KF300D	日本	198.75	0.55	21.4	2×79.00	2	19.75	1	2×0.310
37	依斯兹TD50A-D	日本	148.00	0.60	23.0	100.10	1	25.03	1	0.823
38	依斯兹TD-70	日本	138.80	0.60	22.2	93.00	1	23.25	1	0.631
39	扶桑FU102	日本	260.00	0.60	23.0	2×100.00	2	25.00	1	0.823
40	尼桑CK20G	日本	147.90	0.60	23.0	100.00	1	25.00	1	0.823

序号	汽车名称	产地	前 轴 轴 载 换 算							前后轴 当量轴次 合计Ni
			轮胎压强 Pi (MPa)	前轴单个轮迹当 量圆直径di (cm)	前轴载重 (kN)	前 轴 数	前轴单轮荷载 Poi (kN)	前轴轮 组系数	前 轴 当量轴次	
21	长征牌XD980	中国	0.60	19.8	37.10	1	18.55	0.25	0.067	0.563
22	嘎斯Γa351	苏联	0.35	17.1	16.00	1	8.00	0.25		0.011
23	吉尔3ИЛ130	苏联	0.60	16.5	25.75	1	12.88	0.25	0.017	0.137
24	星牌STAR 20	波兰	0.45	18.3	23.70	1	11.85	0.25	0.009	0.049
25	布切奇5BR2N	罗马尼亚	0.45	18.6	24.50	1	12.25	0.25	0.010	0.145
26	依发H-3A	东德	0.49	17.0	22.20	1	11.10	0.25	0.008	0.052
27	依发H-6	东德	0.63	21.4	45.50	1	22.75	0.25	0.153	0.665
28	太脱拉138	捷克	0.60	23.4	51.40	1	25.70	0.25	0.234	0.954
29	太脱拉138S3	捷克	0.60	21.9	45.40	1	22.70	0.25	0.142	1.282
30	斯柯达706R	捷克	0.60	23.0	50.00	1	25.00	0.25	0.206	0.776
31	菲亚特650E-B	意大利	0.60	19.0	34.00	1	17.00	0.25	0.049	0.279
32	沃尔沃N86-48	瑞典	0.66	23.0	55.00	1	27.50	0.25	0.331	2.213
33	贝利埃GLM106	法国	0.60	25.9	63.00	1	31.50	0.25	0.501	2.565
34	克拉斯KPA 3256	苏联	0.70	20.6	46.80	1	23.40	0.25	0.195	1.751
35	日野KB211	日本	0.60	22.5	47.55	1	23.78	0.25	0.174	0.997
36	日野KF 300D	日本	0.55	21.7	40.75	1	20.38	0.25	0.086	0.706
37	依斯兹TD50A-D	日本	0.60	22.5	47.90	1	23.95	0.25	0.174	0.997
38	依斯兹TD-70	日本	0.60	22.0	45.80	1	22.90	0.25	0.147	0.778
39	扶桑FU102	日本	0.60	25.2	60.00	1	30.00	0.25	0.408	2.054
40	尼桑CK20G	日本	0.60	22.5	47.90	1	23.95	0.25	0.174	0.997

注: 国产新车型或进口的其它车型的单轮传压面当量圆直径di可用下式计算:

$$d_i = \sqrt{(40 \times P_{oi}) / (\pi \times P_i)}$$

式中 Poi 为前、后轴单轮荷载 (kN), Pi 为轮胎压强 (MPa)。

附录二 路基临界高度参考值

序号	路槽底至各水位 临界高度 (cm)	土组								
		砂			性			土		
		地下水			地表长期积水			地表临时积水		
	区划	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃
1	Ⅱ ₁									
2	Ⅱ ₂									
3	Ⅱ ₃	1.9~2.2	1.3~1.6							
4	Ⅱ ₄									
5	Ⅱ ₅	1.1~1.5	0.7~1.1							
6	Ⅲ ₁									
7	Ⅲ ₂	1.3~1.6	1.1~1.3	0.9~1.1	1.1~1.3	0.9~1.1	0.6~0.9	0.9~1.1	0.6~0.9	0.4~0.6
8	Ⅲ ₃	1.3~1.6	1.1~1.3	0.9~1.1	1.1~1.3	0.9~1.1	0.6~0.9	0.9~1.1	0.6~0.9	0.4~0.6
9	Ⅲ ₄									
10	Ⅲ _{1a}									
11	Ⅲ _{2a}	1.4~1.7	1.0~1.3							
12	Ⅳ ₁ 、Ⅳ _{1a}									
13	Ⅳ ₂									
14	Ⅳ ₃									
15	Ⅳ ₄	1.0~1.1	0.7~0.8							
16	Ⅳ ₅									
17	Ⅳ ₆	1.0~1.1	0.7~0.8							
18	Ⅳ _{6a}									
19	Ⅳ ₇				0.9~1.0	0.7~0.8	0.6~0.7			
20	V ₁	1.3~1.6	1.1~1.3	0.9~1.1	1.1~1.3	0.9~1.1	0.6~0.9	0.9~1.1	0.6~0.9	0.4~0.6

序号	路槽底至各水位 临界高度 (cm) 区划	土组								
		砂			性			土		
		地下水			地表长期积水			地表临时积水		
		H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃
21	V ₂ 、V _{2a} (紫色土)									
22	V ₃									
23	V ₂ 、V _{2a} (黄壤土、现代冲积土)									
24	V ₄ 、V ₅ 、V _{5a}									
25	VI ₁	(2.1)	(1.7)	(1.3)	(1.8)	(1.4)	(1.0)	<u>0.7</u>	<u>0.3</u>	
26	VI _{1a}	(2.0)	(1.6)	(1.2)	(1.7)	(1.3)	(1.0)	(1.0)	(0.5)	
27	VI ₂	1.4~1.7	1.1~1.4	0.9~1.1	1.1~1.4	0.9~1.1	0.6~0.9	0.9~1.1	0.76~0.9	0.4~0.6
28	VI ₃	(2.1)	(1.7)	(1.3)	(1.9)	(1.5)	(1.1)			
29	VI ₄	(2.2)	(1.8)	(1.4)	(1.9)	(1.5)	(1.2)	<u>0.8</u>		
30	VI _{4a}	(1.9)	(1.5)	(1.1)	(1.6)	(1.2)	(0.9)	(0.5)		
31	VI _{4b}	(2.0)	(1.6)	(1.2)	(1.7)	(1.3)	(1.0)			
32	VII ₁	(2.2)	(1.9)	(1.6)	(2.1)	(1.6)	(1.3)	(0.8)	(0.4)	
33	VII ₂									
34	VII ₃	1.5~1.8	1.2~1.5	0.9~1.2	1.2~1.5	0.9~1.2	0.6~0.9	0.9~1.2	0.7~0.9	0.4~0.6
35	VII ₄	(2.1)	(1.6)	1.3	(1.8)	(1.4)	1.0	(0.9)		
36	VII ₅	(3.0)	(2.4)	1.9	(2.4)	(2.0)	1.6	(1.5)	(1.1)	(0.5)
37	VII _{6a}									

续附录二

序号	路槽底至各水位 临界高度 (cm)	土 性								
		粘 土			性 土			土		
		地 下 水			地 表 长 期 积 水			地 表 临 时 积 水		
	区划	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃
1	Ⅱ ₁	2.9	2.2							
2	Ⅱ ₂	2.7	2.0							
3	Ⅱ ₃	2.5	1.8							
4	Ⅱ ₄	2.4~2.6	1.9~2.1	1.2~1.4						
5	Ⅱ ₅	2.1~2.5	1.6~2.0							
6	Ⅲ ₁									
7	Ⅲ ₂	2.2~2.75	1.7~2.2	1.3~1.7	1.75~2.2	1.3~1.7	0.9~1.3	1.3~1.75	0.9~1.3	0.45~0.9
8	Ⅲ ₃	2.1~2.5	1.6~2.1	1.2~1.6	1.6~2.1	1.2~1.6	0.9~1.2	1.2~1.6	0.9~1.2	0.55~0.9
9	Ⅲ ₄									
10	Ⅲ _{1a}									
11	Ⅲ _{2a}									
12	Ⅳ ₁ 、Ⅳ _{1a}	1.7~1.9	1.2~1.3	0.8~0.9						
13	Ⅳ ₂	1.6~1.7	1.1~1.2	0.8~0.9						
14	Ⅳ ₃	1.5~1.7	1.1~1.2	0.8~0.9	0.8~0.9	0.5~0.6	0.3~0.4			
15	Ⅳ ₄	1.7~1.8	1.0~1.2	0.8~1.0						
16	Ⅳ ₅	1.7~1.9	1.3~1.4	0.9~1.0	1.0~1.1	0.6~0.7	0.3~0.4			
17	Ⅳ ₆	1.8~2.0	1.3~1.5	1.0~1.2	0.9~1.0	0.5~0.6	0.3~0.4			
18	Ⅳ _{6a}	1.6~1.7	1.1~1.2	0.7~0.8						
19	Ⅳ ₇	1.7~1.8	1.4~1.5	1.1~1.2	1.0~1.1	0.7~0.8	0.4~0.5			
20	V ₁	2.0~2.4	1.6~2.0	1.2~1.6	1.6~2.0	1.2~1.6	0.8~1.2	1.2~1.6	0.8~1.2	0.45~0.8

序号	路槽底至各水位	粘性土								
	临界高度 (cm)	地下水			地表长期积水			地表临时积水		
	区划	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃
21	V ₂ 、V _{2a} (紫色土)	2.0~2.2	0.9~1.1	0.4~0.6						
22	V ₃	1.7~1.9	0.8~1.0	0.4~0.6						
23	V ₂ V _{2a} (黄壤土 现代冲积土)	1.7~1.9	0.7~0.9	0.3~0.5						
24	V ₄ 、V ₅ 、V _{5a}	1.7~1.9	0.9~1.1	0.4~0.6						
25	VI ₁	(2.3)	(1.9)	(1.6)	(2.1)	(1.7)	(1.3)	0.9	<u>0.3</u>	
26	VI _{1a}	(2.2)	(1.9)	(1.5)	(2.0)	(1.6)	(1.2)	(0.9)	(0.5)	
27	VI ₂	2.2~2.75	1.65~2.2	1.2~1.65	1.65~2.2	1.2~1.65	0.75~1.2	1.2~1.65	0.76~0.9	0.4~0.6
28	VI ₃	(2.4)	(2.0)	(1.6)	(2.1)	(1.7)	(1.4)	(0.8)		
29	VI ₄	2.4	2.0	1.6	(2.2)	(1.7)	(1.3)	<u>1.0</u>		
30	VI _{4a}	(2.2)	(1.7)	(1.4)	(1.9)	(1.4)	(1.1)	<u>(0.7)</u>		
31	VI _{4b}	(2.3)	(1.8)	(1.4)	(2.0)	(1.6)	(1.2)	<u>(0.8)</u>		
32	VII ₁	2.2	(1.9)	(1.5)	(2.1)	(1.6)	(1.2)	(0.9)	(0.4)	
33	VII ₂	(2.3)	(1.9)	(1.6)	1.8	1.4	1.1	0.8		
34	VII ₃	2.3~2.85	1.75~2.3	1.3~1.75	1.75~2.3	1.3~1.75	0.75~1.3	1.3~1.75	0.7~0.9	0.4~0.6
35	VII ₄	(2.1)	(1.6)	(1.3)	(1.8)	(1.4)	(1.1)	(0.7)		
36	VII ₅	(3.3)	<u>(2.6)</u>	(2.1)	(2.4)	(2.0)	(1.6)	(1.5)	(1.1)	(0.5)
37	VII _{6a}	(2.8)	<u>2.4</u>	<u>1.9</u>	<u>2.5</u>	2.0	1.6	<u>1.4</u>		

续附录二

序号	路槽底至各水位 临界高度 (cm) 区划	土组								
		粉			性			土		
		地下水			地表长期积水			地表临时积水		
		H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃
1	Ⅱ ₁	3.8	3.0	2.2						
2	Ⅱ ₂	3.4	2.6	1.9						
3	Ⅱ ₃	3.0	2.2	1.6						
4	Ⅱ ₄	2.6~2.8	2.1~2.3	1.4~1.6						
5	Ⅱ ₅	2.4~2.9	1.8~2.3							
6	Ⅲ ₁	2.4~3.0	1.7~2.4							
7	Ⅲ ₂	2.4~2.85	1.9~2.4	1.4~1.9	1.9~2.4	1.0~1.9	1.0~1.4	1.4~1.9	1.0~1.4	0.5~1.0
8	Ⅲ ₃	2.3~2.75	1.8~2.3	1.4~1.8	1.8~2.3	1.4~1.8	1.0~1.4	1.4~1.8	1.0~1.4	0.55~1.0
9	Ⅲ ₄	2.4~3.0	1.7~2.4							
10	Ⅲ _{1a}	2.4~3.0	1.7~2.4							
11	Ⅲ _{2a}	2.4~3.0	1.7~2.4							
12	Ⅳ ₁ 、Ⅳ _{1a}	1.9~2.1	1.3~1.4	0.9~1.0						
13	Ⅳ ₂	1.7~1.9	1.2~1.3	0.8~0.9						
14	Ⅳ ₃	1.7~1.9	1.2~1.3	0.8~0.9	0.9~1.0	0.6~0.7	0.3~0.4			
15	Ⅳ ₄									
16	Ⅳ ₅	1.79~2.1	1.3~1.5	0.9~1.1						
17	Ⅳ ₆	2.0~2.2	1.5~1.6	1.0~1.1						
18	Ⅳ _{6a}	1.8~2.0	1.3~1.4	0.9~1.1						
19	Ⅳ ₇									
20	V ₁	2.2~2.65	1.7~2.2	1.3~1.7	1.7~2.2	1.3~1.7	0.9~1.3	1.3~1.7	0.9~1.3	0.55~0.9

序号	路槽底至各水位 临界高度 (cm) 区划	土 粉 性 土								
		地 下 水			地表长期积水			地表临时积水		
		H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃
21	V ₂ 、V _{2a} (紫色土)	2.3~2.5	1.4~1.6	0.5~0.7						
22	V ₃	1.9~2.1	1.3~1.5	0.5~0.7						
23	V ₂ 、V _{2a} (黄壤土 现代冲积土)	2.3~2.5	1.4~1.6	0.5~0.7						
24	V ₄ 、V ₅ 、V _{5a}	2.2~2.5	1.4~1.6	0.5~0.7						
25	VI ₁	(2.5)	(2.0)	(1.6)	(2.3)	(1.8)	(1.3)	(1.2)	0.7	0.4
26	VI _{1a}	(2.5)	(2.0)	(1.5)	(2.2)	(1.7)	(1.2)	0.6		
27	VI ₂	2.3~2.15	1.85~2.3	1.4~1.85	1.85~2.3	1.4~1.85	0.9~1.4	1.4~1.85	0.9~1.4	0.5~0.9
28	VI ₃	(2.6)	(2.1)	(1.6)	(2.4)	(1.8)	(1.4)	(1.3)	(0.7)	
29	VI ₄	(2.6)	(2.2)	<u>1.7</u>	<u>2.4</u>	1.9	1.4	1.3	0.8	
30	VI _{4a}	(2.4)	(1.9)	<u>1.4</u>	<u>2.1</u>	1.6	<u>1.1</u>	<u>1.0</u>	0.5	
31	VI _{4b}	(2.5)	<u>1.9</u>	<u>1.4</u>	(2.2)	(1.7)	(1.2)	<u>1.0</u>	0.5	
32	VII ₁	(2.5)	(2.0)	(1.5)	(2.4)	<u>1.8</u>	1.3	1.1	0.6	
33	VII ₂	(2.5)	(2.1)	(1.6)	(2.2)	(1.6)	(1.1)	0.9	0.4	
34	VII ₃	2.4~3.1	2.0~2.4	1.6~2.0	(2.0~2.4)	(1.6~2.0)	(1.0~1.6)	(1.6~2.0)	1.0~1.6	0.55~1.0
35	VII ₄	(2.3)	(1.8)	(1.3)	(2.1)	(1.6)	(1.1)			
36	VII ₅	(3.8)	(2.2)	(1.6)	(2.9)	(2.2)	(1.5)		(1.3)	(0.5)
37	VII _{6a}	(2.9)	(2.5)	<u>1.8</u>	(2.7)	2.1	<u>1.5</u>	<u>1.6</u>	1.1	

注:①本表摘自《公路柔性路面设计规范 (JTJ014-86)》附表6。

②表中H₁一路基干燥状态临界高度;H₂一路基中湿状态临界高度;H₃一路基潮湿状态临界高度;路槽底至水位高度小于H₃时为过湿路基,须经处治后方能铺筑路面。

③VI, VII区有横线者,表示实测资料较少,有括号者表示没有实测资料,根据规律推算的。

④III₂, III₃, VI₁, VI₂, VII₃资料系甘肃省1984年所提建议值,其它地区供参考。

⑤缺少资料的二级区可论证地参考相邻二级区数值,并积极调研积累本地区的资料。

附录四 二级自然区划各土组土基回弹模量建议值 (MPa)

序号	区划	E_0 $\bar{\omega}/\omega_y$	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
		土组										
1	Ⅱ ₁	粘性土			32.0	28.5	25.0	22.0	20.0	18.0	16.0	
		粉性土			34.0	29.0	24.5	21.0	18.0	16.0	14.0	
2	Ⅱ ₂	粘性土			35.0	30.0	26.0	23.0	21.0	19.0		
		粉性土			36.0	31.0	27.0	23.0	20.0	18.0		
3	Ⅱ _{2a}	粉性土			30.0	27.0	25.0	22.0	19.0	17.0		
4	Ⅱ ₃	砂性土			49.0	42.5	37.5	33.5	30.0	27.0	25.0	
		粘性土			43.0	37.0	32.0	28.5	25.0	23.0		
		粉性土			39.5	34.0	29.0	25.5	23.0	20.0		
5	Ⅱ ₄	粘性土	69.0	57.0	48.0	40.0	35.0	30.0	27.0	24.0		
		粉性土	73.0	58.0	47.0	39.0	33.0	28.0	24.0	21.0	18.0	
6	Ⅱ ₅	砂性土		69.0	61.0	54.5	48.5	44.5	40.5	37.5	34.5	
		粘性土			53.5	45.0	39.0	34.0	30.0			
		粉性土			55.5	45.5	38.0	32.0	27.0	23.5		
7	Ⅱ _{5a}	粉性土			50.5	44.0	39.0	35.5	32.5	30.0	28.0	
8	Ⅲ ₁	粉性土		83.5	64.0	50.5	40.5	33.0	27.5	23.0		
9	Ⅲ ₂	砂性土	75.0	69.0	63.0	57.0	52.0	48.0	45.0	42.0	39.0	36.0
		粘性土	60.0	53.5	47.0	42.0	36.0	33.0	28.5	25.0	23.0	21.0
		粉性土	60.5	54.0	47.5	41.0	35.0	30.0	26.0	23.0	21.0	19.5
10	Ⅲ ₃	砂性土	75.0	70.0	64.0	58.0	53.0	49.0	46.0	43.0	40.0	37.0

林 郭 文 容 琴 文 容 琴 文 容 琴 文 容 琴

续附录四

序号	区划	E_0 / $\bar{\omega} / \omega_y$		0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
		土组											
10	Ⅲ ₃	粘性土		54.0	49.0	44.0	39.0	34.0	29.0	26.0	24.0	22.0	20.0
		粉性土		57.5	51.0	44.5	39.0	33.0	28.5	25.0	22.0	20.0	18.0
11	Ⅲ ₄	粉性土			79.5	61.0	48.0	38.5	31.5	26.0	20.0		
12	Ⅲ _{2a}	砂性土			71.5	65.0	59.0	54.0	50.0	46.0	43.0	41.0	38.0
13	Ⅳ ₁ Ⅳ _{1a}	粘性土				43.0	35.0	30.0	27.0	23.0	20.0	17.0	
		粉性土				40.0	33.0	29.0	26.0	23.0	20.0	18.0	
14	Ⅳ ₂	粘性土				37.0	31.0	27.0	23.0	21.0	19.0		
		粉性土				53.0	45.0	38.0	34.0	30.0	27.0	24.0	
15	Ⅳ ₃	粘性土				44.0	38.0	33.0	29.0	25.0	22.5	20.0	
		粉性土				47.0	39.0	32.0	27.0	23.0	20.0	18.0	
16	Ⅳ ₄	砂性土			65.0	55.0	48.5	43.5	39.5	36.0	33.5	31.5	29.5
		粘性土				47.0	39.0	33.5	29.5	26.5	24.0	21.5	
		粉性土				44.0	36.0	29.0	25.5	22.5	20.0	17.5	
17	Ⅳ ₅	砂性土			46.0	41.0	38.0	34.0	32.0	30.0	28.0	26.0	25.0
		粘性土				54.0	36.0	31.0	27.0	24.0	21.0	18.0	皖浙
		粘性土				54.0	46.0	40.0	35.0	30.0	28.0	24.0	江西
		粉性土				48.0	38.0	31.0	29.0	25.5	22.5	20.0	
18	Ⅳ ₆	砂性土			80.0	69.0	61.0	55.0	49.0	45.0	41.0	38.0	35.0
		粘性土				53.0	44.0	38.0	33.5	30.0	26.0	23.0	

序号	区划	E_0 土组	$\bar{\omega}/\omega_y$	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
18	IV ₆	粉性土				45.0	38.5	33.5	29.5	26.0	23.0	20.0	
19	IV _{6a}	砂性土		75.5	65.0	57.0	51.0	46.0	41.6	38.5	35.5	33.0	
		粘性土			49.5	41.0	35.5	31.0	27.5	25.0	22.0		
		粉性土			54.0	44.5	36.5	31.0	27.0	24.0	21.0		
20	IV ₇	砂性土		85.0	73.0	65.0	58.0	53.0	47.0	43.0	40.0	37.0	
		粘性土			47.5	40.0	35.0	30.0	26.5	23.0	20.0		
		粉性土			52.0	43.0	36.0	31.0	26.5	23.0	20.0		
21	IV ₁	砂性土	74.0	69.0	64.0	58.0	54.0	50.0	47.0	44.0	41.0	18.0	
		粘性土	59.0	54.0	49.0	44.0	38.0	33.0	28.0	24.0	21.0	19.0	
		粉性土	58.0	53.0	48.0	43.0	37.0	32.0	27.0	23.0	20.0	18.5	
22	V ₁ V ₂ V _{2a}	紫色粘性土			40.0	34.0	30.0	26.0	24.0	21.0	19.0		
		紫色粉性土			43.0	36.0	31.0	25.0	22.0	19.0	16.0		
		黄壤类粘性土			44.0	38.0	33.0	30.0	26.0	24.0	21.0		
		黄壤类粉性土			50.0	41.0	33.0	28.0	24.0	20.0	18.0		
23	V ₃	粘性土			44.0	38.0	33.0	30.0	26.0	24.0	21.0		
		粉性土			50.0	41.0	33.0	28.0	24.0	20.0	18.0		
24	V ₄ (四川)	红壤粘性土			53.0	45.0	38.0	33.0	29.0	25.0	22.0		
		红壤粉性土			42.0	35.0	29.0	25.0	21.0	18.5	16.0		
25	VI ₁	砂性土	85.0	79.0	74.0	69.5	66.0	62.0	59.0	57.5	55.0	53.0	

续附录四

序号	区划	$E_0 \backslash \bar{\omega} / \omega_y$		0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
		土组											
25	VI ₁	粘性土			51.0	46.5	44.5	41.0	38.0	35.5	32.5	29.5	
		粉性土			51.0	48.0	42.5	39.0	36.0	34.0	32.5		
26	VI _{1a}	砂性土	84.0	78.0	73.0	68.5	65.5	62.5	61.0	59.5	56.0	53.0	
		粘性土		48.0	42.0	37.5	34.0	31.0	28.0	25.5	24.5		
		粉性土		55.5	48.0	42.5	36.0	33.5	32.0	28.0	26.0		
27	VI ₂	砂性土	54.0	48.0	42.0	36.5	32.0	27.5	24.0	21.0	19.0	17.5	
		粘性土	50.0	45.0	40.0	35.5	32.0	29.0	27.0	25.5	24.0	22.5	
		粉性土	78.0	74.0	71.0	67.5	63.0	59.0	58.5	49.0	47.0	46.0	
28	VI ₃	砂性土	86.5	80.5	76.5	71.0	66.0	63.0	57.0	52.0	50.5	48.0	
		粘性土		53.0	47.0	42.5	37.0	32.5	29.5	28.0	27.0		
		粉性土		56.5	49.0	43.5	37.0	31.5	28.0	25.0	22.0	20.5	
29	VI ₄	砂性土	82.5	76.5	71.5	67.0	64.0	62.0	60.0	56.5	54.5	52.0	
		粘性土		48.0	44.5	39.5	36.5	32.0	29.0	26.5	25.5		
		粉性土		52.5	43.0	39.5	36.0	31.5	30.0	28.0	25.0		
30	VI _{4a}	砂性土	85.0	79.0	74.0	69.5	65.0	63.0	57.0	51.5	49.5	47.0	
		粘性土		52.0	46.0	41.0	37.5	34.5	32.0	29.5	28.0		
		粉性土		58.5	51.0	45.5	41.0	35.5	32.0	29.5	26.0		
31	VI _{4b}	砂性土	83.5	77.5	72.5	68.5	64.0	61.0	59.0	56.5	53.5	51.5	
		粘性土		48.5	42.5	38.5	35.5	33.5	31.0	28.5	27.5		

序号	区划	E_0 土组	$\bar{\omega}/\omega_y$	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
31	VI _{4b}	粉性土			54.5	47.0	41.5	37.0	33.0	30.0	28.0	25.0	
32	VII ₁	砂性土		86.5	81.0	76.0	71.5	67.5	64.5	61.5	59.0	55.5	53.0
		粘性土			56.0	48.0	41.5	36.0	32.5	29.0	26.0		
		粉性土			63.5	53.0	45.0	39.0	34.0	30.0	28.0		
32	VII ₂	砂性土			77.5	72.5	67.0	63.0	60.0	57.5	55.5	53.0	
		粘性土			48.5	41.0	35.5	32.5	30.0	27.5	25.5		
		粉性土			55.0	46.0	39.0	36.0	31.5	28.0	25.0		
34	VII ₃	砂性土			74.0	70.0	66.0	62.0	58.0	53.0	48.0	46.0	43.0
		粘性土			42.0	37.0	33.0	29.0	26.0	22.0	19.0	17.0	
		粉性土			46.0	40.0	35.0	30.0	26.0	23.0	20.0	18.0	
35	VII ₄ VII _{6a}	砂性土			77.0	71.0	67.0	63.0	60.0	57.0	54.0	52.0	
		粘性土			41.0	36.0	32.0	29.0	26.0	24.0	21.5		
		粉性土			52.0	44.0	38.0	34.0	30.5	57.5	25.0		
36	VII ₅	砂性土			76.0	71.5	66.0	62.0	59.0	56.0	53.0	50.5	
		粘性土			50.5	45.5	40.5	37.0	34.0	32.0	29.5		
		粉性土			57.0	50.0	44.0	40.0	36.0	33.0	30.0		

注: ①本表摘自《公路柔性路面设计规范 (JTJ014-86)》附表7-3。

②表中缺重粘土 E_0 资料, 对于中湿路段可参照同区划粘性土的数值; 对于干燥和潮湿路段可根据同区划粘性土 E_0 值, 分别增减10%予以确定;

$$\omega_y = 6.5 + 0.66 \omega_L$$

③采用重型压实标准时, 根据不同情况, 表值可增加10~15%。

④II₁区长白山林区一带情况特殊, E_0 值可根据实测资料论证后选用。

附录五 重型压实标准的路基最小压实度

填挖类别	深度 (cm)	路基最小压实度		
		一般地区	干旱地区	潮湿地区
填方	0~80	0.95~0.93	0.93~0.91	0.93~0.91
	> 80~150	0.93~0.91	0.91~0.89	0.89~0.87
	> 150	0.93~0.91	0.91~0.89	0.87~0.85
低填方、零填及挖方	0~40	0.95~0.93	0.93~0.91	0.93~0.91

附录六 轻型压实标准的路基最小压实度

填挖类别	深度 (cm)	路基最小压实度			
		高级路面	次高级路面	中级路面	低级路面
填方	0~80	0.98	0.95	0.90	0.85
	> 80	0.95	0.90	0.85	0.80
低填方、零填及挖方	0~30	0.98	0.95	0.90	0.85

附录五、附录六注：

- ①附录五、附录六分别摘自《厂矿道路设计规范（GBJ22- 87）》表3.4.1- 1、2。
- ②低填方系指低于80cm的填方。低填方深度由原地面算起，其它深度均由路槽底算起。
- ③低填方应符合填方0~80cm深度的压实要求，还应符合由原地面算起0~40cm 深度（对附录五）或0~30cm深度（对附录六）的压实要求。
- ④在附录五中，干旱地区系每年降雨量小于100mm且地下水源缺少的地区；潮湿地区系指年降雨量大于2500mm、年降雨天数大于180d且土的含水量超过最佳含水量5%以上的地区。在压实度范围值中，粘性土宜采用下限，砂性土宜采用上限。
- ⑤在附录六中，干旱地区或潮湿地区的路基最小压实度，可减少0.02~0.03。

附录七 不同当量轴次的路面容许弯沉值与容许弯拉应力

表1

平均日车道 当量轴次Nt (次/日车道)	路面 设计年限 t (年)	累计当量轴次 Ne (次)	面层类型	道 路 面 层		路面容许 弯沉值 L _R (mm)	沥青混凝土容许弯拉应力计算		整体性基层容许弯拉应力计算		
				等级系数	类型系数		结构强度 系 数 K _s	容许弯拉 应 力 σ _R (MPa)	结构强度 系 数 K _s	水泥砂砾、 二灰碎砾石 σ _R (MPa)	石灰土碎砾 石、石灰土 σ _R (MPa)
600	15	3285000	沥 青 混凝土	1.0	1.0	0.547	2.4126	0.622	1.7936	0.279	0.167
300	15	1642500		1.0	1.0	0.628	2.1003	0.714	1.6734	0.299	0.179
300	15	1642500	沥青混 凝土、 热拌沥 青碎石	1.1	1.0	0.691	1.9094	0.786	1.5213	0.329	0.197
200	15	1095000		1.1	1.0	0.750	1.7606	0.852	1.4609	0.342	0.205
100	15	547500		1.1	1.0	0.861	1.5327	0.979	1.3630	0.367	0.220
300	12	1314000	沥青上 拌下贯 式、沥 青贯入	1.1	1.1	0.795			1.4877	0.336	0.202
200	12	876000		1.1	1.1	0.862			1.4286	0.345	0.210
100	12	438000		1.1	1.1	0.991			1.3330	0.375	0.225

表2

平均日车道 当量轴次Nt (次/日车道)	路面 设计年限 t (年)	累计当量 轴 次 Ne (次)	面层类型	道 路 面 层	等级系数	类型系数	路面容许 弯沉值 L _R (mm)
					Ac	As	
100	15	547500	沥青混 凝土、 热拌沥 青碎石		1.2	1.0	0.940
80	15	438000			1.2	1.0	0.982
60	15	328500			1.2	1.0	1.041
40	15	219000			1.2	1.0	1.128
20	15	109500			1.2	1.0	1.296
100	12	438000	沥青贯 入碎石		1.2	1.1	1.081
80	12	350400			1.2	1.1	1.130
60	12	262800			1.2	1.1	1.197
40	12	175200			1.2	1.1	1.298
20	12	87600			1.2	1.1	1.491

续表2

平均日车道 当量轴次Nt (次/日车道)	路面 设计年限 t (年)	累计当量 轴 次 Ne (次)	面层类型	道 路 面 层	等级系数	类型系数	路面容许 弯沉值 L _R (mm)
					Ac	As	
100	8	292000	沥青表 面处治		1.2	1.2	1.278
80	8	233600			1.2	1.2	1.337
60	8	175200			1.2	1.2	1.416
40	8	116800			1.2	1.2	1.536
20	8	58400			1.2	1.2	1.764
40	5	73000	粒料路面		1.2	1.3	1.827
20	5	36500			1.2	1.3	2.099

附录八 路面材料设计参数及结构层最小厚度

序号	材 料 名 称	抗压回弹模量 E_s (MPa)	抗弯拉强度 S (MPa)	弯拉回弹模量 E_s (MPa)	结构层最小厚度 (cm)
1	中粒式沥青混凝土	1100	1.5	1500	4.0
2	细粒式沥青混凝土	1000	1.5	1500	2.5
3	中粒式沥青碎石	800			4.0
4	沥青贯入碎石	600			4.0
5	沥青上拌下贯式	600			5.0
6	沥青砂				1.0
7	沥青石屑				1.5
8	沥青表面处治				1.5
9	水泥稳定砂砾	550	0.5	2800	15.0*
10	石灰粉煤灰碎砾石	500	0.5	1800	15.0*
11	石灰土碎砾石	380	0.3	1200	15.0*
12	石灰土	330	0.3	1200	15.0*
13	泥灰结碎砾石	300			8.0
14	级配碎砾石掺灰	300			8.0
15	泥结碎砾石	250			8.0
16	级配碎砾石	250			8.0
17	天然砂砾	110			15.0

注:表中带有*号者,在旧路补强时,其最小厚度可为8cm。

附录九 沥青路面抗滑标准

指标值 道路等级	路段分类	一般路段			环境不良路段		
		摩擦系数 f_o	构造深度 TD (mm)	石料摩光值 PSV	摩擦系数 f_o	构造深度 TD (mm)	石料摩光值 PSV
	一级厂外道路	52~55	0.6~0.8	42~45	57~60	0.6~0.8 (1.0~1.2)	47~50
	二级厂外道路	47~50	0.4~0.6	37~40	52~55	0.4~0.6 (1.0~1.2)	42~45
	三、四级厂外道路	≥45	0.2~0.4	≥35	≥50	0.2~0.4 (1.0~1.2)	≥40

注: ①本表摘自《公路柔性路面设计规范 (JTJ014- 86) 》表2.0.5。本表中 一、二、三、四级厂外道路分别相当于一、二、三、四级公路,其余均与表2.0.5 相同。厂内道路、民用小区道路的沥青路面抗滑标准可比照相同交通量的厂外道路办理。

②环境不良路段,对一至四级厂外道路是指交叉路口、急弯、陡坡或集镇附近。

③表列数值对道路等级低者或年降雨量 $\leq 500\text{mm}$ 的地区可用低值,反之用高值;年降雨量 $\leq 100\text{mm}$ 的干旱地区可不考虑抗滑要求。括号内的数值为易于形成薄冰的路段。

④ f_o 是摆式仪测定值。

道 路

批准部门:中华人民共和国建设部

主编单位:北京有色冶金设计研究总院

实行日期:2002年3月1日

批准文号:建质[2002]48号

统一编号:GJBT-291

图 集 号:93J007-2

主 编 单 位 负 责 人 游 继 穆

主编单位技术负责人 王 忠 实

技 术 审 定 人 张 容 文

设 计 负 责 人 余 继 善

目 录

1. 封面	页	13. 拉杆布置图	9
2. 目录	01	14. 传力杆布置图	10
3. 总说明	03	15. 滑动传力杆套管构造	11
4. 分册说明	05	16. 水泥混凝土路面板的板边补强 (一)	12
5. 厂外道路路面断面示意图	1	17. 水泥混凝土路面板的板边补强 (二)	13
6. 中央分隔带、硬路肩与土路肩构造	2	18. 水泥混凝土路面板的板边补强 (三)	14
7. 水泥混凝土路面结构 (一)	3	19. 水泥混凝土路面板的板边补强 (四)	15
8. 水泥混凝土路面结构 (二)	4	20. 水泥混凝土路面板的板边补强 (五)	
9. 水泥混凝土路面结构 (三)	5	水泥混凝土路面与构筑物相接的处理	16
10. 水泥混凝土路面结构 (四)	6	21. 水泥混凝土路面板的角隅补强	17
11. 水泥混凝土路面结构 (五)	7		
12. 接缝构造图	8		

目 录

图 集 号	93J007-2
页 次	01

22. 钢筋混凝土路面板 (一)	18	43. 附件六 原有柔性路面上加铺水泥混凝土路面	49
23. 钢筋混凝土路面板 (二)	19	44. 附件七 旧混凝土板加厚	52
24. 水泥混凝土预制块路面	20	45. 附件八 岩石路基上的水泥混凝土路面	53
25. 水泥混凝土路面与沥青路面相接的处理	21	46. 附录一 汽车计算参数与轴载换算次数	55
26. 地下构筑物穿越道路的处理	22	47. 附录二 路基临界高度参考值	56
27. 水泥混凝土路面与桥台相接的处理 (一)	23	48. 附录三 分界相对含水量建议值	62
28. 水泥混凝土路面与桥台相接的处理 (二)	24	49. 附录四 二级自然区划各土组土基回弹模量建议值 ...	63
29. 水泥混凝土路面与桥台相接的处理 (三)	25	50. 附录五 重型压实标准的路基最小压实度、	
30. 板中式检查井周边板加固	26	附录六 轻型压实标准的路基最小压实度	68
31. 骑缝式检查井周边板加固	27	51. 附录七 基层材料计算参数、	
32. 单篦板中式雨水口周边板加固	28	附录八 水泥混凝土路面板厚度计算参数	69
33. 单篦傍缝式雨水口周边板加固	29		
34. 单篦骑缝式雨水口周边板加固	30		
35. 双篦板中式雨水口周边板加固	31		
36. 双篦傍缝式雨水口周边板加固	32		
37. 双篦骑缝式雨水口周边板加固	33		
38. 附件一 标准轴载平均日车道轴次的确定	34		
39. 附件二 土基回弹模量的确定	35		
40. 附件三 路面结构计算与参数	38		
41. 附件四 最小抗冻层厚度验算	43		
42. 附件五 水泥混凝土路面的施工要点	44		

林	郭	张	谷
容	文	琴	琴
对	计	图	制
校	设	制	

总 说 明

《道路》（建筑试用图集）根据国家颁发的有关设计、施工及验收技术规范编制。在编制中，吸收了多年来的实践经验、成果以及新材料、新技术、新工艺，还参考了各部委、省、市设计院与市政系统的道路现行常用做法。

本图集以满足厂矿道路与民用建筑小区道路一般情况的设计、施工为主，并从发展出发适当兼顾部分较高的标准的需要。在编制中，努力做到技术可靠、材料选用适当、品种类型多样、设计施工选用方便。

由于道路建设涉及内容广泛、作法多种、材料多样，因此，图集编制的指导思想是标准化、系列化、典型化，采用典型结构、典型材料、典型参数的编制方法，以期促进厂矿道路与民用建筑小区道路建设的标准化。

本图集的具体技术问题由编制单位解释。各地在使用过程中，有何意见请告北京有色冶金设计研究总院总图室，以利今后改进（地址：北京 复兴路12号，邮政编码：100038）。

一、适用范围

（一）本图集为全国厂矿企业与民用建筑小区道路的定型设计，供设计、施工选用（此处道路系指未包括在国家公路网、城市道路网规划范围内的道路）；

（二）本图集适用于单后轴重 $P\leq 400\text{kN}$ 的各种车辆；
（三）本图集不适用于北部多年冻土区、基本烈度大于 8° 的地震区 及国家公路、城市道路、林区道路。

二、编制依据

- （一）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；
- （二）《沥青路面施工及验收规范》（GBJ92-86）；
- （三）《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ97-87）；
- （四）《公路自然区划标准》（JTJ003-86）；
- （五）《公路柔性路面设计规范》（JTJ014-86）；
- （六）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTJ012-84）；
- （七）《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-85）；
- （八）《公路路基设计规范》（JTJ013-86）；
- （九）《公路路基施工技术规范》（JTJ033-86）；
- （十）《公路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）；
- （十一）《道路工程术语标准》（GBJ124-88）；

总 说 明	图集号	93J007-2
	页 次	03

三、图集内容

本图集包括八个分册,各分册的编号、名称见下表。

各分册编号与名称

序号	编 号	分 册 名 称
1	93J007-1	行驶普通车的柔性路面
2	93J007-2	行驶普通车的水泥混凝土路面
3	93J007-3	行驶重型车的柔性路面
4	93J007-4	行驶重型车的水泥混凝土路面
5	93J007-5	路拱曲线与路基横断面
6	93J007-6	人行道与简易构筑物
7	93J007-7	排水构筑物
8	93J007-8	路基边坡防护

四、图集使用要点

本图集的八个分册应配合使用,使用步骤如下:

(一) 按照道路所处环境位置,确定道路类型;

(二) 按照企业类型、规模、道路性质、使用要求、交通量(含行人)、使用车种与车型、远期发展等因素,确定道路等级、主要技术指标、路面等级与面层类型。面层类型的选择请按《厂矿道路设计规范(GBJ 22-87)》第4.1.3条的规定办理;

(三) 按照路线设计的要求,确定路面断面、路基类型、选用路基横断面以及路基边坡防护类型;

(四) 根据选用的路面面层类型,确定路拱型式、选用路拱曲线;

(五) 根据使用的车种、车型、路面面层类型、交通量(含行人)、使用要求、路面材料供应情况、自然条件以及施工情况,选用路面结构、附属部位的构造、人行道与简易构筑物;

(六) 根据排水要求,选用排水构筑物;

(七) 施工图阶段选用本图集时,应编制标准图选用表。

五、图集编制人员

主 编 张容文

主要编制人员 张容文 梁炜敏 余继善 于长秀
吴静华 郭 林 彭绍尧 庞掌平
谷胜琴 李瑞敬

总 说 明

图集号	93J007-2
页 次	04

校	对	吴静华	彭绍尧
设	计	张容文	张容文
制	图	谷胜琴	谷胜琴

分 册 说 明

一、适用范围

本分册适用于全国厂矿企业与民用建筑小区道路行驶普通车的水泥混凝土路面。

凡单后轴重 $P \leq 130\text{kN}$ 的汽车均为普通车。

二、图册内容

本分册包括两个部分。第一部分为路面构造,第二部分为附件与附录。路面构造部分由路面断面、行车道路面结构、附属部位的构造、接缝构造、板边补强、角隅补强、钢筋混凝土路面板、水泥预制块路面、水泥混凝土路面与其它构筑物相接处的处理等组成。选用行车道路面结构所需的各种参数详见附件与附录。

道路设计、施工中所需的路基横断面、路拱曲线、路基边坡防护、人行道与简易构筑物、排水构筑物等,请参见各有关分册。

三、图册的使用要点

(一) 本图册中水泥混凝土路面板厚为18~23cm,以适应标准轴载不同的日车道轴次。

(二) 路面板的基层结构宜采用整体性好、强度高、透水性小的半刚性基层。重级交通的基层宜采用水泥稳定土、

石灰工业废渣等;中等和轻级交通的基层,除上述类型外,也可采用石灰稳定土、级配碎砾石掺灰及泥灰结碎砾石等。

在路面板下设置粒料基层时,宜采用结合料稳定。

冰冻地区的潮湿路段以及其它地区的过份潮湿路段,不宜直接铺筑石灰土基层,应在其下设置隔水垫层,防止水分侵入石灰土基层。

(三) 路面板的基层结构全部为正装结构,在使用过程中若因路面材料强度指标与本图册不符以及出现倒装结构时,应重新计算。

(四) 路面板的板宽 b (即纵向缩缝间距),分为300、350、375、400、450cm等5种,可按路面宽度和每条车行道宽度选用。

路面板的板长(即横向缩缝间距),分为400、450、500、550、600cm等5种,可按当地气候条件、板厚和经验选用。一般采用400~500cm,最大不超过600cm,且板宽与板长比以1:1~1:1.3为宜。

(五) 当一次铺筑宽度大于450cm时,应增设纵向缩缝。纵向缩缝采用假缝形式,并宜设置拉杆,以防止板块横向位移使缝隙扩大。

一次铺筑宽度小于路面宽度,即施工宽度需分两次以上浇

注时,应设置纵向施工缝。纵向施工缝采用平缝,并宜在板厚中央设置拉杆,以防止接缝张开和板的上下错动。

(六) 为减小混凝土的收缩应力和温度翘曲应力设置的横向缩缝采用假缝形式,不设传力杆。在日车道轴次大和轴载大时,为避免或减轻错台现象,宜在板中加设传力杆。

(七) 胀缝宜尽量少设或不设。但在邻接桥涵或其它固定构筑物处、与柔性路面相接处、板厚改变断面处、路线小半径曲线、隧道口和纵坡变化处,均应设置胀缝。与构筑物相接处的胀缝,根据施工温度至少设置2条。

在上述位置之外,夏季施工、板厚等于或大于20cm时,可不设胀缝;在其它季节施工或水泥混凝土采用膨胀性大的石料(如砂岩或硅酸质岩)作集料时,宜设胀缝,胀缝间距一般为100~200m。

胀缝宜用滑动传力杆型。与构筑物相接或与其它道路相接处的胀缝无法设传力杆时,则采用边缘钢筋型或厚边型。

(八) 路面板纵横向自由边缘下的基础,如有可能产生较大塑性变形时,可沿板边缘加设补强钢筋进行板边补强,角隅处加设放射形钢筋或钢筋网进行角隅补强,以阻止混凝土板开裂的缝隙扩展。

(九) 当板的平面尺寸较大,或板的形状不规则、板下埋有地下设施、路基与基层可能产生不均匀沉陷时,应采用钢筋

混凝土板,以防止路面板所产生裂缝缝隙张开。

钢筋混凝土路面板的缩缝应设传力杆。

钢筋混凝土路面板的基层结构与普通路面板相同。

(十) 对广场、停车场以及需开挖路面检修地下管线的路段,可采用水泥混凝土预制块路面。

四、路面结构的选用步骤

(一) 计算一个车道上标准轴载平均日轴次 N_k ,见附件一;

(二) 确定各路段的土基回弹模量 E_0 ,见附件二;

(三) 依据使用要求、自然条件、材料供应、施工能力等,综合确定基层类型;

(四) 查路面结构图表,选用水泥混凝土路面板厚度,选用基层结构与厚度;

(五) 验算抗冻层厚度,见附件四;


(六) 进行技术经济比较,确定所采用的路面结构方案;

(七) 选用附属部位(如中央分隔带、硬路肩、路缘石等)的构造;

(八) 确定路面板的平面尺寸,选用接缝构造;

(九) 对路面纵、横向自由边边缘,选用板边补强与角隅补强;

路面结构选用步骤框图




(十) 选用水泥混凝土路面与其它构筑物相接处的处理, 如与沥青路面相接的处理、地下构筑物横穿道路的处理、与桥涵相接处的处理、检查井与雨水口周边板加固等;

(十一) 视需要选用钢筋混凝土路面板、水泥混凝土预制块路面等;


(十二) 施工、验收。

五、选用索引


(一) 路面结构




(二) 路面板分块、拉杆、传力杆、板边补强与钢筋混凝土板



(三) 接缝、与桥台相接的处理、检查井与雨水口周边板加固



(四) 一般结构



(五) 其它

详见有关图页的说明。



(六) 基层材料代号

本图册路面结构索引扩充符号(括号)中的基层材料代号以材料名称的汉语拼音音节的第一个字母表示。使用中若有不足者可自行补充,但需在索引中加以说明。

- | | |
|----------------|---------------|
| SNT——水泥土, | HMT——石灰煤渣土, |
| SSL——水泥稳定砂砾, | HML——石灰煤渣砂砾, |
| SLS——水泥稳定碎砾石, | HMS——石灰煤渣碎砾石, |
| HFT——石灰粉煤灰土, | SHT——石灰土, |
| HFL——石灰粉煤灰砂砾, | HTS——石灰土碎砾石, |
| HFS——石灰粉煤灰碎砾石, | NHS——泥灰结碎砾石, |
| JHS——级配碎砾石掺灰, | JSL——级配碎砾石, |
| JSS——级配碎石, | SLJ——级配砂砾, |


JSL——级配砾石,

TSL——天然级配砂砾。




说 明

1. 1型用于一级厂外道路; 21、22型用于二、三级厂外道路。厂内道路与民用建筑小区道路的单幅路、双幅路与三幅路的横断面请见93SJ007-5。
2. 车行道宽 B_1 ，路肩宽 B_2 ，硬路肩宽 B_3 ，土路肩宽 B_4 ，中央分隔带宽 B_6 ，左、右侧路缘带宽 B_7 、 B_5 ，中间带宽 B_8 ，均由设计确定。
3. 路面结构中，1—水泥混凝土路面板；2—基层；3—垫层（视需要设置）。
4. 索引


 (B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_5 、 B_6 、 B_7)。

采用21型时， B_5 、 B_6 、 B_7 为0，可不写；采用22型时， B_3 为0，也可不写。


1



2



3



说明

1. ①型为中央分隔带构造, ②型为硬路肩构造, ③型为土路肩构造。二、三级厂外道路使用②型时, 右侧路缘带宽 B_5 为0。

2. 表面封闭层可用以下类型:

1型—沥青砂厚1.0cm十级配碎砾石层厚8.0cm;


2型—沥青石屑层厚1.5cm十级配碎砾石层厚8.0cm;

3型—沥青表处层厚1.5cm十级配碎砾石层厚8.0cm;

4型—预制混凝土九格或十六

格小方砖厚5.0cm+粗砂平整层厚2.0cm+级配碎砾石层厚8.0cm;

3. 索引



M=1或2、3、4。


使用②、③型结构时, 索引号中M连同括号不写。

4. 路面断面中, B_2 、 B_3 、 B_4 、 B_5 、 B_6 、 B_7 的含义, 路面结构中, 1、2、3 的含义见第1页说明。

中央分隔带、硬路肩与土路肩构造

图集号	93J007-2
页次	2

1




H = ? cm水泥混凝土路面板
H₁ = ? cm水泥稳定土基层
H₂ = 15cm天然砂砾垫层
E₀ = ? MPa土基

基 层 厚 度 (cm)

N _s <500(次/日车道)				500≤N _s <1500(次/日车道)					
厚度 E ₀ (MPa) E ₁		H ₁		厚度 E ₀ (MPa) E ₁		H ₁			
		550	500	450			550	500	450
20		15	15	15	20		16	17	18
25		15	15	15	25		15	15	15
30		15	15	15	30		15	15	15
35		15	15	15	35		15	15	15

2



H = ? cm水泥混凝土路面板
H₁ = ? cm水泥稳定土基层
E₀ = ? MPa土基

基 层 厚 度 (cm)

N _s <500(次/日车道)				500≤N _s <1500(次/日车道)				
E ₀ (MPa)	厚度	H ₁		E ₀ (MPa)	厚度	H ₁		
	E ₁	550	500		450	E ₁	550	500
40		15	15	15	40	15	16	17
45		15	15	15	45	15	15	15
50		15	15	15	50	15	15	15
55		15	15	15	55	15	15	15
60		15	15	15	60	15	15	15


3

路 面 板 厚 度 (cm)

N _s (次/日车道)	H	N _s (次/日车道)	H
≤16	18	110<N _s ≤355	21
16<N _s ≤38	19	355<N _s ≤575	22
38<N _s ≤110	20	575<N _s ≤1200	23


说 明

- 水泥混凝土计算抗折强度:当路面板厚H≤20cm时,为4.0MPa;当路面板厚H>20cm时,为4.5MPa。
- 基层材料水泥稳定土的具体品种名称见附件五。图中基层材料的回弹模量E₁ 的单位为MPa。
- 索引示例



采用②型时,垫层厚度为0,其厚度可不写。

①




$H = ?$ cm 水泥混凝土路面板
 $H_1 = ?$ cm 石灰稳定工业废渣基层
 $H_2 = 15$ cm 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?$ MPa 土基

基层厚度 (cm)

$N_s < 500$ (次/日车道)				$500 \leq N_s < 1500$ (次/日车道)					
E_0 (MPa)	厚度 E_1	H_1			E_0 (MPa)	厚度 E_1	H_1		
	500	450	380	500		450	380		
20		15	15	15	20		17	18	19
25		15	15	15	25		15	15	16
30		15	15	15	30		15	15	15
35		15	15	15	35		15	15	15

②



$H = ?$ cm 水泥混凝土路面板
 $H_1 = ?$ cm 石灰稳定工业废渣基层
 $E_0 = ?$ MPa 土基

基层厚度 (cm)

$N_s < 500$ (次/日车道)				$500 \leq N_s < 1500$ (次/日车道)					
E_0 (MPa)	厚度 E_1	H_1			E_0 (MPa)	厚度 E_1	H_1		
	500	450	380	500		450	380		
40		15	15	15	40		16	17	18
45		15	15	15	45		15	15	16
50		15	15	15	50		15	15	15
55		15	15	15	55		15	15	15
60		15	15	15	60		15	15	15


③

路面板厚度 (cm)

N_s (次/日车道)	H	N_s (次/日车道)	H
≤ 16	18	$110 < N_s \leq 355$	21
$16 < N_s \leq 38$	19	$355 < N_s \leq 575$	22
$38 < N_s \leq 110$	20	$575 < N_s \leq 1200$	23


说明

1. 水泥混凝土计算抗折强度: 当路面板厚 $H \leq 20$ cm 时, 为 4.0 MPa; 当路面板厚 $H > 20$ cm 时, 为 4.5 MPa。
2. 基层材料石灰稳定工业废渣的具体品种名称见附件五。图中基层材料的回弹模量 E_1 的单位为 MPa。
3. 索引示例



采用②型时, 垫层厚度为 0, 其厚度可不写。

1




H = ? cm水泥混凝土路面板
H₁ = ? cm石灰稳定土基层
H₂ = 15cm天然砂砾垫层
E₀ = ? MPa土基

基层厚度 (cm)

N _s < 500 (次/日车道)				500 ≤ N _s < 1500 (次/日车道)			
E ₀ (MPa)	厚度		H ₁	E ₀ (MPa)	厚度		H ₁
	E ₁				E ₁		
20	15	15	15	20	18	19	20
25	15	15	15	25	15	16	17
30	15	15	15	30	15	15	15
35	15	15	15	35	15	15	15

2



H = ? cm水泥混凝土路面板
H₁ = ? cm石灰稳定土基层
E₀ = ? MPa土基

基层厚度 (cm)

N _s < 500 (次/日车道)				500 ≤ N _s < 1500 (次/日车道)			
E ₀ (MPa)	厚度		H ₁	E ₀ (MPa)	厚度		H ₁
	E ₁				E ₁		
40	15	15	15	40	17	18	19
45	15	15	15	45	15	16	17
50	15	15	15	50	15	15	15
55	15	15	15	55	15	15	15
60	15	15	15	60	15	15	15

3

路面板厚度 (cm)

N _s (次/日车道)	H	N _s (次/日车道)	H
≤ 16	18	110 < N _s ≤ 355	21
16 < N _s ≤ 38	19	355 < N _s ≤ 575	22
38 < N _s ≤ 110	20	575 < N _s ≤ 1200	23

说明

1. 水泥混凝土计算抗折强度: 当路面板厚H < 20cm时, 为4.0MPa; 当路面板厚H > 20cm时, 为4.5MPa。
2. 基层材料石灰稳定土的具体品种名称见附件五。图中基层材料的回弹模量E₁ 的单位为MPa。
3. 索引示例
- 类型


基层材料代号与厚度

(20, HTS15, 15)

路面板厚度

垫层厚度
- 采用②型时, 垫层厚度为0, 其厚度可不写。

①




$H = ?$ cm 水泥混凝土路面板
 $H_1 = ?$ cm 泥灰结碎砾石
 或 级配碎砾石掺灰基层
 $H_2 = 15$ cm 天然砂砾垫层
 $E_0 = ?$ MPa 土基

基层厚度 (cm)

$N_s < 500$ (次/日车道)				$500 \leq N_s < 1500$ (次/日车道)			
E_0 (MPa)	厚度	H_1		E_0 (MPa)	厚度	H_1	
	E_1	380	330		E_1	380	330
20		15	15	20		19	20
25		15	15	25		16	17
30		15	15	30		15	15
35		15	15	35		15	15

②



$H = ?$ cm 水泥混凝土路面板
 $H_1 = ?$ cm 泥灰结碎砾石
 或 级配碎砾石掺灰基层
 $E_0 = ?$ MPa 土基

基层厚度 (cm)

$N_s < 500$ (次/日车道)				$500 \leq N_s < 1500$ (次/日车道)			
E_0 (MPa)	厚度	H_1		E_0 (MPa)	厚度	H_1	
	E_1	380	330		E_1	380	330
40		15	15	40		18	19
45		15	15	45		16	17
50		15	15	50		15	15
55		15	15	55		15	15
60		15	15	60		15	15


③

路面板厚度 (cm)

N_s (次/日车道)	H	N_s (次/日车道)	H
≤ 16	18	$110 < N_s \leq 355$	21
$16 < N_s \leq 38$	19	$355 < N_s \leq 575$	22
$38 < N_s \leq 110$	20	$575 < N_s \leq 1200$	23


说 明

1. 水泥混凝土计算抗折强度: 当路面板厚 $H \leq 20$ cm 时, 为 4.0 MPa; 当路面板厚 $H > 20$ cm 时, 为 4.5 MPa。
2. 基层材料泥灰结碎砾石或配级碎砾石掺灰的施工见附件五。图中基层材料的回弹模量 E_1 的单位为 MPa。
3. 索引示例



采用②型时, 垫层厚度为0, 其厚度可不写。

1




$H = ?$ cm水泥混凝土路面板
 $H_1 = ?$ cm级配碎石
或级配碎砾石基层
 $H_2 = 15$ cm天然砂砾垫层
 $E_0 = ?$ MPa土基

基层厚度 (cm)

$N_s<500$ (次/日车道)				$500\leq N_s<1500$ (次/日车道)					
E_0 (MPa)	厚度	H_1			E_0 (MPa)	厚度	H_1		
	E_1	300	250	200		E_1	300	250	200
20		15	16	19	20		22	25	28
25		15	15	15	25		18	20	25
30		15	15	15	30		16	18	22
35		15	15	15	35		15	15	19

2



$H = ?$ cm水泥混凝土路面板
 $H_1 = ?$ cm级配碎石
或级配碎砾石基层
 $E_0 = ?$ MPa土基

基层厚度 (cm)

$N_s < 500$ (次/日车道)				$500 \leq N_s < 1500$ (次/日车道)					
E_0 (MPa)	厚度 E_1	H_1			E_0 (MPa)	厚度 E_1	H_1		
	300	250	200	300		250	200		
40		15	15	18	40		21	23	27
45		15	15	15	45		18	20	25
50		15	15	15	50		16	18	22
55		15	15	15	55		15	15	19
60		15	15	15	60		15	15	17


3

路面板厚度 (cm)


N_s (次/日车道)	H	N_s (次/日车道)	H
≤ 16	18	$110 < N_s \leq 355$	21
$16 < N_s \leq 38$	19	$355 < N_s \leq 575$	22
$38 < N_s \leq 110$	20	$575 < N_s \leq 1200$	23

说明


- 水泥混凝土计算抗折强度:当路面板厚 $H \leq 20$ cm时,为4.0MPa;当路面板厚 $H > 20$ cm时,为4.5MPa。
- 基层材料级配碎石或级配碎砾石的施工见附件五。图中基层材料的回弹模量 E_1 的单位为MPa。
- 索引示例




采用②型时,垫层厚度为0,其厚度可不写。




① 假缝型纵向缩缝



④ 假缝型横向缩缝





⑦ 无传力杆型胀缝




⑧ 滑动传力杆型胀缝

说 明


1. 拉杆、传力杆应设置在板厚中部,其材质、长度、直径及平面布置等要求详见第9、10页。
2. 填缝料和填缝板的材质要求、接缝施工等按《水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)》中有关规定执行。
3. 图中, l_1 为拉杆长, l_2 为传力杆长, H 为路面板厚。图中尺寸除注明者外,均以厘米计。
4. 索引示例:




② 假缝加拉杆型纵向缩缝




⑤ 假缝加传力杆型横向缩缝



③ 平缝加拉杆型纵向施工缝



⑥ 平缝加传力杆型横向施工缝



拉杆用量表


序号	板厚 (cm)	杆长 (cm)	直径 (mm)	l ₁₀ (cm)				W ₁ (kg)			
				5	6	7	8	5	6	7	8
1	18~20	70	14	350	420	490	560	4.23	5.07	5.92	6.76
2	21~23	80	16	400	480	560	640	6.31	7.57	8.84	10.10




拉杆布置一览表

序号	板宽 b (cm)	板 长 l (cm)														
		400			450			500			550			600		
		a ₁	a ₂	n ₁	a ₁	a ₂	n ₁	a ₁	a ₂	n ₁	a ₁	a ₂	n ₁	a ₁	a ₂	n ₁
1	300	30	85	5	25	100	5	25	90	6	25	100	6	30	90	7
2	350	30	85	5	35	95	5	25	90	6	35	80	7	30	90	7
3	375	30	85	5	25	80	6	25	90	6	35	80	7	30	90	7
4	400	30	68	6	25	80	6	25	75	7	35	80	7	27	78	8
5	450	30	68	6	25	80	6	25	75	7	35	80	7	27	78	8

说 明

1. 拉杆为螺纹钢筋。图中, 缩缝传力杆未示出, 请见第10页所示。
用量表中所列为每块板板长内每条纵缝的拉杆用量。图中, a_1 为最外边拉杆至接缝或自由边的距离, a_2 为拉杆间距, l_{10} 为 n_1 根杆长, W_1 为 n_1 根杆重, H 为路面板厚。
2. 图中尺寸除注明者外, 均以厘米计。
3. 索引示例






传力杆用量一览表


序号	板宽 b (cm)	板 厚 H (cm)									
		18~20					21~23				
		$\phi 19$, 杆长 40 cm					$\phi 25$, 杆长 45 cm				
		b_1	b_2	n_2	l_{20}	W_2	b_1	b_2	n_2	l_{20}	W_2
1	300	15	27	11	440	9.80	15	27	11	495	19.06
2	350	21	28	12	480	10.69	21	28	12	540	20.79
3	375	19.5	28	13	520	11.58	19.5	28	13	585	22.52
4	400	20	30	13	520	11.58	20	30	13	585	22.52
5	450	15	30	15	600	13.36	15	30	15	675	25.99

说 明


- ①型为与路面自由端相邻缩缝设置传力杆情形；②型为与胀缝相邻缩缝设置传力杆情形。本图中，纵缝拉杆的设置未示出，请见第9页所示。
- 传力杆为光面圆钢筋，其长度的一半以上应涂沥青。滑动传力杆的套管端可在相邻板中交错设置或同侧设置。
- 用量表中所列为每块板宽内每条胀缝或缩缝的传力杆用量。图中， b_1 为最外边传力杆至接缝或自由边的距离； b_2 为传力杆间距； n_2 为传力杆根数； l_{20} 为 n_2 根杆长， W_2 为 n_2 根杆重(kg)， H 为路面板厚。
- 图中，钢筋直径以毫米计，其余以厘米计。
- 索引示例



传力杆布置图



滑动传力杆套管断面图



硬聚氯乙烯套管
断 面 图


硬聚氯乙烯板
套管堵头构造


硬聚氯乙烯套管规格表

选用号	传力杆直径 ϕ (mm)	硬聚氯乙烯管规格					硬聚氯乙烯板套管堵头	
		型号	外径 D (mm)	壁厚 t (mm)	内径 d (mm)	重量 (kg/m)	直径 D (mm)	板厚 t (mm)
①	19	25 重管	32	4	24	0.49	32	4
②	25	32 重管	40	5	30	0.77	40	4

说 明



- 硬聚氯乙烯在常温下承压不小于1.0MPa。
- 粘结剂可用以下品种之一：
 - 502胶，胶结时间，数秒；
 - 低粘度聚氯乙烯：过氯乙烯树脂：聚甲基丙烯酸甲脂：氯苯=20:1:1:100(重量比，下同)，晾置6分钟，胶结18分钟；
 - 过氯乙烯树脂：二氯乙烷=20:80，胶结时间24~30小时；
 - 过氯乙烯树脂：丙三醇邻苯二甲酸聚酯树脂：酚醛树脂：氯苯：丙酮=20:3:1:100:2，晾置6分钟，胶结18分钟。
- 油灰可采用玻璃腻子或自行调配，用清漆加生石膏粉调至稠度合适为宜。
- 套管可用其它合适材料代替。
- 本图尺寸以厘米计。
- 索引示例






说 明

1. 本图用于路面纵横向自由边边缘下的基础有可能产生较大的塑性变形时的板边补强。角隅处加设发针形钢筋或钢筋网。
2. 在③图中,对横向自由边缘、两块相邻板的角隅补强钢筋未示出。
3. 图中尺寸以厘米计。
4. 索引示例






2 胀缝处纵向边缘钢筋布置图




3 缩缝处边缘钢筋布置图

彭绍尧	彭绍尧	彭绍尧
石永航	余继善	谷胜琴
谷胜琴	谷胜琴	谷胜琴
校	对	图
设	计	制



说 明

1. 钢筋直径以毫米计,其余尺寸以厘米计.
2. 索引示例



水泥混凝土路面板的板边补强(二)		图集号	93J007-2
		页 次	13


纵向边缘钢筋用量表

板长 l (cm)	板厚 H (cm)	钢 筋 简 图	钢筋 规格	每根长 (cm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)
400	18		Φ12	410.6	2	8.21	7.29
	19			411.5		8.23	7.31
	20			412.3		8.25	7.32
	21			413.1		8.26	7.34
	22			413.9		8.28	7.35
	23			414.8		8.30	7.37
450	18		Φ12	460.6	2	9.21	8.18
	19			461.5		9.23	8.20
	20			462.3		9.25	8.21
	21			463.1		9.26	8.22
	22			463.9		9.28	8.24
	23			464.8		9.30	8.25
500	18		Φ12	510.6	2	10.21	9.07
	19			511.5		10.23	9.08
	20			512.3		10.25	9.10
	21			513.1		10.26	9.11
	22			513.9		10.28	9.13
	23			514.8		10.30	9.14
550	18		Φ12	560.6	2	11.21	9.96
	19			561.5		11.23	9.97
	20			562.3		11.25	9.99
	21			563.1		11.26	10.00
	22			563.9		11.28	10.02
	23			564.8		11.30	10.03
600	18		Φ12	610.6	2	12.21	10.84
	19			611.5		12.23	10.86
	20			612.3		12.25	10.87
	21			613.1		12.26	10.89
	22			613.9		12.28	10.90
	23			614.8		12.30	10.92

说 明


1. 钢筋用量表中所列系指横向两块相邻板板边补强时,其中一块板的纵向边缘钢筋的用量。当多块相邻板板边补强时,钢筋用量由设计自行计算。
2. 表中,补强钢筋弯起段长度X按下式计算:

$$X = \sqrt{2} (H - 11.2)$$
(cm)
3. 索引示例



横向边缘钢筋用量表


板宽b (cm)	板厚H (cm)	钢 筋 简 图	钢筋 规格	每根长 (cm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)
300	18	181.4	Φ12	295.6	2	5.91	5.25
	19			296.5		5.93	5.27
	20			297.3		5.95	5.28
	21			298.1		5.96	5.29
	22			298.9		5.98	5.31
	23			299.8		6.00	5.32
350	18	231.4	Φ12	345.6	2	6.91	6.14
	19			346.5		6.93	6.15
	20			347.3		6.95	6.17
	21			348.1		6.96	6.18
	22			348.9		6.98	6.20
	23			349.8		7.00	6.21
375	18	256.4	Φ12	370.6	2	7.41	6.58
	19			371.5		7.43	6.60
	20			372.3		7.45	6.61
	21			373.1		7.46	6.63
	22			373.9		7.48	6.64
	23			374.8		7.50	6.66
400	18	281.4	Φ12	395.6	2	7.91	7.03
	19			396.5		7.93	7.04
	20			397.3		7.95	7.06
	21			398.1		7.96	7.07
	22			398.9		7.98	7.09
	23			399.8		8.00	7.10
450	18	331.4	Φ12	445.6	2	8.91	7.91
	19			446.5		8.93	7.93
	20			447.3		8.95	7.94
	21			448.1		8.96	7.96
	22			448.9		8.98	7.97
	23			449.8		9.00	7.99



说 明


1. 钢筋用量表中所列系指横向两块相邻板板边补强时,其中一块板的横向边缘钢筋的用量。当多块相邻板板边补强时,钢筋用量由设计自行计算。
2. 表中,补强钢筋弯起段长度X按下式计算:
 $X = \sqrt{2} (H - 11.2)$
(cm)


3. 索引示例




1

连接钢筋用量表

路面板平面尺寸 (cm)		钢筋简图	钢筋规格	每根长 (cm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)
板长 l	400		φ6	14	11	1.54	0.34
	450				12	1.68	0.37
	500				13	1.82	0.40
	550				14	1.96	0.44
	600				15	2.10	0.47
板宽 b	300				9	1.26	0.28
	350				10	1.40	0.31
	375				10	1.40	0.31
	400				11	1.54	0.34
	450				12	1.68	0.37



2 边缘钢筋型胀缝




3 厚边型胀缝

说明


1. 钢筋用量表中所列系指横向两块相邻板板边补强时, 其中一块板的纵向、横向边缘钢筋的连接钢筋的用量。当多块相邻板板边补强时, 钢筋用量由设计自行计算。
2. 水泥混凝土路面与构筑物相接或与其它道路交叉处, 胀缝无法设置滑动传力杆时, 采用2、3型, 且邻近构筑物处的胀缝, 应根据施工温度至少设置两条。
3. 填缝料和填缝板的材质要求、接缝施工等按《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87) 》中有关规定执行。
4. 钢筋直径以毫米计, 其余除注明者外, 均以厘米计。

5. 连接钢筋的索引示例




6. 与构筑物相接的索引示例








① 直角形发针型钢筋补强布置



② 锐角形发针型钢筋补强布置







③ 锐角形钢筋网补强布置



说 明

1. 板角呈直角形时采用①型，板角呈锐角形时可采用②③型；其中，③型为双层钢筋网补强。采用③型时钢筋用量按 α 角的大小由设计人自行计算。
2. 钢筋直径以毫米计，其余尺寸以厘米计。
3. 索引示例






说 明

1. 本图为板的平面尺寸较大,或板的形状不规则,或板下有过路结构物,或预计路基基层有可能产生不均匀沉降时,为防止板所产生的裂缝缝隙张开使用。钢筋混凝土路面板的基层结构与普通路面板相同。
2. 图中, L ——钢筋混凝土路面板长;
 b ——钢筋混凝土路面板宽;
 a_3 、 b_3 ——最外边横向钢筋、纵向钢筋至接缝或自由边距离;
 a_4 、 b_4 ——横向钢筋、纵向钢筋间距;
 n_3 、 n_4 ——每块板中,横向钢筋、纵向钢筋根数;
 l_{30} 、 l_{40} ——每根纵向钢筋、横向钢筋长;
 l_{34} ——纵、横向钢筋总长(m);
 W_{34} ——钢筋总重(kg)。
3. 纵、横向钢筋的上下位置关系为纵向钢筋在上。采用绑扎钢筋时,钢筋搭接长度应大于钢筋直径的25倍。
4. 平面图中,传力杆与拉杆未示出。
5. 本图尺寸除特殊注明外,均以厘米计。

6. 索引示例



横向钢筋布置一览表


选用号	钢筋规格	钢 筋 混 凝 土 路 面 板 板 长 L (cm)																																			
		500			550			600			800			900			1000			1100			1200			1300			1400			1500			1600		
		a ₃	a ₄	n ₃	a ₃	a ₄	n ₃	a ₃	a ₄	n ₃	a ₃	a ₄	n ₃	a ₃	a ₄	n ₃	a ₃	a ₄	n ₃	a ₃	a ₄	n ₃	a ₃	a ₄	n ₃	a ₃	a ₄	n ₃	a ₃	a ₄	n ₃	a ₃	a ₄	n ₃			
①	Φ8	10	30	17	10	26.5	21	10	29	21	10	30	27	12.5	25	36	10	28	36	10	30	37	12	28	43	12	29	45	10	30	47	10.5	29	52	12.5	25	64
②	Φ12	12	68	8	12.5	75	8	12	72	9	10	65	13	12	73	13	10	70	15	10	72	16	13.5	69	18	11	71	19	10	69	21	10	74	21	12.5	75	22

纵向钢筋布置一览表

选用号	钢筋规格	钢筋混凝土路面板板宽 b (cm)														
		300			350			375			400			450		
		b ₃	b ₄	n ₄	b ₃	b ₄	n ₄	b ₃	b ₄	n ₄	b ₃	b ₄	n ₄	b ₃	b ₄	n ₄
①	Φ8	10	14	21	10	15	23	12	13	28	12.5	15	26	10.5	13	34
②	Φ12	10	35	9	10	33	11	12.5	35	11	13	34	12	10.5	33	14

一块板钢筋用量表 (Φ8/Φ12)

选用号	板宽 b (cm)	钢筋混凝土路面板板长 L (cm)																							
		500		550		600		800		900		1000		1100		1200		1300		1400		1500		1600	
		L ₃₄	W ₃₄	L ₃₄	W ₃₄	L ₃₄	W ₃₄	L ₃₄	W ₃₄	L ₃₄	W ₃₄	L ₃₄	W ₃₄	L ₃₄	W ₃₄	L ₃₄	W ₃₄	L ₃₄	W ₃₄	L ₃₄	W ₃₄	L ₃₄	W ₃₄	L ₃₄	W ₃₄
①	300	144.2	57.0	174.3	68.8	84.8	73.0	274.2	108.3	381.3	150.6	417.3	164.8	464.2	183.4	572.6	226.2	641.4	253.4	714.2	282.1	835.7	330.1	1078.5	426.0
②		65.3	58.0	69.3	61.5	79.2	70.3	128.8	114.4	141.8	125.9	174.6	155.0	200.5	178.0	240.3	213.4	271.2	240.8	318.0	282.4	339.0	301.0	375.9	333.8
①	350	161.5	63.8	191.6	75.7	202.1	79.8	291.5	115.1	398.6	157.4	434.6	171.6	481.5	190.2	589.9	233.0	658.7	260.2	731.5	288.9	853.0	336.9	1095.8	432.8
②		76.6	68.0	80.6	71.6	90.5	80.4	140.1	124.4	153.1	136.0	185.9	165.1	211.8	188.1	251.6	223.4	282.5	250.9	329.3	292.4	350.3	311.1	387.2	343.8
①	375	185.5	73.3	215.6	85.2	226.1	89.3	315.5	124.6	422.6	166.9	458.6	181.1	505.5	199.7	613.9	242.5	682.7	269.7	755.5	298.4	877.0	346.4	1119.8	442.3
②		79.4	70.5	83.4	74.0	93.3	82.8	142.9	126.9	155.9	138.4	188.7	167.5	214.6	190.5	254.4	225.9	285.3	253.3	332.1	294.9	353.1	313.5	390.0	346.3
①	400	184.7	73.0	214.0	84.8	225.3	89.0	314.7	124.3	421.8	166.6	457.8	180.8	504.7	199.4	613.1	242.2	681.9	269.4	754.7	298.1	876.2	346.1	1119.0	442.0
②		86.0	76.4	90.0	79.9	99.9	88.7	149.5	132.8	162.5	144.3	195.3	173.4	221.2	196.4	261.0	231.8	291.9	259.2	338.7	300.8	359.7	319.4	396.6	352.2
①	450	232.9	92.0	263.0	103.9	273.5	108.0	362.9	143.3	470.0	185.7	506.0	199.9	552.9	218.4	661.3	261.2	730.1	288.4	802.9	317.1	924.4	365.1	1167.2	461.0
②		100.8	89.5	104.8	93.1	114.7	101.9	164.3	145.9	177.3	157.4	210.1	186.6	236.0	209.6	275.8	244.9	306.7	272.3	353.5	313.9	374.5	332.6	411.4	365.3





水泥混凝土预制块明细表

序号	后轴轴载 P (kN)	双轮胎轮迹 当量圆直径 D(cm)	厚度 H (cm)	轮胎压力 p (MPa)	每块体积 V (m³)	每块重量 W (kg)
1	60	27.64	11	0.50	0.0270	59.4
2	100	30.16	13	0.70	0.0319	70.2


说明

1. 本图为水泥混凝土预制块路面, 广场、停车场、车行道等均可采用。
2. 水泥混凝土预制块的平面尺寸为 $49.5 \times 49.5 \text{ cm}^2$, 水泥混凝土的计算抗折强度不小于 4.0 MPa 。
3. 基层结构厚度按土基模量 E_0 值从本图册路面结构图中选用。选用时, 日车道轴次的大小不限。
4. 本图尺寸以厘米计。
5. 索引示例




断面图


①



③






②



说明


1. 沥青路面结构层总厚大于水泥混凝土路面结构层总厚时, 采用①、②型; 反之, 采用③型。采用②型时, 过渡段内现浇水泥混凝土的表面应保持粗糙, 以加强与沥青面层的接触; 若沥青路面与水泥混凝土路面非同时施工则取消滑动传力杆。图中, 路面板自由端边缘补强钢筋未示出。
2. 图中, H 、 H_1 、 H_2 分别为水泥混凝土路面板厚、基层厚、垫层厚; h 、 h_1 、 h_2 、 h_3 、 h_4 分别为沥青路面的结构层总厚、面层 (包括联结层) 厚、上基层厚、底基层厚、垫层厚。垫层视需要设置。图中尺寸以厘米计。
3. 索引示例



1/—



说 明

- ①、②、③型分别用于地下构筑物嵌入混凝土板、嵌入基层、在路基内的情形。
- 钢筋混凝土路面板内,纵、横向钢筋的上下位置关系为,①、②型中,纵向钢筋在上;③型中,纵向钢筋在下。
- 图中,L为钢筋混凝土路面板长,H为路面板厚,H₁为基层厚;垫层视需要设置,图中未示出。
- 图中尺寸以厘米计。
- 索引示例







渐变板尺寸表

选用号	角度	B	S ₁	S ₂	S ₃	L ₁	L ₂	L ₃
①	α=30°	4.0	6.79	5.95	5.73	8.57	6.90	6.46
		4.5	7.01	6.07	5.82	9.02	7.14	6.64
		5.0	7.23	6.19	5.91	9.46	7.38	6.82
		6.0	7.68	6.43	6.09	10.36	7.85	7.18
		7.0	8.13	6.66	6.27	11.25	8.33	7.55
		7.5	8.35	6.78	6.36	11.70	8.56	7.73
		8.0	8.57	6.90	6.46	12.14	8.80	7.91
		9.0	9.02	7.14	6.64	13.04	9.28	8.28

说明


1. 本图适用于桥梁斜角为30°时,水泥混凝土路面与桥梁相接的处理。
2. 凡过路结构物的顶面与水泥混凝土板同标高时均可根据其交角α,按本图进行相接处理。
3. 搭板与渐变板均为钢筋混凝土路面板,其钢筋布置可参考钢筋混凝土板处理。
4. 搭板和渐变板的角隅部分应用发针形钢筋或钢筋网补强。
5. 图中尺寸以米计。
6. 索引示例


路面宽度
(7.5)




说 明

1. 本图适用于桥梁斜角为 45° 、 60° 时,水泥混凝土路面与桥梁相接的处理。
2. 凡过路结构物的顶面与水泥混凝土板同标高时,均可根据其交角 α ,按本图进行相接处理。
3. 搭板与渐变板均为钢筋混凝土路面板,其钢筋布置可参考钢筋混凝土板处理。
4. 搭板与渐变板的角隅部分应用发针形钢筋或钢筋网补强。
5. 图中尺寸以米计。
6. 索引示例


 (7.5) 路面宽度


渐变板尺寸表

选用号	角度	B	S ₁	S ₂	L ₁	L ₂
①	$\alpha=45^\circ$	4.0	6.17	5.83	7.34	6.66
		4.5	6.32	5.93	7.64	6.86
		5.0	6.46	6.04	7.93	7.07
		6.0	6.76	6.24	8.51	7.49
		7.0	7.05	6.45	9.10	7.90
		7.5	7.20	6.55	9.39	8.11
		8.0	7.34	6.66	9.69	8.31
		9.0	7.64	6.86	10.27	8.73
②	$\alpha=60^\circ$	4.0	5.62	5.54	6.24	6.07
		4.5	5.70	5.60	6.39	6.21
		5.0	5.77	5.67	6.55	6.34
		6.0	5.93	5.80	6.86	6.61
		7.0	6.08	5.94	7.17	6.88
		7.5	6.16	6.00	7.32	7.01
		8.0	6.24	6.07	7.48	7.14
		9.0	6.39	6.21	7.78	7.41



平面图
剖面图
说明


1. 本图适用于桥梁斜角分别为 70° 、 80° 、 90° 时,水泥混凝土路面与桥梁相接的处理。当 $\alpha=90^\circ$ 时,只设搭板不设渐变板,且在邻接搭板的三块板范围内设置3条胀缝。
2. 凡过路结构物顶面与水泥混凝土板同标高时,均可根据其交角 α ,按本图进行相接处理。
3. 搭板与渐变板均为钢筋混凝土路面板,其钢筋布置可参考钢筋混凝土板处理。
4. 搭板与渐变板的角隅部分应用发针形钢筋或钢筋网补强。
5. 图中尺寸以米计。
6. 索引示例




渐变板尺寸表

选用号	斜角	B	S ₁	L ₁
①	$\alpha=70^\circ$	4.0	5.73	6.46
		4.5	5.82	6.64
		5.0	5.91	6.82
		6.0	6.09	7.18
		7.0	6.27	7.55
		7.5	6.36	7.73
		8.0	6.46	7.91
		9.0	6.64	8.28
②	$\alpha=80^\circ$	4.0	5.35	5.71
		4.5	5.40	5.79
		5.0	5.44	5.88
		6.0	5.53	6.06
		7.0	5.62	6.23
		7.5	5.66	6.32
		8.0	5.71	6.41
		9.0	5.79	6.59
③	$\alpha=90^\circ$	4.0~9.0	0	0

现浇混凝土，
标号同路面板



剖面图




平面图



钢筋明细表

钢筋 编号	板厚 H(cm)	示意图	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)	合计重 (kg)
1			10	459.8	2	9.20	5.68	
2			10	585.5	2	11.71	7.23	
3	18		6	67.0	20	13.40	2.97	15.88
	19			69.0		13.80	3.06	15.97
	20			71.0		14.20	3.15	16.06
	21			73.0		14.60	3.24	16.15
	22			75.0		15.00	3.33	16.24
	23			77.0		15.40	3.42	16.33

说 明

1. 检查井包括雨水检查井和污水检查井。检查井详见标准图集S231第28-5~28-16页。
2. 水泥混凝土路面接缝距检查井的最近边缘不应小于1.5m。
3. 钢筋采用 I 级钢筋。钢筋明细表中，“合计重”为防裂钢筋①、②与不同板厚箍筋用量之和。
4. 胀缝、填缝料及胀缝板材质要求，详见《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87) 》附录四。
5. 本图尺寸除特殊注明外，均以厘米计。
6. 索引示例








钢筋明细表

钢筋 编号	板厚 H(cm)	示意图	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)	合计重 (kg)
1			10	212.4	4	8.50	5.24	
2			10	275.3	4	11.01	6.79	
3	18		6	67.0	22	14.74	3.27	15.30
	19			69.0		15.18	3.37	15.40
	20			71.0		15.62	3.47	15.50
	21			73.0		16.06	3.57	15.60
	22			75.0		16.50	3.66	15.69
	23			77.0		16.94	3.76	15.79

说 明

1. 检查井包括雨水检查井和污水检查井。检查井详见标准图集S231第28-5~28-16页。
2. 检查井中心线须与横缝重合。路面纵缝距检查井的最近边缘不应小于1.5m。
3. 钢筋采用 I 级钢筋。钢筋明细表中，“合计重”为防裂钢筋①、②与不同板厚箍筋用量之和。
4. 胀缝、填缝料及胀缝板材质要求，详见《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87) 》附录四。
5. 本图尺寸除特殊注明外，均以厘米计。
6. 索引示例







钢筋明细表

钢筋 编号	板厚 H(cm)	示意图	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)	合计重 (kg)
1		90.1	10	102.6	8	8.21	5.07	
2		173.0	10	185.5	4	7.42	4.58	
3		60.0	10	72.5	4	2.90	1.79	
4	18	22.2 H-10	6	67.0	15	10.05	2.23	13.67
	19			69.0		10.35	2.30	13.74
	20			71.0		10.65	2.36	13.80
	21			73.0		10.95	2.43	13.87
	22			75.0		11.25	2.50	13.94
	23			77.0		11.55	2.56	14.00


说 明

1. 水泥混凝土路面接缝距雨水口的最近边缘,应大于或等于1.5m。
2. 钢筋采用 I 级钢筋。钢筋明细表中,“合计重”为防裂钢筋①、②、③与不同板厚箍筋用量之和。
3. 胀缝填料及胀缝板的材料要求,详见《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87) 》附录四。
4. 本图尺寸除特殊注明外,均以厘米计。
5. 索引示例





剖面图




平面图


钢筋明细表

钢筋 编号	板厚 H(cm)	示意图	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)	合计重 (kg)
1		90.1	10	102.6	4	4.10	2.53	
2		142.8	10	155.3	4	6.21	3.83	
3		60.0	10	72.5	2	1.45	0.89	
4	18	22.2	6	67.0	10	6.70	1.49	8.74
	19			69.0		6.90	1.53	8.78
	20			71.0		7.10	1.58	8.83
	21			73.0		7.30	1.62	8.87
	22			75.0		7.50	1.67	8.92
	23			77.0		7.70	1.71	8.96


说明

1. 水泥混凝土路面纵缝距雨水口的最近边缘,应大于或等于1.5m。
2. 钢筋采用 I 级钢筋。钢筋明细表中,“合计重”为防裂钢筋①、②、③与不同板厚箍筋用量之和。
3. 胀缝填料及胀缝板的材料要求,详见《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87) 》附录四。
4. 本图尺寸除特殊注明外,均以厘米计。
5. 索引示例





剖面图




平面图


钢筋明细表

钢筋 编号	板厚 H(cm)	示意图	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)	合计重 (kg)
1		90.1	10	102.6	8	8.21	5.07	
2		82.8	10	95.3	8	7.62	4.70	
3		60.0	10	72.5	4	2.90	1.79	
4	18	22.2 H-10	6	67.0	16	10.72	2.38	13.94
	19			69.0		11.04	2.45	14.01
	20			71.0		11.36	2.52	14.08
	21			73.0		11.68	2.59	14.15
	22			75.0		12.00	2.66	14.22
	23			77.0		12.32	2.74	14.30


说明

1. 水泥混凝土路面纵缝距雨水口的最近边缘,应大于或等于1.5m。雨水口中心线须与横缝对齐。
2. 钢筋采用 I 级钢筋。钢筋明细表中,“合计重”为防裂钢筋①、②、③与不同板厚箍筋用量之和。
3. 胀缝填料及胀缝板的材料要求,详见《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87) 》附录四。
4. 本图尺寸除特殊注明外,均以厘米计。
5. 索引示例





剖面图




平面图


钢筋明细表

钢筋 编号	板厚 H(cm)	示意图	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)	合计重 (kg)
1		90.1	10	102.6	8	8.21	5.07	
2		249.0	10	261.5	4	10.46	6.45	
3		60.0	10	72.5	4	2.90	1.79	
4	18		6	67.0	18	12.06	2.68	15.99
	19			69.0		12.42	2.76	16.07
	20			71.0		12.78	2.84	16.15
	21			73.0		13.14	2.92	16.23
	22			75.0		13.50	3.00	16.31
	23			77.0		13.86	3.08	16.39


说 明

1. 水泥混凝土路面接缝距雨水口的最近边缘,应大于或等于1.5m。
2. 钢筋采用 I 级钢筋。钢筋明细表中,“合计重”为防裂钢筋①、②、③与不同板厚箍筋用量之和。
3. 胀缝填料及胀缝板的材料要求,详见《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87) 》附录四。
4. 本图尺寸除特殊注明外,均以厘米计。
5. 索引示例





剖面图




平面图



钢筋明细表

钢筋 编号	板厚 H(cm)	示意图	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)	合计重 (kg)
1		90.1	10	102.6	4	4.10	2.53	
2		218.8	10	231.3	4	9.25	5.71	
3		60.0	10	72.5	2	1.45	0.89	
4	18	22.2	6	67.0	13	8.71	1.93	11.06
	19			69.0		8.97	1.99	11.12
	20			71.0		9.23	2.05	11.18
	21			73.0		9.49	2.11	11.24
	22			75.0		9.75	2.16	11.29
	23			77.0		10.01	2.22	11.35


说明

1. 水泥混凝土路面纵缝距雨水口的最近边缘,应大于或等于1.5m。
2. 钢筋采用 I 级钢筋。钢筋明细表中,“合计重”为防裂钢筋①、②、③与不同板厚箍筋用量之和。
3. 胀缝填料及胀缝板的材料要求,详见《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87) 》附录四。
4. 本图尺寸除特殊注明外,均以厘米计。
5. 索引示例






钢 筋 明 细 表

钢筋 编号	板厚 H(cm)	示 意 图	直径 (mm)	每根长 (cm)	根数	总长 (m)	重量 (kg)	合计重 (kg)
1		90.1	10	102.6	8	8.21	5.07	
2		120.8	10	133.3	8	10.66	6.58	
3		60.0	10	72.5	4	2.90	1.79	
4	18		6	67.0	18	12.06	2.68	16.12
	19			69.0		12.42	2.76	16.20
	20			71.0		12.78	2.84	16.28
	21			73.0		13.14	2.92	16.36
	22			75.0		13.50	3.00	16.44
	23			77.0		13.86	3.08	16.52

说 明

1. 水泥混凝土路面纵缝距雨水口的最近边缘，应大于或等于1.5m。
雨水口中心线须与横缝对齐。
2. 钢筋采用 I 级钢筋。钢筋明细表中，“合计重”为防裂钢筋①、②、③与不同板厚箍筋用量之和。
3. 胀缝填料及胀缝板的材料要求，详见《水泥混凝土路面施工及验收规范（GBJ97-87）》附录四。
4. 本图尺寸除特殊注明外，均以厘米计。
5. 索引示例



附件一 标准轴载平均日车道轴次的确定

标准轴载与轴载换算

本图册之水泥混凝土路面设计以单轴轴载100kN (10tf) 作为标准轴载。

凡轴载大于或等于40kN的各级轴载 (包括车辆的前、后轴) P_i 的作用次数 N_i , 均应按下列公式换算成标准轴载 P_s 的作用次数 N 。

$$N = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot N_i \cdot \left(\frac{P_i}{P_s} \right)^{16} \quad (\text{附1-1})$$

式中: N ——标准轴载的作用次数 (次/日);

N_i ——被换算的各级轴载的作用次数 (次/日);

P_s ——标准轴载, 为100kN;

P_i ——被换算的各级轴载 (kN);

α_i ——与车辆后轴轴数有关的后轴数系数。对单后轴时, 为1; 对双后轴时, 轴距 $\leq 1.35\text{m}$ 时, 为3.8; 轴距 $> 1.35\text{m}$ 时, 分别按单后轴计。

在不分向混合行驶时, N 值应以全路面宽度的双向交通量求得; 在分车道行驶时, N 值应以该车道断面宽度内的单向交通量求得。

常用汽车的计算参数以及与标准轴载的轴载换算次数见

附录一。

二、平均日车道轴次

(一) 不考虑交通量年平均增长率时, 平均日车道轴次 N_s 按下式计算

$$N_s = N \cdot \eta \quad (\text{附1-2})$$

(二) 考虑交通量年平均增长率时, 平均日车道轴次 N_s 按下式计算

$$N_s = N \cdot \eta \cdot \frac{(1 + \gamma)^t - 1}{\gamma} \cdot \frac{1}{t} \quad (\text{附1-3})$$

上两式中 N_s ——平均日车道轴次 (次/日车道);

N ——标准轴载的作用次数 (次/日);

t ——路面设计使用年限 (年); 在本图册中统一取为30;

γ ——路面设计使用年限内交通量的平均年增长率 (%), 应根据调查预测分析确定;

η ——车轮轮迹横向分布系数。对双向双车道、混合行驶时, 取0.30~0.40; 对双向双车道设有路面标线或隔离墩将慢行车和非机动车分出者取0.40~0.50; 对单向一个车道,

取0.50~0.65。在交通量大、车道窄、车流渠化程度高时,取上限;反之,取下限。

附件二 土基回弹模量的确定

一、实测法

在已成路基上用大型承载板测定。试验方法应按《公路柔性路面设计规范 (JTJ014—86) 》附录十三的有关规定进行。实测值应考虑不利季节、不利年份的影响, 论证地确定。

二、换算法

在积累野外大型承载板试验与室内小型承载板试验或CBR试验资料的基础上,得到可靠的换算公式。利用此关系式及室内小型承载板试验或CBR试验结果求得大型承载板的土基回弹模量值。

三、查表法

在无实测条件时,可按以下步骤查表求得土基回弹模量。

(一) 确定临界高度

土基在不利季节分别处于干燥、中湿或潮湿状态是与路槽底面距地下水位或地表积水水位的的最小高度（即临界高度）相关的。因此，可从路槽底面不利季节距地下水位或地表积水

水位的实际高度与临界高度的关系判定土基处于干燥、中湿、潮湿状态中之一种。

临界高度可根据土质、气候因素按当地经验确定。当缺乏实际资料时,干燥、中湿、潮湿状态的路基临界高度 (H_1 、 H_2 、 H_3) 可按附录二选用。

(二) 确定平均相对含水量

路基湿度（即路基干湿类型）按不利季节路槽底面以下80cm深度内的平均相对含水量 $\bar{\omega}_x$ 确定。平均相对含水量 $\bar{\omega}_x$ 按下列公式计算：

$$\bar{\omega}_x = \frac{\bar{\omega}}{\omega_y} \quad (\text{附2-1})$$

式中 $\bar{\omega}$ ——路槽底面以下80cm深度内各层含水量的算术平均值 (%)；

 ω_y ——76g平衡锥所测土样液限含水量(%)。

76平衡锥与100g平衡锥测的液限换算公式为

$$\omega_y = 6.5 + 0.66 \omega_L \quad (\text{附2-2})$$

式中 ω_L ——100g平衡锥的液限。

新、老相对含水量关系式

$$\bar{\omega}_x = \frac{\bar{\omega}}{\omega_y} = \frac{\bar{\omega}}{6.5 + 0.66\omega_L} \quad (\text{附2-3})$$

在无法实测求得 $\bar{\omega}_x$ 时,可根据当地经验或路基临界高度,判断土基的干湿类型,利用附表2-1、附录三论证得到各路段的平均相对含水量 $\bar{\omega}_x$ 值。

(三) 确定土基回弹模量

根据各路段平均相对含水量 ω_x 值按附录四确定不同土组的土基回弹模量值。

对砂土和碎石土的回弹模量,可按附表2-2、附表2-3选用。

(四) 举例

东北II₂区某路线设计标高要求填土1.5m,用粘土填筑,冻前地下水离地面0.7m,则路基顶面距地下水位高度 $H_0 = 1.5 + 0.7 = 2.2\text{m}$ 。从附录二查得 $H_1 = 2.7\text{m}$, $H_2 = 2.0\text{m}$,所以, $H_2 < H_0 < H_1$ 。查附表2-1,得知路基处于中湿状态。再查附录三得 $\omega_x = 0.65$ 。从附录四,查得II₂区粘性土 $E_0 = 23.0\text{MPa}$ 。

土 基 干 湿 类 型

附表2-1

土基干湿类型	路槽底面以下80cm深度内的平均相对含水量 $\bar{\omega}_x$ 与分界相对含水量 ω_x 的关系	一般特征
干 燥	$\bar{\omega}_x < \omega_1$	土基干燥稳定,路面强度和稳定性不受地下水和地表积水影响,路基高度 $H_0 > H_1$
中 湿	$\omega_1 \leq \bar{\omega}_x < \omega_2$	土基上部土层处于地下水或地表积水影响的过渡带区内。路基高度 $H_2 < H_0 \leq H_1$
潮 湿	$\omega_2 \leq \bar{\omega}_x < \omega_3$	土基上部土层处于地下水或地表积水影响区内,路基 $H_3 < H_0 \leq H_2$
过 湿	$\bar{\omega}_x \geq \omega_3$	路基极不稳定,冰冻区春融翻浆,非冰冻区软弹,土基经处理后方可铺筑路面。路基高度 $H_0 \leq H_3$

附表2-1注:

- ①本表摘自《公路柔性路面设计规范 (JTJ014-86) 》
表5.0.2-2。
- ②H₀ ——路槽底面距地下水位或地表积水水位的高度。
- ③地表积水是指不利季节积水20d以上。
- ④H₁、H₂、H₃ ——分别为干燥、中湿和潮湿状态的路基临界高度,见附录二。
- ⑤划分土基干湿类型以 $\bar{\omega}_x$ 为主,缺少资料时可参照一般特征确定。

砂土回弹模量建议值

附表2-2

土 类	E ₀ (MPa)
粗 砂	80~90
中 砂	70~80
细 砂	60~70

注:本表摘自《公路柔性路面设计规范 (JTJ014-86) 》
附表7-2。

碎、砾石土回弹模量建议值

附表2-3

碎石 含量(%)	路基干 湿状况	回弹模量值 (MPa)	密 度 (t/m ³)	含水量 ω (%)
大于70	干 燥	90~100	2.05~2.25	7
	中 湿	70~80	2.00~2.20	8
	潮 湿	55~65	1.95~2.15	11
50~70	干 燥	75~85	2.00~2.20	7
	中 湿	55~65	1.95~2.15	8
	潮 湿	45~55	1.90~2.10	11
30~50	干 燥	47~57	1.90~2.10	< 10
	中 湿	30~40	1.85~1.95	10~15
	潮 湿	20~30	1.75~1.85	> 15
小于30	干 燥	30~40	1.80~1.90	< 10
	中 湿	15~25	1.70~1.80	10~15
	潮 湿	15	1.60~1.70	> 15

注:①本表摘自《公路柔性路面设计规范 (JTJ014-86) 》
附表7-1。

②含水量 ω 系指碎砾石土和风化砂砾等材料总的绝对含水量值。

③本表适用于 I、II 区的林区,其它情况供参考。

四、路面设计对路基的要求

(一) 对路基回弹模量的要求

本图册中路面结构对应的路基回弹模量的最低值为20MPa, 因此, 应对潮湿、过湿状态的路基进行必要的处理, 以满足要求。

(二) 对路基压实度的要求

路基压实度依填挖类型、土层深度、道路等级及压实标准按规定选用。一、二级厂外道路的路基压实度见附录五, 其它厂矿道路与民用小区道路的路基压实度见附录六。

附件三 路面结构计算与参数

一、交通量分级及计算参数

本图册中, 水泥混凝土路面的交通量按设计使用期内设计车道的标准轴载日平均作用次数 N_s 分为三级。交通量分级及采用的设计使用年限见附表3-1。

不同交通量分级时, 水泥混凝土路面的动荷系数 K_d 、综合系数 K_c 、水泥混凝土的计算抗折强度 σ_s 与抗折弹性模量 E_c 以及基层顶面当量回弹模量 E_t 见附表3-2。

水泥混凝土路面交通量分级及设计年限

附表3-1

交通量 分 级	标准轴载作用次数 N_s (次/日车道)	设计使用年限 t (年)
重	$500 \leq N_s < 1500$	30
中 等	$200 \leq N_s < 500$	30
轻	< 200	30

水泥混凝土路面的计算参数

附表3-2

交通量分级	重	中 等	轻
动荷系数 K_d	1.15	1.20	1.20
综合系数 K_c	1.25	1.15	1.05
混凝土计算抗折强度 σ_s (MPa)	4.5	4.5	4.0
混凝土抗折弹性模量 E_c ($\times 10^3$ MPa)	28	28	27
基层顶面当量回弹模量 E_t (MPa)	100	80	80

二、基层结构

(一) 基层结构计算

本图册中,新建道路水泥混凝土路面的基层结构计算采用
 交通公路规划设计院、西安公路研究所联合编制的《水泥混
 凝土路面设计程序》中的回归公式,该回归公式的计算数据由
 弹性层状体系计算程序得出,回归公式的相关系数为0.98~0.99,
 因此,基层结构的计算结果足以满足工程精度的要求。

在实际计算中,由于得出的基层顶面当量回弹模量 E_t 值超
 出其限定值(80或100MPa)的幅度不大,而且 ΔE_t (超出的
 限定值)对不同厚度的路面板所承担的累计轴次数的影响很小,
 (即,对板厚的影响很小),因此,将 E_t 按平均日车道轴次 E_s
 取为定值:当 $N_s < 500$ (次/日车道)时, $E_t = 80\text{MPa}$;当 $500 < E_s < 1500$ (次/日车道)时, $E_t = 100\text{MPa}$ 。由此计算,得出图
 册中的基层结构。计算中,已包括了视需要设置的垫层。

新建道路时,水泥混凝土路面基层的最小厚度为15cm。

(二) 基层材料计算参数

1. 计算基层结构厚度时,基层材料的回弹模量值见附录七。
 表中,材料的回弹模量值按材料的类别分为三档,以适应不同
 施工情况的需要;但,用作垫层的天然砂砾的回弹模量值则只
 有一挡。

在设计、施工中,选用本图册的各种基层结构时,可以采

用大于表列抗压回弹模量值的同类型材料,但基层结构厚度不
 变,且不得出现倒装结构。

2. 采用实测方法确定基层材料的计算参数时,测试方法
 应按《公路柔性路面设计规范(JTJ014-86)》附录十三的
 规定进行。

三、素混凝土路面板

(一) 水泥混凝土抗折疲劳强度

水泥混凝土抗折疲劳强度 σ_f ,根据路面设计使用年限内
 一个车道上标准轴载的累计作用次数 N_e ,按下式确定:

$$\sigma_f = \sigma_s \cdot (0.944 - 0.077 \cdot \lg N_e) \quad (\text{附3-1})$$

式中 σ_s ——水泥混凝土计算抗折强度(MPa),从附表3-2中
 选用;

N_e ——路面设计使用年限内,一个车道上标准轴载的
 累计作用次数(次),按下式计算:

$$N_e = 365 \cdot t \cdot N_s \quad (\text{附3-2})$$

式中 365——年日历天数(天/年);
 t——路面设计使用年限(年)。在本图册中,为计算列
 表简明,不分交通量等级均取为30年;
 N_s ——标准轴载的平均日车道作用次数(次/日车道),

计算公式见附1—2、附1—3。

(二) 计算荷载应力与板厚计算

1. 基层顶面计算回弹模量

基层顶面计算回弹模量 E_s ，按下式确定：

$$E_s = n \cdot E_t \quad (\text{附3—3})$$

式中 E_t ——基层顶面当量回弹模量 (MPa)；

n ——模量增长系数，按下式确定：

$$n = 6.3 \cdot \frac{H}{E_t} + 0.44 \quad (\text{附3—4})$$

式中 H ——水泥混凝土路面板厚 (cm)。

不同板厚的模量增长系数、基层顶面计算回弹模量见附录八。

2. 标准轴载作用下的最大应力

本图册中，标准轴载 P_s 在板的横缝边缘中部临界荷位处所产生的最大应力 σ ，按路面板厚 H 、水泥混凝土抗折弹性模量 E_0 与基层顶面计算回弹模量 E_s 的比值 E_c/E_s ，采用回归公式计算，计算结果的精度足以满足使用要求。

3. 计算荷载应力

计算荷载应力 σ_p ，按下式确定：

$$\sigma_p = K_d \cdot K_c \cdot \sigma \quad (\text{附3—5})$$

式中 σ ——标准轴载 P_s 作用下的最大应力 (MPa)；

K_d ——动荷系数，随路面的平整度、轴载大小和车速

而变，一般按附表3—2采用；

K_c ——综合系数，考虑汽车超载、偏载和路面结构工作条件不均匀等因素，一般按附表3—2采用。

当计算荷载应力 σ_p 不超出水泥混凝土抗折疲劳强度 σ_f 的 $\pm 5\%$ 时，则初估板厚可作为设计板厚。否则，应再估板厚，重新计算。

本图册中，为使不同的板厚所承担的累计轴次数具有相同的设计标准，因此，统一取 $\sigma_p = 1.05 \sigma_f$ 并由此计算得出不同板厚所承担的累计轴次数 N_e ，再求得不同板厚所承担的平均日车道轴次数 N_s 。

不同板厚、不同基层顶面当量回弹模量所承担的累计轴次数与平均日车道轴次数见附录八。

四、钢筋混凝土路面板

(一) 板厚计算

板厚计算与素混凝土路面板相同。

(二) 配筋量计算与钢筋布置

每延米板的配筋量，按混凝土收缩时把板块拉在一起所需的拉力大小，由下式确定：

$$F_a = \frac{1.8LH}{\sigma_a} \quad (\text{附3-6})$$

式中 F_a ——每延米所需的钢筋面积, (cm²) ;
 L ——计算纵向钢筋时, 为横缝间距 (m) ; 计算横向钢筋时, 为不设拉杆的纵缝或自由边缘间的距离 (m) ;
 H ——路面板厚 (cm) ;
 σ_a ——钢筋的容许应力 (MPa) , 按附表3-3选用。

本图册中钢筋混凝土路面板的配筋量采用普通光面圆钢筋 (I 级钢筋) 与螺纹钢筋 (II 级钢筋) 等两种进行计算, 以适应不同材料的需要。有条件者, 应优先采用螺纹钢筋。

钢 筋 容 许 应 力 附表3-3

钢 筋 种 类	钢 筋 容 许 应 力 σ_a (MPa)
I 级钢筋 (3号钢)	135
II 级钢筋 (16锰、16硅钛、18硅矾)	185
III 级钢筋 (25锰硅、25硅钛、25硅矾)	210
5号钢筋	160

纵、横向钢筋采用相同直径。纵横向钢筋的上、下相对位置, 按采用钢筋混凝土路面板处路面板的受力情况而定, 详见有关结构所示。一般情况下, 纵向钢筋在上、横向钢筋在下。

钢筋网的最小间距应为集料最大粒径的2倍。钢筋的最大间距和最小直径, 一般按附表3-4采用。钢筋的搭接长度, 宜大于直径的25倍。

钢筋最小直径和最大间距 附表3-4

钢 筋 类 型	普通钢筋	螺纹钢筋
钢筋最小直径 (mm)	8	12
纵向钢筋最大直径 (cm)	15	35
横向钢筋最大间距 (cm)	30	75

(三) 钢筋混凝土路面板的平面尺寸与使用

本图册中, 钢筋混凝土路面板的板长 (即横缝间距) , 从5m到16m, 分挡间距为0.5m与1.0m, 共12个规格, 以适应不同情况的需要, 如路基或基层有可能产生不均匀沉陷、地下构筑物横穿道路以及混凝土路面同桥涵相接等。

钢筋混凝土路面板的板宽 (即纵缝间距) 与其它要求同

于素混凝土板。

接缝设计与接缝材料同于素混凝土板,但缩缝须设传力杆。

五、水泥混凝土预制块路面

(一) 预制块的受力状况

水泥混凝土预制块路面按弹性地基上的圆板理论计算,即将预制板块作为有限尺寸的圆形薄板,板下基层作为均质、密实的弹性半空间体进行计算。计算时,依据板的刚性指数确定板的受力状况。板的刚性指数 S 按下式计算:

$$S = \frac{3(1-\mu_c^2)}{1-\mu^2} \cdot \frac{E}{E_c} \cdot \frac{d^3}{8H^3} \quad (\text{附3-7})$$

式中 μ_c ——混凝土的泊松比;

E_c ——混凝土的抗折弹性模量 (MPa);

μ ——基础的泊松比;

E ——基础弹性模量 (MPa);

H ——水泥混凝土路面板厚 (cm);

d ——不同形状水泥混凝土路面板换算为等面积圆的直径 (cm)

对正方形 $d=1.128a$ (附3-8)

对矩形 $d=1.128\sqrt{ab}$ (附3-9)

对正六边形 $d=1.819a$ (附3-10)

式中 a 、 b ——板的边长 (cm)。

当 $S<0.5$ 时,板被看作为绝对刚性板; $0.5\leq S\leq 10$ 时,板被看作为有限刚性板; $S>10$ 时,板被看作为无限大板体。

本图册中,预制板块的平面尺寸 $49.5\times 49.5\text{cm}^2$,故, $S<0.5$,按绝对刚性板计算。

(二) 预制块板厚计算

1. 最大径向弯矩

当刚性指数 $S<0.5$ 或 $d/2H<5$ 的较小的板,按绝对刚性板计算,板中心处的最大径向弯矩 (或最大弯矩) M ,按下式计算:

$$M=2.5 \cdot K_1 \cdot M_A \cdot p \cdot d^2 \quad (\text{附3-11})$$

式中 M ——预制块的最大径向弯矩 (N-cm/cm);

K_1 ——荷载安全系数,取 $K_1=1.2$;

M_A ——弯矩系数,由 D/d 查附表3-5得;

p ——轮胎压强 (MPa);

D ——双轮胎轮迹当量圆直径 (cm),按下式计算:

$$D = \sqrt{\frac{40 \cdot P}{\pi p}} \quad (\text{附3-12})$$

式中 P ——后轴一端双轮荷载 (KN)。

2. 预制块板厚

预制块板厚 H ,用渐近法按下式计算:

绝对刚性板的 M_A 值

附表3-5

D/d	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
M_A	0.008	0.024	0.043	0.062	0.079	0.092	0.100	0.101	0.093	0.074

$$H = \frac{0.6 M}{K_2 \cdot \sigma_c} \quad (\text{附3-13})$$

式中 H ——预制块板厚 (cm) ;
 σ_c ——水泥混凝土的计算抗折强度 (MPa) ;
 K_2 ——水泥混凝土计算抗折强度的折减系数, 取 $K_2 = 0.5$ 。

若求得之板厚与原假设相符, 则予通过; 否则, 应再估板厚, 重新计算。

(三) 水泥混凝土预制块路面的计算详见《城市道路设计手册》第四篇第三章第八节。

附件四 最小抗冻层厚度验算

在季节性冰冻地区, 有冻胀可能的中湿、潮湿路段, 路面结构总厚度不应小于附表4-1的规定。因此, 如从本图册中查得的路面结构总厚度小于表列的最小抗冻层厚度时, 应加厚垫

层或加设垫层补足。

水泥混凝土路面最小抗冻层厚度 (cm)

附表4-1

冰冻深度 (cm)	土 基 干湿类型	粉 性 土	粘 性 土 细亚砂土
50~100	中湿路段	40~50	30~40
	潮湿路段	50~65	40~50
100~150	中湿路段	50~70	40~60
	潮湿路段	65~80	50~70
150~200	中湿路段	70~80	60~70
	潮湿路段	80~100	70~90
> 200	中湿路段	80~110	70~95
	潮湿路段	100~130	90~120

注: ① 本表摘自《水泥混凝土路面设计规范 (JTJ012-84) 》表3.2.2。

- ② 抗冻层厚度为水泥混凝土板加基层、垫层的总厚度。
③ 表中垫层部分所用材料以砂石料为准。如果采用隔湿性能良好的材料 (炉渣等), 其垫层厚度可约减小30%。
④ 在冻深大或挖方及地下水位高的路段, 应采用高限; 冻深小或填方路段, 可采用低限。

⑤ 对于冻深小于50cm的地区,一般可不设防冻胀垫层,但对水文、地质条件恶劣的路段,路面结构层总厚应不小于当地最大冻深。

附件五 水泥混凝土路面的施工要点

一、水泥混凝土路面板

(一) 材料

厂矿道路水泥混凝土路面板应用425号硅酸盐水泥(即普通水泥)或矿渣水泥;采用325号普通水泥时,应采用掺加剂、干硬性混凝土或真空吸水等措施。出厂期超过3个月或受潮水泥,应按试验结果决定正常使用或降级使用。不得使用结块变质的水泥。

混凝土路面板应使用洁净、坚硬、符合规定级配、细度模数在2.5以上的粗、中砂。当无法取得粗、中砂时,经配合比试验可行后,可用泥土杂物含量小于3%的细砂。

碎石(或砾石)应质地坚硬,石料强度等级不低于3级;最大粒径不大于40mm(圆孔筛),针片状颗粒含量不大于15%,并应符合规定的级配要求。用于抗冻性混凝土的碎(砾)石应进行冻融性试验和坚固性试验。

拌和用水应清洁,宜用饮用水;采用非饮用水时,应按施工规范规定控制硫酸盐含量、含盐量以及PH值。

水泥混凝土可掺用减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂等外加剂,但应经试验后方可使用。

水泥混凝土路面板使用的钢筋品种、规格应符合设计要求;钢筋应顺直,不得有裂缝、刻痕、断伤等;表面油污与锈蚀应予以清除。

(二) 水泥混凝土的配合比

水泥混凝土的配合比应满足混凝土设计强度、耐磨、耐久和拌合和易性的要求,在冰冻地区还应符合抗冻性要求。

混凝土配合比应根据水灰比与强度关系曲线按施工规范进行计算和试配确定;并按抗压强度作配合比设计,以抗折强度作强度试验。强度试验按施工规范附录六进行。

混凝土的水灰比,当有经验数值时,可按经验数值选用。无经验数值时,可按施工规范的公式进行计算。

厂矿道路水泥混凝土的最大水灰比不应大于0.50;冰冻地区冬季施工时不应大于0.45。

混凝土的单位用水量,按骨料种类、最大粒径、级配、施工温度和掺用外加剂等,通过试验确定。粗骨料最大粒径为40mm,

彭绍尧	张容文	谷胜琴
吴静华	张容文	谷胜琴
校	对	图
设	计	制

粗、细骨料均干燥时,混凝土的单位用水量,对碎石为150~170kg/m³,对砾石为140~160kg/m³;掺用外加剂或掺合料时,应相应增减用水量。

混凝土的单位水泥用量,应根据选用的水灰比和单位用水量进行计算。单位水泥用量不应小于300kg/m³。

混凝土的砂率,应按碎(砾)石和砂的用量、种类、规格及混凝土的水灰比确定。当水灰比为0.5,碎(砾)石的最大粒径为40mm时,砂率对碎石可选为30~35%,对砾石可选为28~33%。

选定单位用水量、水泥用量、砂率后,采用绝对体积法或假定容重法计算砂、石用量,即得混凝土拌合物的理论配合比;经试配、小梁抗折强度试验,如不符合设计抗折强度要求应对配合比进行调整,直至满足要求;此时,取调整后的配合比作为理论配合比。在施工时,应测定现场骨料、砂的含水率,将理论配合比换算为施工配合比,作为施工配料的依据。

水泥混凝土的配合比按现行施工规范附录一计算。

(三) 其它

水泥混凝土拌合物的搅拌、运输与浇筑、板面的拉毛与压槽,普通路面板中补强钢筋的安放,钢筋混凝土路面板中钢筋网片的安放,接缝的施工,混凝土板的养护,夏季施工与冬季施工的注意事项,质量管理与验收标准等,均按《水泥混凝土

路面施工及验收规范 (GBJ97—87) 》的有关规定执行。

二、基层与垫层

(一) 水泥稳定土基层

水泥稳定土包括水泥稳定细粒土、中粒土和粗粒土等,后者又简称为水泥稳定粒料。

当水泥稳定细粒土中所用细粒土为俗称的土(如砂性土、粉性土或粘性土)时,简称水泥土;当所用细粒土属于砂时,简称水泥砂。水泥稳定粒料中的粒料可以是,级配碎石、未筛分碎石、石渣、石屑、砂砾、碎石土、砂砾土、煤矸石等,分别称为水泥碎石、水泥石渣、水泥石屑、水泥砂砾、水泥碎石土、水泥砂砾土、水泥煤矸石等。其中,碎石包括岩石碎石和矿渣碎石。

水泥适宜稳定粗粒土和中粒土,水泥稳定细粒土的强度、性能等各项指标不及水泥稳定粒料,有条件时应优先采用水泥稳定粒料基层。

水泥稳定粒料中,要用标号较低、终凝时间较长(宜在6小时以上)的水泥,水泥用量不宜超过混合料总重的6~7%;粒料的最大粒径不应大于50mm(圆孔筛),且应有一定的级配;压实工作必须在水泥终凝前完成。

附件五 水泥混凝土路面的施工要点	图集号	93J007-2
	页次	45

水泥稳定土施工中的有关问题,如水泥用量的控制、集料的级配组成、混合料的设计步骤、施工季节、施工方法、质量管理与验收标准等,均按现行《公路路面基层施工技术规范(JTJ034—85)》的有关规定执行。

(二) 石灰稳定工业废渣基层

石灰稳定工业废渣是在工业废渣内添加一定数量的石灰、集料、水(通常是最佳含水量),拌和、压实、养生而得到的混合料,称石灰稳定工业废渣,简称石灰工业废渣。工业废渣包括粉煤灰、煤渣、水淬渣、矿渣、钢渣、煤矸石等。集料可以是土、砂砾、碎砾石等。

石灰工业废渣可分为两大类:

1. 石灰粉煤灰类,它包括石灰粉煤灰、石灰粉煤灰土、石灰粉煤灰砂、石灰粉煤灰砂砾、石灰粉煤灰碎砾石、石灰粉煤灰矿渣、石灰粉煤灰钢渣、石灰粉煤灰煤矸石等;分别简称为二灰、二灰土、二灰砂、二灰砂砾、二灰碎砾石、二灰矿渣、二灰钢渣、二灰煤矸石等,后五者又统称为二灰粒料。

2. 石灰煤渣类,它包括石灰煤渣、石灰煤渣土、石灰煤渣砂砾、石灰煤渣碎石、石灰煤渣碎石土、石灰煤渣矿渣等。

除上述外,尚有石灰水淬渣与石灰水淬渣集料等。

石灰工业废渣中,掺入粒料者,强度高,且可减轻干缩、冷缩裂缝,通常用作基层(含上基层);不掺入粒料者,通常用作

底基层。

石灰工业废渣混合料采用的石灰不应低于Ⅲ级。

石灰工业废渣混合料采用重量配合比计算。

在石灰粉煤灰中,石灰与粉煤灰的比例为1:3~1:9(此对硅铝粉煤灰;对高钙粉煤灰,石灰用量往往较少)。

在石灰粉煤灰土中,石灰与粉煤灰的比例为1:2~1:4(对粉土,以1:2为宜),石灰粉煤灰与细粒土的比例为3:7~9:1(采用前者时,石灰与粉煤灰之比宜为1:2~1:3)。

在石灰粉煤灰粒料中,石灰与粉煤灰之比宜为1:2~1:4,石灰粉煤灰与级配粒料(中粒土和粗粒土)的比为1:6~1:4(密实型)或1:1~1:2(悬浮型)。悬浮型的强度可能较低,裂缝较多。因此,在北方干寒地区、丰产石料地区,宜用密实型;在南方湿热地区、石料短缺地区,宜用悬浮型。

在石灰煤渣中,石灰与煤渣的比为20:80~15:85。

在石灰煤渣土中,石灰与煤渣的比为1:1~1:4,石灰煤渣与细粒土的比为1:1~1:4,且混合料中石灰用量不少于10%,或通过试验确定。

在石灰煤渣粒料中,石灰:煤渣:粒料为(7~9):(26~33):(67~58)。

在石灰水淬渣中,石灰与水淬渣的比为1: 3。

在石灰水淬渣集料中,石灰:水淬渣:集料为1: 3: 3或1: 3: 4。

石灰工业废渣粒料混合物中粒料的最大粒径,当用作基层时为50mm (圆孔筛,以下同);当用于底基层时为60mm。对于密实型,粒料应有较好的级配;悬浮型对粒料的级配没有特殊要求,但也不可为单一尺寸。

为提高石灰工业废渣混合料的早期强度,可掺入1~2%的水泥。

石灰工业废渣层应在夏季到来之前或在夏季施工;在日平均气温低于5℃时,不应施工,并应在冻结前达到规定强度。

石灰工业废渣混合料施工中的有关问题,如混合料中粒料的级配组成、混合料的设计步骤、施工季节、施工方法、质量管理与验收标准等,均按现行《公路路面基层施工技术规范(JTJ034—85)》的有关规定执行。

(三) 石灰稳定土基层

石灰稳定土包括石灰稳定细粒土、中粒土和粗粒土等。

石灰稳定土中,石灰的等级不应低于Ⅲ级。石灰的用量应结合当地情况通过试验确定。石灰用量以全部粗细土颗粒(即碎砾石、砂粒、粉粒和粘粒)干重的百分比表示。

石灰稳定细粒土简称石灰土。石灰土用作基层(含上基

层时),石灰的用量约为10~12%;用作底基层时,石灰的用量约为8~10%。

石灰适宜稳定粘性土(中液限粘土)以及含有一定数量粘性土的中粒土和粗粒土(如砂砾土、碎石土、级配碎砾石和泥结碎砾石等)。不含粘性土的砂砾、碎砾石、未筛分碎石和级配碎石,应用石灰土稳定。其中,碎石包括岩石碎石和矿渣碎石。

在石灰土中掺入砂砾(砂砾中无土)、碎砾石,即为石灰土稳定砂砾、石灰土稳定碎砾石,简称为石灰土砂砾、石灰土碎砾石。在石灰土粒料中,小于0.074mm的粉料含量不宜小于20%;掺入粒料的最大粒径不大于50mm (圆孔筛),以10~50mm为宜。

掺入粒料占混合料总重的70~80%,为密实型石灰土粒料,掺入粒料应有良好的级配。掺入粒料占混合料总重的30~50%,为悬浮型石灰土粒料,对掺入粒料的级配没有特殊要求,但也不可为单一尺寸。在北方干寒地区、丰产石料地区,宜用密实型,以减少低温裂缝;在南方湿热地区、石料短缺地区,宜用悬浮型。

分级矿渣、钢渣、煤矸石等,均可作为粒料掺入使用。

石灰土及石灰土粒料不宜在雨天施工,当日平均气温低于5℃时,应停止施工,并应在冻结前达到规定强度。

石灰土及石灰土粒料混合料施工中的有关问题,如材料要求、混合料的组成设计、施工季节、施工方法、质量管理与验收等,均按现行基层施工技术规范的有关规定执行。

石灰稳定中粒土和粗粒土视所用原材料定名,原材料为砂砾土或碎石土时,简称石灰砂砾土或石灰碎石土。用石灰稳定级配碎石或泥结碎石(即通常所说的级配碎石掺灰或泥灰结碎石),属于石灰砂砾土或石灰碎石土。

在级配碎石掺灰中,石料的级配组成同于级配碎石,但料径0.5mm以下细料含量可略高于级配碎石,以20~30%为宜;石灰的用量为细料含量的8~12%。

在泥灰结碎石中,石料的规格与泥结碎石相同;泥灰的总含量不大于混合料总重的20%,石灰用量占泥灰量的8~12%,或者在碎石中,按料径0.5mm以下细料量的15%掺入石灰。

级配碎石掺灰与泥灰结碎石在施工中的有关问题,如石料的级配组成或石料的规格、施工方法、质量管理与验收标准等,均按现行基层施工技术规范的有关规定执行。

(四) 级配碎石与级配碎石基层

级配碎石采用未筛分碎石与石屑配制而成。石屑是指碎石场的细筛余料,料径0~10mm,并具有良好的级配。

级配碎石采用未筛分碎石与砂砾料配制而成。砂砾料中,须含有较多细集料,且组成适当。

级配碎石、级配碎石中,碎石的石料等级不宜低于3级,也可用满足强度要求的分级矿渣、煤矸石代替。用作基层时,碎石的最大粒径不应大于50mm(圆孔筛,相当于方孔筛40mm)。碎石中,扁平、长颗粒的总含量不应超过20%(重量比)。

级配碎石与级配碎石的级配组成按现行基层施工技术规范中级配碎石的级配组成确定,且须严格控制料径0.5mm以下细料的含量与塑性指数,两者的乘积应满足下列要求:

- 1. 在年降雨量小于600mm的中干和干旱地区,地下水对路基没有影响时,乘积不应大于120~150(76g平衡锥测液限,搓条法测塑性指数);级配碎石用低值,级配碎石用高值;
- 2. 在潮湿多雨地区,乘积不应大于100(液限与塑性指数的测定同上)。

级配碎石、级配碎石的施工方法、质量管理与验收标准按现行基层施工技术规范的有关规定执行。

(五) 天然砂砾垫层

天然砂砾如符合标准级配要求则按级配碎石、级配砂砾

点不应少于10点;

(3) 段落的最小长度应与施工方法相适应,一般不小于200m。
在水文、土质复杂或需要特殊处理的软弱路基可视实际情况而定。

2. 路段的计算回弹弯沉值

路段的计算回弹弯沉值 L_0 ,按下式确定:

$$L_0 = (L_0 + \lambda \cdot \sigma) \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \quad (\text{附6-1})$$

式中 L_0 ——路段的平均弯沉值,以0.01mm计;

σ ——弯沉值的均方差,以0.01mm计;

λ ——保证率系数,采用2.0;

K_1 ——季节影响系数,根据经验确定;

K_2 ——湿度影响系数,根据当地经验确定;

K_3 ——温度影响系数,当原路面为厚度大于3cm的沥青面层时方予采用。 K_3 值的确定见《公路柔性路面设计规范 (JTJ014-86) 》附录十二。

(二) 原有柔性路面顶面当量回弹模量

$$E_t = \frac{13739}{L_0^{1.04}} \quad (\text{附6-2})$$

式中 E_t ——原有路面顶面当量回弹模量 (MPa);

L_0 ——以黄河JN150车测得的计算回弹弯沉值,以0.01mm

计。

三、路面结构

(一) 水泥混凝土路面板

无论设置补强层或调平层,加铺的水泥混凝土路面板的厚度 H ,均从51页<路面板厚度>中选取。加铺的水泥混凝土路面板的面板分块以及设置拉杆、传力杆、板边补强、钢筋混凝土板等,均与本图册正文部分相同。


(二) 补强层

确定补强层的结构厚度 H_1 时,按求得的原有柔性路面顶面的当量回弹模量 E_t ,从51页<补强层厚度>中选取,且不应小于所用材料的结构层最小厚度。

(三) 调平层

设置调平层时,其材料可选用本图册正文部分路面结构中各种基层材料,但宜优先选用水泥稳定类或其它结合料稳定类材料。调平层的厚度不应小于所用材料的结构层最小厚度。

1



H = ? cm 水泥混凝土路面板


H₁ = ? cm 补强层材料

E_t = ? MPa 原有柔性路面

补 强 层 厚 度 (cm)

N _s <500(次/日车道)								
E _t (MPa)	厚度	H ₁						
	E ₁	550	500	450	380	330	300	250
40		11	11	12	13	14	14	15
45		10	10	11	11	11	12	13
50		9	9	10	10	10	11	12
55		8	8	9	9	9	10	11
60		7	7	7	8	8	9	10
65		6	6	6	7	7	8	9
70		5	5	6	6	6	7	8
75		5	5	5	6	6	6	7

2



H = ? cm 水泥混凝土路面板

H₁ = ? cm 补强层材料

E_t = ? MPa 原有柔性路面

补 强 层 厚 度 (cm)

500≤N _s <1500(次/日车道)								
E _t (MPa)	厚度	H ₁						
	E ₁	550	500	450	380	330	300	250
40		15	16	17	18	19	21	23
45		13	14	15	16	17	18	20
50		12	13	13	14	15	16	18
55		11	12	12	13	13	14	15
60		10	10	11	11	12	13	13
65		9	9	10	10	11	11	12
70		7	8	8	9	9	10	10
75		7	7	8	8	8	9	9

3


路 面 板 厚 度 (cm)

N _s (次/日车道)	H	N _s (次/日车道)	H
≤ 16	18	110 < N _s ≤ 355	21
16 < N _s ≤ 38	19	355 < N _s ≤ 575	22
38 < N _s ≤ 110	20	575 < N _s ≤ 1200	23

说 明

1. 水泥混凝土计算抗折强度: 当路面板H ≤ 20cm时, 为4.0MPa;
当路面板厚H > 20cm时, 为4.5MPa。

2. 索引示例



3. 本图中所列补强层厚度均为计算值, 设计选用值应不小于所用材料的结构层最小厚度。补强层材料的回弹模量

E₁ 的单位为MPa。补强层 (或调平层) 材料的具体品种名称见附件五。

附件六 原有柔性路面上
加铺水泥混凝土路面

图集号 93J007-2
页 次 51

附件七 旧混凝土板加厚

一、一般要求

(一) 旧混凝土板加厚前,应使用大吨位载重汽车或重型压路机对旧混凝土板进行检查,查明旧混凝土板有无基础沉陷、翻浆,接缝张开,板块翘曲、悬空等病害,以及板块有无形成结构损坏等情况。

(二) 凡有上述情况的路段均应采取措施进行妥善处理。如清除原有基础,用水泥稳定类或其它结合料稳定类材料修补;清除已损坏的路面板,用水泥混凝土(强度与加铺的水泥混凝土相同)修补等。

(三) 凡进行上述处理的路段,亦应区分情况对加铺的水泥混凝土路面板进行相应的处理,如设置拉杆、传力杆、板边补强、钢筋混凝土板等,均与本图册正文部分相同。

二、路面板厚度与强度

加铺的水泥混凝土路面板的厚度与强度可按标准轴载的日车道轴次从本图册正文部分的路面结构中选。

三、施工要点

(一) 结合式加厚施工

1. 旧路面板凿毛,清除混凝土碎渣,用水冲洗洁净,使新旧混凝土结成一个整体;

2. 加铺混凝土板的分块应与旧板完全一致,接缝必须重合。加铺混凝土板的横向缩缝和纵缝应分开。胀缝宽度应与原胀缝同宽;


3. 浇筑新混凝土前应洒水湿润旧混凝土板,待晾干无积水时喷刷水泥砂浆,喷刷后立即浇筑混凝土。水泥砂浆的水灰比宜为0.4~0.5,水泥砂浆用量宜为1.5~2.0kg/m²。

(二) 隔离式加厚施工

1. 采用隔离式加厚施工时,隔离层材料可采用沥青砂、油毡、塑料布等。沥青砂厚度宜为2cm,油毡和塑料布以摊平为度。

2. 采用隔离式加厚施工时,加铺混凝土板的分块与本图册正文部分相同。

四、选用索引



彭绍尧	张容文	谷胜琴
彭绍尧	余继琴	谷胜琴
校	对	图
设	计	制

附件八 岩石路基上的水泥混凝土路面

一、适用范围

本附件仅适用于不易风化岩石挖方路基上的水泥混凝土路面结构;本处所指岩石不包括胶结不良的砾岩,各种不坚固的页岩、硅藻岩与石膏等。

凡是易风化岩石挖方路基以及填石路基上的水泥混凝土路面结构,在测定路基顶面的当量回弹模量后,按本图册正文部分的路面结构选用。

二、一般要求

岩石路基上的水泥混凝土路面结构除满足一般路基上水泥混凝土路面结构的要求外,尚应满足下述要求:

(一) 路基表面应有一定的路拱和平整度,对不符合要求者应予修整,如剔平或修补。对于没有超挖或少量超挖的岩石路基,可用水泥砂砾或水泥混凝土修补成路拱;对于超挖较多时,可用调平层材料修补成路拱;

(二) 要注意路面结构层与岩石路基的良好接触,避免产生滑动;

(三) 对于具有较大裂隙、裂隙发育的岩石路基,水泥混凝土路面板应采取相应措施,如设置拉杆、传力杆、板边补强等,必要时亦可设置钢筋混凝土路面等;

(四) 对于具有裂隙、节理的岩石路基,其路肩与排水边沟均应进行防渗处理;

(五) 在路堑地段,岩石路基的顶面应高出排水边沟设计水位的20cm以上;在凹形竖曲线处,该值应加大到40cm以上。

三、路面结构

(一) 水泥混凝土路面板

水泥混凝土路面板的厚度H,从本图册正文部分路面结构的<路面板厚度>中选用。面板的分块以及设置拉杆、传力杆、板边补强、钢筋混凝土板等,均与本图册正文部分相同。

(二) 调平层

在岩石路基上铺设水泥混凝土路面时,只设调平层,不设基层。调平层的材料可选用本图册正文部分路面结构中的各种基层材料,但宜优先选用水泥稳定类或其它结合料稳定类材料。调平层的厚度不应小于所用材料的结构层最小厚度。

当地若有在岩石路基上铺筑水泥混凝土路面设计、施工的经验,也可不受本条限制,在修整的路拱上直接铺筑水泥混凝土路面板。

四、说明

(一) 当岩石路基超挖太多以至上述路面结构的厚度不

附件八 岩石路基上的水泥混凝土路面	图集号	93J007-2
	页次	53

能达到路线设计标高时,可采用以下措施:

1. 另行设计计算路面厚度;
2. 调整路线的原设计标高,并需符合路线的设计要求与使用要求。

(二) 各种结构层的施工要点见附件五。

(三) 选用索引



附录一 汽车计算参数与轴载换算次数

序号	汽车型号	产地	总重 (t)	载重 (t)	单后轴重		单后轮重 (t)	后轴数 (根)	轮组数	轴距 (mm)	轴载 换算次数
					(t)	(kN)					
1	标准轴载					100.00		1	双		1.0000
2	解放 CA141	中国	9.310	5.000	6.860	68.60	1.715	1	双	4050	0.0024
3	东风 EQ140	中国	9.290	5.000	6.920	69.20	1.730	1	双	3950	0.0028
4	黄河 JN150	中国	15.060	8.000	10.160	101.60	2.540	1	双	4000	1.2891
5	黄河 JN162	中国	17.260	10.000	11.500	115.00	2.875	1	双	4300	9.3576
6	黄河 QD351	中国	14.565	7.000	9.720	97.20	2.430	1	双	3250	0.6348
7	延安 SX161	中国	23.710	13.500	9.125	91.25	2.281	2	双	5050+1350	3.8×0.2311
8	长征 CZ361	中国	22.900	12.000	9.070	90.70	2.268	2	双	3690+1320	3.8×0.2098
9	交通 SH361	中国	28.000	15.000	11.000	110.00	2.750	2	双	4500+1300	3.8×4.5950
10	依斯兹 TD50—D	日本	14.295	7.665	9.640	96.40	2.410	1	双	4200	0.5562
11	日野 KB—210	日本	14.755	8.000	10.000	100.00	2.500	1	双		1.0000
12	日野 ZM440	日本	26.000	15.200	10.000	100.00	2.500	2	双	4665+1270	3.8×1.0000
13	斯柯达 706RT	捷克	15.000	7.100	10.400	104.00	2.600	1	双		1.8730
14	太脱拉 111	捷克	18.670	10.240	7.400	74.00	1.850	2	双	3565+1220	3.8×0.0081
15	太脱拉 138S3	捷克	22.540	12.000	9.000	90.00	2.250	2	双	3690+1320	3.8×0.1853
16	菲亚特 650E	意大利	10.500	6.700	7.200	72.00	1.800	1	双	2926	0.0052
17	却贝尔 D750.02	匈牙利	16.000	9.360	10.000	100.00	2.500	1	双		1.0000
18	依发 H—6	东德	13.150	6.500	9.000	90.00	2.250	1	双	4500	0.1853
19	斯康尼亚 L—760	瑞典	19.000	10.000	12.000	120.00	3.000	1	双		18.4884
20	斯康尼亚 L—110	瑞典	21.000	12.000	14.000	140.00	3.500	1	双		217.7953

注：附录中未列出的汽车的轴载换算次数可按附件一 中式(附 1—1)计算。

附录二 路基临界高度参考值

序号	土组		砂			性			土		
	路槽底三各水位		地下水			地表长期积水			地表临时积水		
	临界高度 (cm)		H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃
1	Ⅱ ₁										
2	Ⅱ ₂										
3	Ⅱ ₃		1.9~2.2	1.3~1.6							
4	Ⅱ ₄										
5	Ⅱ ₅		1.1~1.5	0.7~1.1							
6	Ⅱ										
7	Ⅲ ₂		1.3~1.6	1.1~1.3	0.9~1.1	1.1~1.3	0.9~1.1	0.6~0.9	0.9~1.1	0.6~0.9	0.4~0.6
8	Ⅲ ₃		1.3~1.6	1.1~1.3	0.9~1.1	1.1~1.3	0.9~1.1	0.6~0.9	0.9~1.1	0.6~0.9	0.4~0.6
9	Ⅲ ₄										
10	Ⅲ _{1a}										
11	Ⅲ _{2a}		1.4~1.7	1.0~1.3							
12	Ⅳ ₁ 、Ⅳ _{1a}										
13	Ⅳ ₂										
14	Ⅳ ₃										
15	Ⅳ ₄		1.0~1.1	0.7~0.8							
16	Ⅳ ₅										
17	Ⅳ ₆		1.0~1.1	0.7~0.8							
18	Ⅳ _{6a}										
19	Ⅳ ₇					0.9~1.0	0.7~0.8	0.6~0.7			
20	Ⅴ ₁		1.3~1.6	1.1~1.3	0.9~1.1	1.1~1.3	0.9~1.1	0.6~0.9	0.9~1.1	0.6~0.9	0.4~0.6

序号	路槽底至各水位 临界高度 (cm) 区划	土组								
		砂			性			土		
		地下水			地表长期积水			地表临时积水		
		H ₁	H _L	H ₃	H ₁	H _L	H ₃	H ₁	H _L	H ₃
21	V ₂ 、V _{2a} (紫色土)									
22	V ₃									
23	V ₂ 、V _{2a} (黄壤土、现代冲积土)									
24	V ₄ 、V ₅ 、V _{5a}									
25	VI ₁	(2.1)	(1.7)	(1.3)	(1.8)	(1.4)	(1.0)	<u>0.7</u>	<u>0.3</u>	
26	VI _{1a}	(2.0)	(1.6)	(1.2)	(1.7)	(1.3)	(1.0)	(1.0)	(0.5)	
27	VI ₂	1.4~1.7	1.1~1.4	0.9~1.1	1.1~1.4	0.9~1.1	0.6~0.9	0.9~1.1	0.76~0.9	0.4~0.6
28	VI ₃	(2.1)	(1.7)	(1.3)	(1.9)	(1.5)	(1.1)			
29	VI ₄	(2.2)	(1.8)	(1.4)	(1.9)	(1.5)	(1.2)	<u>0.8</u>		
30	VI _{4a}	(1.9)	(1.5)	(1.1)	(1.6)	(1.2)	(0.9)	(0.5)		
31	VI _{4b}	(2.0)	(1.6)	(1.2)	(1.7)	(1.3)	(1.0)			
32	VII ₁	(2.2)	(1.9)	(1.6)	(2.1)	(1.6)	(1.3)	(0.8)	(0.4)	
33	VII ₂									
34	VII ₃	1.5~1.8	1.2~1.5	0.9~1.2	1.2~1.5	0.9~1.2	0.6~0.9	0.9~1.2	0.7~0.9	0.4~0.6
35	VII ₄	(2.1)	(1.6)	1.3	(1.8)	(1.4)	1.0	(0.9)		
36	VII ₅	(3.0)	(2.4)	1.9	(2.4)	(2.0)	1.6	(1.5)	(1.1)	(0.5)
37	VII _{6a}									

序号	路槽底至各水位 临界高度 (cm) 区划	粘性土								
		地下水			地表长期积水			地表临时积水		
		H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃
21	V ₂ 、V _{2a} (紫色土)	2.0~2.2	0.9~1.1	0.4~0.6						
22	V ₃	1.7~1.9	0.8~1.0	0.4~0.6						
23	V ₂ V _{2a} (黄壤土 现代冲积土)	1.7~1.9	0.7~0.9	0.3~0.5						
24	V ₄ 、V ₅ 、V _{5a}	1.7~1.9	0.9~1.1	0.4~0.6						
25	VI ₁	(2.3)	(1.9)	(1.6)	(2.1)	(1.7)	(1.3)	0.9	<u>0.3</u>	
26	VI _{1a}	(2.2)	(1.9)	(1.5)	(2.0)	(1.6)	(1.2)	(0.9)	(0.5)	
27	VI ₂	2.2~2.75	1.65~2.2	1.2~1.65	1.65~2.2	1.2~1.65	0.75~1.2	1.2~1.65	0.76~0.9	0.4~0.6
28	VI ₃	(2.4)	(2.0)	(1.6)	(2.1)	(1.7)	(1.4)	(0.8)		
29	VI ₄	2.4	2.0	1.6	(2.2)	(1.7)	(1.3)	<u>1.0</u>		
30	VI _{4a}	(2.2)	(1.7)	(1.4)	(1.9)	(1.4)	(1.1)	<u>(0.7)</u>		
31	VI _{4b}	(2.3)	(1.8)	(1.4)	(2.0)	(1.6)	(1.2)	<u>(0.8)</u>		
32	VII ₁	2.2	(1.9)	(1.5)	(2.1)	(1.6)	(1.2)	(0.9)	(0.4)	
33	VII ₂	(2.3)	(1.9)	(1.6)	1.8	1.4	1.1	0.8		
34	VII ₃	2.3~2.85	1.75~2.3	1.3~1.75	1.75~2.3	1.3~1.75	0.75~1.3	1.3~1.75	0.7~0.9	0.4~0.6
35	VII ₄	(2.1)	(1.6)	(1.3)	(1.8)	(1.4)	(1.1)	(0.7)		
36	VII ₅	(3.3)	<u>(2.6)</u>	(2.1)	(2.4)	(2.0)	(1.6)	(1.5)	(1.1)	(0.5)
37	VII _{6a}	(2.8)	<u>2.4</u>	<u>1.9</u>	<u>2.5</u>	2.0	1.6	<u>1.4</u>		

序号	路槽底至各水位 临界高度 (cm) 区划	土组								
		粉			性			土		
		地下水			地表长期积水			地表临时积水		
		H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃
1	Ⅱ ₁	3.8	3.0	2.2						
2	Ⅱ ₂	3.4	2.6	1.9						
3	Ⅱ ₃	3.0	2.2	1.6						
4	Ⅱ ₄	2.6~2.8	2.1~2.3	1.4~1.6						
5	Ⅱ ₅	2.4~2.9	1.8~2.3							
6	Ⅲ ₁	2.4~3.0	1.7~2.4							
7	Ⅲ ₂	2.4~2.85	1.9~2.4	1.4~1.9	1.9~2.4	1.0~1.9	1.0~1.4	1.4~1.9	1.0~1.4	0.5~1.0
8	Ⅲ ₃	2.3~2.75	1.8~2.3	1.4~1.8	1.8~2.3	1.4~1.8	1.0~1.4	1.4~1.8	1.0~1.4	0.55~1.0
9	Ⅲ ₄	2.4~3.0	1.7~2.4							
10	Ⅲ _{1a}	2.4~3.0	1.7~2.4							
11	Ⅲ _{2a}	2.4~3.0	1.7~2.4							
12	Ⅳ ₁ 、Ⅳ _{1a}	1.9~2.1	1.3~1.4	0.9~1.0						
13	Ⅳ ₂	1.7~1.9	1.2~1.3	0.8~0.9						
14	Ⅳ ₃	1.7~1.9	1.2~1.3	0.8~0.9	0.9~1.0	0.6~0.7	0.3~0.4			
15	Ⅳ ₄									
16	Ⅳ ₅	1.79~2.1	1.3~1.5	0.9~1.1						
17	Ⅳ ₆	2.0~2.2	1.5~1.6	1.0~1.1						
18	Ⅳ _{6a}	1.8~2.0	1.3~1.4	0.9~1.1						
19	Ⅳ ₇									
20	V ₁	2.2~2.65	1.7~2.2	1.3~1.7	1.7~2.2	1.3~1.7	0.9~1.3	1.3~1.7	0.9~1.3	0.55~0.9

续附录二

序号	路槽底至各水位 临界高度 (cm) 区划	土组								
		粉			性			土		
		地 下 水			地表长期积水			地表临时积水		
		H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃	H ₁	H ₂	H ₃
21	V ₂ 、V _{2a} (紫色土)	2.3~2.5	1.4~1.6	0.5~0.7						
22	V ₃	1.9~2.1	1.3~1.5	0.5~0.7						
23	V ₂ 、V _{2a} (黄壤土 现代冲积土)	2.3~2.5	1.4~1.6	0.5~0.7						
24	V ₄ 、V ₅ 、V _{5a}	2.2~2.5	1.4~1.6	0.5~0.7						
25	VI ₁	(2.5)	(2.0)	(1.6)	(2.3)	(1.8)	(1.3)	(1.2)	0.7	0.4
26	VI _{1a}	(2.5)	(2.0)	(1.5)	(2.2)	(1.7)	(1.2)	0.6		
27	VI ₂	2.3~2.15	1.85~2.3	1.4~1.85	1.85~2.3	1.4~1.85	0.9~1.4	1.4~1.85	0.9~1.4	0.5~0.9
28	VI ₃	(2.6)	(2.1)	(1.6)	(2.4)	(1.8)	(1.4)	(1.3)	(0.7)	
29	VI ₄	(2.6)	(2.2)	<u>1.7</u>	<u>2.4</u>	1.9	1.4	1.3	0.8	
30	VI _{4a}	(2.4)	(1.9)	<u>1.4</u>	<u>2.1</u>	1.6	<u>1.1</u>	<u>1.0</u>	0.5	
31	VI _{4b}	(2.5)	<u>1.9</u>	<u>1.4</u>	(2.2)	(1.7)	(1.2)	<u>1.0</u>	0.5	
32	VII ₁	(2.5)	(2.0)	(1.5)	(2.4)	<u>1.8</u>	1.3	1.1	0.6	
33	VII ₂	(2.5)	(2.1)	(1.6)	(2.2)	(1.6)	(1.1)	0.9	0.4	
34	VII ₃	2.4~3.1	2.0~2.4	1.6~2.0	(2.0~2.4)	(1.6~2.0)	(1.0~1.6)	(1.6~2.0)	1.0~1.6	0.55~1.0
35	VII ₄	(2.3)	(1.8)	(1.3)	(2.1)	(1.6)	(1.1)			
36	VII ₅	(3.8)	(2.2)	(1.6)	(2.9)	(2.2)	(1.5)		(1.3)	(0.5)
37	VII _{6a}	(2.9)	(2.5)	<u>1.8</u>	(2.7)	2.1	<u>1.5</u>	<u>1.6</u>	1.1	

注: ①本表摘自《公路柔性路面设计规范 (JTJ014- 86) 》附表6。
②表中H₁—路基干燥状态临界高度; H₂—路基中湿状态临界高度; H₃—路基潮湿状态临界高度; 路槽底至水位高度小于H₃时为过湿路基, 须经处治后方可铺筑路面。
③VI, VII区有横线者, 表示实测资料较少, 有括号者表示没有实测资料, 根据规律推算的。
④III₂, III₃, VI₁, VI₂, VII₃资料系甘肃省1984年所提建议值, 其它地区供参考。
⑤缺少资料的二级区可论证地参考相邻二级区数值, 并积极调研积累本地区的资料。

附录三 分界相对含水量建议值

自然 区划	土组 分界相对含水量 ω_{xd}	砂 性 土			粘 性 土			粉 性 土			附 注
		ω_1	ω_2	ω_3	ω_1	ω_2	ω_3	ω_1	ω_2	ω_3	
$\Pi_{1,2,3}$ Π_{1a}, Π_{2a}		0.70	0.75	0.80	$\frac{0.50}{0.55}$	$\frac{0.60}{0.65}$	$\frac{0.70}{0.75}$	$\frac{0.55}{0.60}$	$\frac{0.60}{0.65}$	$\frac{0.70}{0.75}$	粘性土:分母适用于 $\Pi_{1,2,3}$ 区; 粉性土:分母适用于 Π_{2a} 副区
Π_4, Π_5		0.75	0.80	0.85	0.50	0.60	0.70	0.55	0.65	0.75	
III		0.70	0.78	0.85				$\frac{0.55}{0.55}$	$\frac{0.60}{0.65}$	$\frac{0.70}{0.75}$	分子适用于粉土地区; 分母适用于粉质亚粘土地区
IV		0.65	0.75	0.80	0.60	0.65	0.75	0.60	0.65	0.75	
V					0.57	0.70	0.75	0.60	0.70	0.75	
VI		0.70	0.78	0.85	0.55	0.63	0.70	0.55	0.65	0.75	
VII		0.65	0.73	0.80	0.55	0.63	0.70	0.55	0.65	0.75	

注:①本表摘自《公路柔性路面设计规范(JTJ014-86)》表5.0.2-1。

② ω_1 —干燥和中湿状态路基的分界相对含水量;

ω_2 —中湿和潮湿状态路基的分界相对含水量;

ω_3 —潮湿和过湿状态路基的分界相对含水量。

附录四 二级自然区划各土组土基回弹模量建议值 (MPa)

序号	区划	$E_0 \begin{matrix} \nearrow \bar{\omega}/\omega_y \\ \searrow \text{土组} \end{matrix}$		0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
1	II_1	粘性土				32.0	28.5	25.0	22.0	20.0	18.0	16.0	
		粉性土				34.0	29.0	24.5	21.0	18.0	16.0	14.0	
2	II_2	粘性土				35.0	30.0	26.0	23.0	21.0	19.0		
		粉性土				36.0	31.0	27.0	23.0	20.0	18.0		
3	II_{2a}	粉性土				30.0	27.0	25.0	22.0	19.0	17.0		
4	II_3	砂性土				49.0	42.5	37.5	33.5	30.0	27.0	25.0	
		粘性土				43.0	37.0	32.0	28.5	25.0	23.0		
		粉性土				39.5	34.0	29.0	25.5	23.0	20.0		
5	II_4	粘性土	69.0	57.0	48.0	40.0	35.0	30.0	27.0	24.0			
		粉性土	73.0	58.0	47.0	39.0	33.0	28.0	24.0	21.0	18.0		
6	II_5	砂性土		69.0	61.0	54.5	48.5	44.5	40.5	37.5	34.5		
		粘性土			53.5	45.0	39.0	34.0	30.0				
		粉性土			55.5	45.5	38.0	32.0	27.0	23.5			
7	II_{5a}	粉性土			50.5	44.0	39.0	35.5	32.5	30.0	28.0		
8	III_1	粉性土		83.5	64.0	50.5	40.5	33.0	27.5	23.0			
9	III_2	砂性土	75.0	69.0	63.0	57.0	52.0	48.0	45.0	42.0	39.0	36.0	
		粘性土	60.0	53.5	47.0	42.0	36.0	33.0	28.5	25.0	23.0	21.0	
		粉性土	60.5	54.0	47.5	41.0	35.0	30.0	26.0	23.0	21.0	19.5	
10	III_3	砂性土	75.0	70.0	64.0	58.0	53.0	49.0	46.0	43.0	40.0	37.0	

序号	区划	E_0 土组	$\bar{\omega}/\omega_y$	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
10	III ₃	粘性土		54.0	49.0	44.0	39.0	34.0	29.0	26.0	24.0	22.0	20.0
		粉性土		57.5	51.0	44.5	39.0	33.0	28.5	25.0	22.0	20.0	18.0
11	III ₄	粉性土			79.5	61.0	48.0	38.5	31.5	26.0	20.0		
12	III _{2a}	砂性土			71.5	65.0	59.0	54.0	50.0	46.0	43.0	41.0	38.0
13	IV ₁ IV _{1a}	粘性土				43.0	35.0	30.0	27.0	23.0	20.0	17.0	
		粉性土				40.0	33.0	29.0	26.0	23.0	20.0	18.0	
14	IV ₂	粘性土				37.0	31.0	27.0	23.0	21.0	19.0		
		粉性土				53.0	45.0	38.0	34.0	30.0	27.0	24.0	
15	IV ₃	粘性土				44.0	38.0	33.0	29.0	25.0	22.5	20.0	
		粉性土				47.0	39.0	32.0	27.0	23.0	20.0	18.0	
16	IV ₄	砂性土			65.0	55.0	48.5	43.5	39.5	36.0	33.5	31.5	29.5
		粘性土				47.0	39.0	33.5	29.5	26.5	24.0	21.5	
		粉性土				44.0	36.0	29.0	25.5	22.5	20.0	17.5	
17	IV ₅	砂性土			46.0	41.0	38.0	34.0	32.0	30.0	28.0	26.0	25.0
		粘性土				54.0	36.0	31.0	27.0	24.0	21.0	18.0	皖浙
		粘性土				54.0	46.0	40.0	35.0	30.0	28.0	24.0	江西
		粉性土				48.0	38.0	31.0	29.0	25.5	22.5	20.0	
18	IV ₆	砂性土			80.0	69.0	61.0	55.0	49.0	45.0	41.0	38.0	35.0
		粘性土				53.0	44.0	38.0	33.5	30.0	26.0	23.0	

序号	区划	F_0 / $\bar{\omega}/\omega_y$		0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
		土组											
18	IV ₆	粉	性土			45.0	38.5	33.5	29.5	26.0	23.0	20.0	
19	IV _{6a}	砂	性土		75.5	65.0	57.0	51.0	46.0	41.6	38.5	35.5	33.0
		粘	性土			49.5	41.0	35.5	31.0	27.5	25.0	22.0	
		粉	性土			54.0	44.5	36.5	31.0	27.0	24.0	21.0	
20	IV ₇	砂	性土		85.0	73.0	65.0	58.0	53.0	47.0	43.0	40.0	37.0
		粘	性土			47.5	40.0	35.0	30.0	26.5	23.0	20.0	
		粉	性土			52.0	43.0	36.0	31.0	26.5	23.0	20.0	
21	IV ₁	砂	性土	74.0	69.0	64.0	58.0	54.0	50.0	47.0	44.0	41.0	18.0
		粘	性土	59.0	54.0	49.0	44.0	38.0	33.0	28.0	24.0	21.0	19.0
		粉	性土	58.0	53.0	48.0	43.0	37.0	32.0	27.0	23.0	20.0	18.5
22	V ₁ V ₂ V _{2a}	紫色粘	性土			40.0	34.0	30.0	26.0	24.0	21.0	19.0	
		紫色粉	性土			43.0	36.0	31.0	25.0	22.0	19.0	16.0	
		黄壤类粘	性土			44.0	38.0	33.0	30.0	26.0	24.0	21.0	
		黄壤类粉	性土			50.0	41.0	33.0	28.0	24.0	20.0	18.0	
23	V ₃	粘	性土			44.0	38.0	33.0	30.0	26.0	24.0	21.0	
		粉	性土			50.0	41.0	33.0	28.0	24.0	20.0	18.0	
24	V ₄ (四川)	红壤粘	性土			53.0	45.0	38.0	33.0	29.0	25.0	22.0	
		红壤粉	性土			42.0	35.0	29.0	25.0	21.0	18.5	16.0	
25	VI ₁	砂	性土	85.0	79.0	74.0	69.5	66.0	62.0	59.0	57.5	55.0	53.0

序号	区 划	E_0	$\bar{\omega}/\omega_y$	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
		土组											
25	VI ₁	粘 性 土			51.0	46.5	44.5	41.0	38.0	35.5	32.5	29.5	
		粉 性 土			51.0	48.0	42.5	39.0	36.0	34.0	32.5		
26	VI _{1a}	砂 性 土		84.0	78.0	73.0	68.5	65.5	62.5	61.0	59.5	56.0	53.0
		粘 性 土			48.0	42.0	37.5	34.0	31.0	28.0	25.5	24.5	
		粉 性 土			55.5	48.0	42.5	36.0	33.5	32.0	28.0	26.0	
27	VI ₂	砂 性 土		54.0	48.0	42.0	36.5	32.0	27.5	24.0	21.0	19.0	17.5
		粘 性 土		50.0	45.0	40.0	35.5	32.0	29.0	27.0	25.5	24.0	22.5
		粉 性 土		78.0	74.0	71.0	67.5	63.0	59.0	53.5	49.0	47.0	46.0
28	VI ₃	砂 性 土		86.5	80.5	76.5	71.0	66.0	63.0	57.0	52.0	50.5	48.0
		粘 性 土			53.0	47.0	42.5	37.0	32.5	29.5	28.0	27.0	
		粉 性 土			56.5	49.0	43.5	37.0	31.5	28.0	25.0	22.0	20.5
29	VI ₄	砂 性 土		82.5	76.5	71.5	67.0	64.0	62.0	60.0	56.5	54.5	52.0
		粘 性 土			48.0	44.5	39.5	36.5	32.0	29.0	26.5	25.5	
		粉 性 土			52.5	43.0	39.5	36.0	31.5	30.0	28.0	25.0	
30	VI _{4a}	砂 性 土		85.0	79.0	74.0	69.5	65.0	63.0	57.0	51.5	49.5	47.0
		粘 性 土			52.0	46.0	41.0	37.5	34.5	32.0	29.5	28.0	
		粉 性 土			58.5	51.0	45.5	41.0	35.5	32.0	29.5	26.0	
31	VI _{4b}	砂 性 土		83.5	77.5	72.5	68.5	64.0	61.0	59.0	56.5	53.5	51.5
		粘 性 土			48.5	42.5	38.5	35.5	33.5	31.0	28.5	27.5	

序号	区划	E_0	$\bar{\omega}/\omega_y$	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85
		土组											
31	VL _{4b}	粉性土			54.5	47.0	41.5	37.0	33.0	30.0	28.0	25.0	
32	VII ₁	砂性土	86.5		81.0	76.0	71.5	67.5	64.5	61.5	59.0	55.5	53.0
		粘性土			56.0	48.0	41.5	36.0	32.5	29.0	26.0		
		粉性土			63.5	53.0	45.0	39.0	34.0	30.0	28.0		
33	VII ₂	砂性土			77.5	72.5	67.0	63.0	60.0	57.5	55.5	53.0	
		粘性土			48.5	41.0	35.5	32.5	30.0	27.5	25.5		
		粉性土			55.0	46.0	39.0	36.0	31.5	28.0	25.0		
34	VII ₃	砂性土			74.0	70.0	66.0	62.0	58.0	53.0	48.0	46.0	43.0
		粘性土			42.0	37.0	33.0	29.0	26.0	22.0	19.0	17.0	
		粉性土			46.0	40.0	35.0	30.0	26.0	23.0	20.0	18.0	
35	VII ₄ VII _{6a}	砂性土			77.0	71.0	67.0	63.0	60.0	57.0	54.0	52.0	
		粘性土			41.0	36.0	32.0	29.0	26.0	24.0	21.5		
		粉性土			52.0	44.0	38.0	34.0	30.5	57.5	25.0		
36	VII ₅	砂性土			76.0	71.5	66.0	62.0	59.0	56.0	53.0	50.5	
		粘性土			50.5	45.5	40.5	37.0	34.0	32.0	29.5		
		粉性土			57.0	50.0	44.0	40.0	36.0	33.0	30.0		

②表中缺重粘土E₀资料,对于中湿路段可参照同区划粘性土的数值;对于干燥和潮湿路段可根据同区划粘性土E₀值,分别增减10%予以确定;

$$\omega_y = 6.5 + 0.66 \omega_L.$$

③采用重型压实标准时,根据不同情况,表值可增加10~15%。

④ II₂ 区长白山林区一带情况特殊, E₀ 值可根据实测资料论证后选用。

附录五 重型压实标准的路基最小压实度

填挖类别	深度 (cm)	路基最小压实度		
		一般地区	干旱地区	潮湿地区
填方	0~80	0.95~0.93	0.93~0.91	0.93~0.91
	> 80~150	0.93~0.91	0.91~0.89	0.89~0.87
	> 150	0.93~0.91	0.91~0.89	0.87~0.85
低填方、零填及挖方	0~40	0.95~0.93	0.93~0.91	0.93~0.91

附录六 轻型压实标准的路基最小压实度

填挖类别	深度 (cm)	路基最小压实度			
		高级路面	次高级路面	中级路面	低级路面
填方	0~80	0.98	0.95	0.90	0.85
	> 80	0.95	0.90	0.85	0.80
低填方、零填及挖方	0~30	0.98	0.95	0.90	0.85

附录五、附录六注：

- ①附录五、附录六分别摘自《厂矿道路设计规范（GBJ22- 87）》表3.4.1- 1、2。
- ②低填方系指低于80cm的填方。低填方深度由原地面算起，其它深度均由路槽底算起。
- ③低填方应符合填方0~80cm深度的压实要求，还应符合由原地面算起0~40cm 深度（对附录五）或0~30cm深度（对附录六）的压实要求。
- ④在附录五中，干旱地区系每年降雨量小于100mm且地下水源缺少的地区；潮湿地区系指年降雨量大于2500mm、年降雨天数大于180d且土的含水量超过最佳含水量5%以上的地区。在压实度范围值中，粘性土宜采用下限，砂性土宜采用上限。
- ⑤在附录六中，干旱地区或潮湿地区的路基最小压实度，可减少0.02~0.03。

附录七 基层材料计算参数

序号	材料类别名称	材料抗压回弹模量 (MPa)			新建道路基层最小厚度 (cm)	补强、调平结构层最小厚度 (cm)
1	水泥稳定土类	550	500	450	15.0	8.0
2	石灰稳定工业废渣类	500	450	380	15.0	10.0
3	石灰稳定土类	450	380	330	15.0	8.0
4	泥灰结碎砾石、级配碎砾石掺灰	380	330	300	15.0	8.0
5	级配碎石、级配碎砾石	300	250	200	15.0	6.0
6	天然砂砾	110			15.0	

附录八 水泥混凝土路面板厚度计算参数

序号	水泥混凝土板厚 H(cm)	基层顶面当量回弹模量 E_t (MPa)	基层顶面计算回弹模量 E_s (MPa)	模量增长系数 n	混凝土计算抗折强度 σ_s (MPa)	混凝土抗折弹性模量 E_c (MPa)	动荷系数 K_d	综合系数 K_c	路面设计使用年限 (年)	年工作天数 (天/年)	标准轴载累计作用次数 N_e (次/车道)	平均日车道作用次数 N_s (次/日车道)
1	18.0	80.00	148.60	1.85750	4.0	27000	1.20	1.05	30	365	175200	16
2	19.0	80.00	154.90	1.93625	4.0	27000	1.20	1.05	30	365	416100	38
3	20.0	80.00	161.20	2.01500	4.0	27000	1.20	1.05	30	365	1204500	110
4	21.0	80.00	167.50	2.09375	4.5	28000	1.20	1.15	30	365	3887250	355
5	22.0	100.00	182.60	1.82600	4.5	28000	1.15	1.25	30	365	6296250	575
6	23.0	100.00	188.90	1.88900	4.5	28000	1.15	1.25	30	365	13140000	1200